

| | |
|---|--|
| Grundierung | Verzinkter Stahl, Aluminium 1 x ADLER AcrylUnigrund oder 1 x ADLER Epoxi-Grund 68304 (zweikomponentig) |
| Deckanstrich | 1 – 2 x mit ADLER 2K-Acrylatlack Weiß Seidenmatt |
| Mischungsverhältnis | 7 Gew.-Teile Lack 1 Gew.-Teil ADLER PUR-Härter 82010 Verarbeitungszeit der Mischung: ca. 1 Arbeitstag |
| Verdünnung | Streichen 5 – 10 % ADLER PUR-Streichverdünnung 80392 Spritzen ca. 20 % ADLER DD-Verdünnung 80019 |
| Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C) | Klebfrei nach ca. 2 Stunden Überlackierbar nach ca. 4 Stunden Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden Volle mechanische und chemische Beständigkeit nach ca. 7 Tagen Bei längeren Trockenzeiten als 24 Stunden ist ein vorheriges Anschleifen notwendig! |
| Ergiebigkeit (pro Auftrag) | ca. 10 m ² /l |
| Gebindegrößen | 700 g, 3,5 kg |