

Innolux Vita-Oil Multi

2791

Olio UV multistrato per il trattamento industriale di superfici di mobili e parquet

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Olio UV multistrato reattivo, in parte da materie prime rinnovabili; adatto come trattamento di fondo e finitura; conserva il carattere naturale e opaco del legno. Ottima delineazione dei pori, buona resistenza chimica e meccanica.

Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM A 1605-12 (superficie di mobile)**
Resistenza agli agenti chimici: 1-B



- **DIN 68861 (superfici di mobili)**
Parte 1: Comportamento alla sollecitazione chimica: 1 B



- **ÖNORM EN 71-3**
Sicurezza dei giocattoli, rimozione di determinati elementi (privo di metalli pesanti).



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Per il trattamento industriale delle superfici di elementi di parquet finiti.

Per il trattamento di superfici a pori aperti di mobili e arredamenti interni, quando si vuole mantenere l'aspetto naturale del legno.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare le nostre **ARL 210 - Direttive per l'utilizzazione dei sistemi di verniciatura UV a rullo**.

Metodo di applicazione

	Verniciatrice a rullo
Strumento d'applicazione	Walzlackiermaschine
Quantità da applicare per mano (g/m²)	GL: 15 -25; DL: 1 x 5 - 7
Quantità di applicazione totale (g/m²)	max. 35

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Indurimento UV

Indurimento UV **immediato** senza precedente appassimento:

	Avanzamento	
	Gelificazione intermedia	Durezza
Lampada HG 80 W/cm	10 - 14 m/min	5 - 7 m/min
Lampada hg 120 W/cm	12 - 16 m/min	7 - 10 m/min

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili

Con Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di latifoglie poroso (legno massiccio o materiali da impiallacciatura).

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Preparazione del supporto**Carteggiatura di calibrazione**

Carteggiatura del legno grana 180 - 240 o spazzolatura

FASI DI LAVORAZIONE**Tattamento di base**

1 x 15 – 25 g/m² Innolux Vita-Oil Multi (2791)

Vello abrasivo, tampone abrasivo o spazzola per l'applicazione

Indurimento con lampada Hg 2 x 120 W/cm

Carteggiatura intermedia

Carteggiatura lisciante Grana 360 – 500

Evitare di carteggiare in profondità fino al legno!

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Tattamento finale

1 x 5 – 7 g/m² Innolux Vita-Oil Multi (2791)

Indurimento con lampada Hg 2 x 120 W/cm

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia e manutenzione Pulizia con Clean-Möbelreiniger (7202) e cura con Legno Pflegeöl (7009).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni 10 kg, 20 kg

Tonalità / gradi di brillantezza Innolux Vita-Oil Multi G07 (2791000107)
 Innolux Vita-Oil Multi (2791) & codice della tonalità
 Tonalità speciali su richiesta.
 Le tonalità di colore possono essere miscelate con le **paste coloranti Innolux-Mix 9067**.
 Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.
 Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.
 Di principio, la tonalità finale si sviluppa dal colore naturale del legno, dalla quantità applicata, dalla tonalità del colorante e dal colore del rivestimento.

Prodotti complementari Clean-Möbelreiniger (7202)
 Innolux Mix (9067)
 Legno Pflegeöl (7009)
 Waschverdünner 8501 (8501)
 Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 9 mese(i) in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Dati tecnici

Viscosità di fornitura: 35 second – 45 second secondo DIN 53211
 (6 mm-misurino, 20 °C)

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.