

## Kreidefarbe

4163

Elegantná, dekoratívna trendová farba obývacieho priestoru na domáce použitie

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecne


Matná kriedová farba na báze vody na použitie v interiéri s vysokým obsahom prírodných surovín viac ako 70 %. Univerzálne použitie na rôzne podklady. Výrobok s nízkym zápachom a šetrný k životnému prostrediu s dokonalým krytím je odolný voči zlepeniu, ľahko sa nanáša, neobsahuje aromatické látky, formaldehyd a nežltne. Vynikajúce pre vintage, nostalgický a retro vzhľad. Neobsahuje chemické prostriedky na ochranu dreva.

#### Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ADLER green**  
Produkty ADLER green sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť a životnosť. Iba výrobky, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené ADLER green.
- **ČSN EN 71-3**  
**Bezpečnosť hračiek – Časť 3: Migrácia určitých prvkov**  
*Bez obsahu ťažkých kovov*
- **DIN 53160-1 a DIN 53160-2**  
**Stálosť farieb – Stanovenie odolnosti voči potu a slinám**  
*Odolnosť voči potu a slinám*
- **Francúzska smernica DEVL1104875A**  
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+
- **ADLER green product**  
Výrobky ADLER green-Label sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť a životnosť. Iba výrobky, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené zeleným štítkom udržateľnosti.

#### Oblasti použitia



Účinný náter na drevo, kov, tvrdé PVC a nosné staré interiérové nátery.

Na lakovanie povrchov vystavených bežnému opotrebovaniu na nábytok a interiérové vybavenie.


Tiež na povrchovú úpravu interiérových dverí.

Interiérové drevené prvky stien a stropov.

Nie je vhodný na natieranie podlahových plôch.

## SPRACOVANIE

### Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15-25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40-80 %.
- Používajte tesniace profily a maskovacie pásy vhodné pre farby na báze vody.
- Na aplikáciu vodou riediteľných povrchových úprav používajte vhodné štetce a valčeky.
- Predmety, ktoré sa nemajú lakovať, starostlivo zakryte a zamaskujte.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

### Technika nanášania



	Natieranie	Valčekovanie
Výdatnosť na nános (m <sup>2</sup> /l)	8 - 10	

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

### Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Prelakovateľný pri izbovej teplote	cca 6 h
------------------------------------	---------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

### Čistenie náradia



Ihneď po použití mydlou vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Abbeizer Express (8313).

## PODKLAD

### Druh podkladu

Drevo, drevené materiály, kov, tvrdené PVC v interiéri

### Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Odstrániť nenosné staré nátery.

### Vlhkosť dreva

Listnaté dreviný: 12 ± 2 %

Ihličnaté dreviný: 15 ± 2 %

### Príprava podkladu

#### Drevo a materiály na báze dreva:

Odlomte ostré hrany, odstráňte výťažky z dreva, ako sú živice a živicové škvrny.

Brúsenie dreva Brúsenie P120 - P150

#### Zinok, hliník a iné farebné kovy:

Brúsenie na matný povrch pomocou brúsneho rúna a Entfetter (7233).

**Tuhé PVC a povrchovo upraviteľné plasty:**

Brúsenie na matný povrch pomocou brúsneho rúna a Entfetter (7233).

**Staré nátery:**

Nosné staré vrstvy prebrúste a očistite zmitosťou 120.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Všeobecne

Uvedené skladby povrchovej úpravy slúžia ako príklad.

### Základná vrstva

1 x Kreidefarbe (4163)

**Staré nátery:**

V prípade zdravých, neporušených starých náterov nie je potrebný základný náter, ale musí sa skontrolovať kompatibilita náteru.

Poškodené miesta v starých náteroch, ktoré nie sú neporušené, sa musia vopred upraviť tak, aby vyhovovali príslušnému podkladu. Štruktúra ako nový náter.

### Medzibrúsenie



V prípade potreby: zmitosťou 240 – 280

Brúsny prach odstrániť.

### Medzi vrstva, resp. vrchná vrstva

1 x Kreidefarbe (4163)

**Pri vyššom namáhaní alebo pre vyšší lesk:**

Vyžaduje sa dodatočný náter 1x Möbel- und Parkett Holzlack (4208).

## OŠETROVANIE & RENOVÁCIA

### Čistenie a starostlivosť

Čistenie s Clean-Möbelreiniger (7202) a údržba s Clean-Möbelpflege Plus (7222).

Nosné staré vrstvy prebrúste a očistite zmitosťou 120. Odstrániť nenosné staré nátery. Štruktúra ako nový náter.

## POKYNY PRE OBJEDNANIE

### Veľkosti balenia

375 ml, 750 ml

### Farebné odtiene/stupne lesku

Vybrané farby Alpine Selection možno miešať pomocou  **systému miešania farieb ADLERColor4you.**

**Bázy:**

Kreidefarbe W10 Weiß, tönbar (4163000010)

Kreidefarbe Basis W30 (4163000030)

Aby ste zabezpečili konzistentnosť farebného odtieňa, spracovávajúte na jednu zákazku len materiál s rovnakým číslom šarže.

Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy.

Miešané odtiene, prosím, spotrebujte do 3 mesiacov.

Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu **ARL 800 – Pracovná smernica pre prácu (vrátane starostlivosti a údržby) s tónovacími zariadeniami ADLER Mix, Pur Mix a Color4You.**

### Súvisiace produkty

Abbeizer Express (8313)

Clean-Möbelpflege Plus (7222)

Clean-Möbelreiniger (7202)  
Möbel- und Parkett Holzlack (4208)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

## ĎALŠIE POKYNY

### Trvanlivosť/skladovanie



Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

### Technické údaje

Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Kreidefarbe (Kat A/d): 130 g/l.  
Kreidefarbe obsahuje max. 30 g/l VOC.

### GISCODE

BSW10

### Vyhlasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01

Akrylátové disperzie / Anorganické biele a farebné pigmenty / Organické pigmenty / Minerálne plnivá / voda / Glykoléter / Reologické prísady / Prísady pre rozhranie / Neutralizačné činidlo / Konzervačné prostriedky používané počas skladovania

Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže spôsobiť alergické reakcie.

**Telefonický kontakt pre naliehavé situácie: Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 774 166.**

### Technicko-bezpečnostné údaje



Pri spracovaní produktov s nízkym obsahom znečisťujúcich látok je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia.

Pri brúsení použite prachový filter P2/P3.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu produktu.

V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára!

V prípade kontaktu s pokožkou je potrebné ju ihneď umyť veľkým množstvom vody a mydlom!

Uchovávajú mimo dosahu detí.

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).