

## Pullex Fenster-Lasur

4405


**Lazúra na drevo** na báze rozpúšťadla nadomáce a remeselné použitie  
Prispôsobené pre systémové nanášanie s Pullex Renovier-Grund

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecne

Strednevrstvová lazúra na báze rozpúšťadiel bez obsahu biocídov na použitie v interiéri a exteriéri. Špeciálne pigmenty odolné voči svetlu a aktívne UV filtre zaručujú dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Výrobok sa vyznačuje veľmi dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Výrobok má nízky zápach vďaka použitiu bieleho liehu bez aromatických látok ako rozpúšťadla.

#### Oblasti použitia




Rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri aj interiéri, ako napr. drevené okná alebo vchodové dvere.

Ideálne na renováciu zvetraných vonkajších náterov dreva.

### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 5 - 15 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Nenanášajte na priamom slnečnom žiarení, za dažďa, pri extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti, silnom vetre alebo pri hroziacom mraze.
- Pri nových drevených dielcoch odporúčame natrieť impregnáciu prvu vrstvu oleja zo všetkých strán.
- Povrchová úprava nezabraňuje výronu živice.
- Vymývanie vodouriediteľných látok obsiahnutých v drevinách, špeciálne pri výdatnom daždi, je možné minimalizovať kompletným náterom zo všetkých strán a dodatočným náterom čelných rezných hrán.
- Na smrekovci a drevinách bohatých na extraktívne látky môžu zvyšky nečistôt (vysoká zásaditosť) alebo železný prach (tvorba hrdze) viesť k čiernemu sfarbeniu.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu príľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.
- Dodržujte, prosím, našu pracovnú smernicu **ARL 300 – Pracovná smernica pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov – Všeobecná časť** – spolu so všetkými normami a smernicami pre konštrukciu okien.

**Technika nanášania**

100 -  
125 ml  
↓  
1 m<sup>2</sup>

|                                        | Natieranie |
|----------------------------------------|------------|
| Množstvo na nános (ml/m <sup>2</sup> ) | 100 - 125  |

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Pre dobré vysušenie je potrebné bezpodmienečne dodržať odporúčané nanášané množstvo. Príliš veľká hrúbka vrstvy vedie k výraznému oneskoreniu sušenia!

**Čas schnutia**

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Prelakovateľný pri izbovej teplote | cca 6 h |
|------------------------------------|---------|

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Pri drevinách bohatých na obsah extraktívnych látok (ako je dub a iroko) môže byť predĺžená doba sušenia.

**Čistenie náradia**

7231

ihneď po použití s Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

**PODKLAD****Druh podkladu**

Drevo v súlade so smernicami pre výrobu okien.

**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Predpokladom dlhej životnosti povrchovej úpravy je dodržiavanie zásad konštrukčnej ochrany dreva.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Technický list BFS č. 18.

**Vlhkosť dreva**

**Listnaté drevíny:** 12 ± 2 %

**Ihličnaté drevíny:** 15 ± 2 %

**Príprava podkladu**

Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké drevené povrchy obrúsiť zrnitosťou 80 - 120 v smere vlákien, dôkladne vyčistiť a odstrániť vytekajúce zložky obsiahnuté v dreve, napr. živice a zásmolky.

Dreviny s vysokým obsahom živice a látok, ktoré spomaľujú sušenie, očistite pomocou Nitro-Verdünner 8017 (8017).

Nepoškodený starý lak obrúsiť a/alebo vylúhovať. Odstrániť nenosné staré nátery.

Riasy, zelený povlak alebo plesne v exteriéri odstráňte produktom Aviva Fungisan (8308).

Napadnutie plesňami v interiéri ošetríte Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) alebo Aviva Fungisan (8308).

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Impregnácia

V prípade, že je potrebná ochrana dreva v exteriéri proti zamodraniu, drevoakazným hubám a hmyzu, impregnujte 1x s Pullex Aqua-IG (5357) (platí pre drevinu s triedou odolnosti 3 – 5 podľa EN 350).

Medzisušenie: cca 12 hod.

Prostriedky na ochranu dreva používať bezpečne. Pred použitím si vždy prečítať etiketu a príslušné technické listy produktov.

Prosíme, dodržujte našu pracovnú smernicu **ARL 056 – Smernica pre použitie ochranných prostriedkov na drevo.**

### Základná vrstva

#### Nový náter:

##### Listnaté a ihličnaté drevinu:

1 x Pullex 3in1-Lasur (4465)

##### Renovačný náter:

##### Ihličnaté drevinu:

1 x Pullex Renovier-Grund (4416)

##### Listnaté drevinu:

Zhodný farebný odtieň s Pullex 3in1-Lasur (4465) na sklade

### Medzibrúsenie



V prípade potreby: Ľahké prebrúsenie Zrornosť 240 – 280

Brúsny prach odstrániť.

### Medzi vrstva, resp. vrchná vrstva

#### Ihličnaté drevinu:

2 x Pullex Fenster-Lasur (4405) v požadovanom farebnom odtieni

#### Listnaté drevinu:

2 x Pullex Fenster-Lasur Natur (4405062607)

## OŠETROVANIE & RENOVÁCIA

### Ošetrovanie & renovácia

Životnosť závisí od mnohých faktorov: je to predovšetkým pôsobenie poveternostných vplyvov, konštrukčná ochrana, mechanické namáhanie a voľba farebného odtieňa. Pre zaistenie dlhej životnosti je nutná pravidelná kontrola, údržba a v prípade potreby okamžité opravné opatrenia.

V prípade potreby očistite ešte neporušené povrchy od prachu, nečistôt a následne natrite 1 – 2x Pullex Fenster-Lasur (4405) vo svetlejšom odtieni.

Pri listnatých drevinách s hlbokými pórami (napr. dub a iroko) je treba počítať s kratšími intervalmi údržby.

### Renovácia

Prosím, dodržujte našu pracovnú smernicu **ARL 304 – Pracovná smernica pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných dielov – údržba a renovácia.**

## POKYNY PRE OBJEDNANIE

### Veľkosti balenia

750 ml, 2,5 l

### Farebné odtiene/stupne lesku

Farebné odtiene je možné miešať pomocou tónovacieho systému **ADLER Color4you**

**Color4You**

#### Bázy:

Pullex Fenster-Lasur Basis W30 (50413)

Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy.

Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používajte iba materiál s rovnakou šaržou.

Výsledný farebný odtieň závisí od farby samotnej dreveniny, naneseného množstva, odtieňa impregnácie a odtieňa vrchnej vrstvy.

Aby sa zabezpečila dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom, je potrebné použiť výhradne pigmentované farebné odtiene.

Najlepšiu odolnosť voči poveternosti vykazujú stredne sýte farebné odtiene. Pri extrémnych poveternostných vplyvoch nevoľte príliš svetlé alebo tmavé odtiene.

Miešané odtiene, prosím, spotrebujte do 3 mesiacov.

### Súvisiace produkty

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)  
Aviva Fungisan (8308)  
Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)  
Nitro-Verdünner 8017 (8017)  
Pullex Imprägnier-Grund (4436)  
Pullex 3in1-Lasur (4465)  
Pullex Renovier-Grund (4416)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

## ĎALŠIE POKYNY

### Trvanlivosť/skladovanie



Min. 5 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Odporúčame preliať obsah otvoreného balenia do menšej nádoby, aby sa predišlo želatínácii/tvorbe kože.

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

### Technické údaje

Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Pullex Fenster-Lasur (Kat A/e): 400 g/l.  
Pullex Fenster-Lasur obsahuje max. 400 g/l VOC.

### GISCODE

BSL20

### Vyhlasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01

Alkydové živice / Anorganické biele a farebné pigmenty / Organické pigmenty / Zmäčadlá / Povrchová prísada / Reologické prísady / Prísady pre rozhranie / Benzín / Glykoléter / Činidlá na ochranu pred olupovaním / Suché látky (sikatíva)

### Technicko-bezpečnostné údaje



Pri handrách, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry nechať sušiť rozprestreté. Je nutné uchovávať ich v uzavretých kovových nádobách alebo pod vodou.

Pri brúsení použite prachový filter P2/P3.

V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára!

Uchovávať mimo dosahu detí.

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie a popraskanie pokožky.

Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Recyklovať možno len úplne prázdne nádoby. Zvyšný materiál je možné vysušiť a zlikvidovať ako domáci odpad. Tekuté zvyšky materiálu zlikvidujte v

recyklačnom stredisku alebo mobilnom zbernom stredisku znečisťujúcich látok.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **[www.adler.sk](http://www.adler.sk)**.

---