

Aduro Crackle-Effect Base

2429

Rozpouštědlový 2-složkový Speciální lak, pro tvorbu koženého vzhledu, při **lakování nábytku a vybavení interiérů. pro průmyslové a řemeslné zpracování.**

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace


Transparentní **2-složkový efektní lak** na rozpouštědlové bázi **pro tvorbu koženého efektu**. Bez obsahu aromatických rozpouštědel.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Pro dosažení koženého vzhledu.

Pro krycí lakování silně namáhaných povrchů nábytku a vybavení interiéru jako jsou police v kuchyních a obytných prostorech, koupelnách, kancelářích, čela a trvale viditelné plochy, plochy sedadel a těžko dostupné plochy (kromě stolových desek). Oblasti použití II až IV podle ÖNORM A 1610-12).

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Tento efekt vzniká v průběhu schnutí. Je založen na rozdílném napětí při schnutí podkladní vrstvy a Aduro Crackle-Effect Base (2429).
- Jemnost účinku je ovlivněna naneseným množstvím: malý nános vede k jemnějšímu vzhledu, vyšší nános množství vede k hrubšímu vzhledu.
- Pro docílení jednotného vzhledu potrhání je nezbytné rovnoměrné množství nánosu.
- Aduro Crackle-Effect Base (2429) se doporučuje pouze pro malé nábytkové dílce, protože na velkých plochách je obtížné dosáhnout jednotného vzhledu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte, prosím, **ARL 131 - Pracovní směrnice pro PUR laky na nábytek.**

Poměr tužení

8419 5%

100 hm. díl/-ů Aduro Crackle-Effect Base (2429)
5 hm. díl/-ů PUR-Hardener 8419 (8419000210)

Aduro Crackle-Effect Base 2429 smí být použit výhradně s uvedeným tužidlem v uvedeném poměru tužení. Odchyłky vedou k poruchám lakového filmu a snížení přilnavosti.

Doba zpracovatelnosti

S PUR-Hardener 8419 (8419000210): 8 hod.

Natuženou směs lze použít ke zpracování ještě další jeden pracovní den, ale musí být smíchána 1:1 s čerstvě natuženým materiálem. Další prodloužení doby zpracovatelnosti není možné. Vyšší teploty zkracují dobu zpracovatelnosti.

Technika nanášení

	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	1,8
Střikací tlak (bar)	2 - 3
Ředidlo	DD-Verdünner 8519 (8519)
Přídavek ředidla (%)	10
Viskozita 4 mm pohár (s)	40
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	80 - 120

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Vrchní vrstva Pigmpur G50 (2406), bez mezibrusu	3 - 8 h
---	---------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Čištění pracovních nástrojů

8519

8501

lhned po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) nebo Waschverdünner (8501).

PODKLAD**Druh podkladu**

Masivní dřevo nebo dřevotřískové a dřevovláknité materiály vhodné pro krycí lakování, dýhované nebo potažené základovou fólií.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Dřevo a materiály na bázi dřeva: Broušení dřeva Zrnitost P 150 - 180

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Předzákladování**

Pro lakování ploch s uzavřenými póry

Nosné desky se základovou fólií:

(broušení fólie zrnitostí P 240)

1 x Aduro Spritzfüller (2410) nebo PUR-Ecofill (2416)

Masivní dřevo, surová dřevotřísková deska nebo jiná nosná deska dýhovaná slepou dýhou:

2 x Aduro Spritzfüller (2410)

Mezibroušení Zrnitost P 280 - 360

MDF deska:

1 x základujte s Aduro Isoliergrund (2502) nebo Aduro Legnopur (2513)

1 – 2 x Aduro Spritzfüller (2410)

Mezibroušení Zrnitost P 280 - 360

Případně lze PUR-Ecofill (2416) nebo Aduro Ecofill Smart (2317) použít přímo na MDF desky dobré kvality a vysoké hustoty (více než 700 kg/m³ u 19 mm desek).

Základní vrstva nebo mezivrstva

1 x Pigmpur G50 (2406) v požadovaném barevném odstínu
Pozor! Doba schnutí: min. 1 hodina až max. 3 hodiny bez broušení.

Efektní lakování

Jednotné použití Aduro Crackle-Effect Base (2429).

Vrchní lakování

1 x Pigmpur G50 (2406) v požadovaném barevném odstínu
Pro zvýšení mechanické a chemické odolnosti lze vytvořený efekt přelakovat jednou vrstvou transparentním lakem, např. Aduro Legnopur (2513), v požadovaném stupni lesku, nejdříve po 3 max. po 8 hodinách bez mezibroušení.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

1 kg, 4kg

Barevné odstíny / stupně lesku

Aduro Crackle-Effect Base (2429000210)
Aduro Crackle-Effect Base Braun (2429082565)

Související produkty

Aduro Legnopur (2513)
DD-Verdünner 8519 (8519)
Pigmpur G50 (2406)
PUR-Hardener 8419 (8419)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Dodávaná viskozita: 40 second – 50 second dle DIN 53211
(4 mm průtokový pohárek při 20 °C)

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.