

Aduro Crackle-Effect Base

2429

Rozpuszczalnikowy, 2-komponentowy lakier specjalny do uzyskiwania efektu skóry na meblach i elementach wyposażenia wnętrz dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne


Przezroczysty lakier 2K z efektem dekoracyjnym na bazie rozpuszczalnika pozwalający uzyskać powierzchnie z efektem skóry. Produkt został opracowany bez dodatku aromatycznych rozpuszczalników.

Szczegółne właściwości i normy badań



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Do uzyskiwania efektu skóry.

Do lakierowania mocno obciążonych powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz, jak np. powierzchnie do przechowywania w kuchniach, pokojach, łazienkach, biurach i innych obiektach, fronty i stałe widoczne powierzchnie, obciążone powierzchnie mebli wypoczynkowych i powierzchnie niewidoczne (z wyjątkiem blatów stołów). Zakresy zastosowania II do IV według normy ÖNORM A 1610-12.

Stosowanie w połączeniu z odpowiednim lakierem nawierzchniowym.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Efekt ten powstaje podczas procesu suszenia. Opiera się on na różnym napięciu suszenia podkładu i Aduro Crackle-Effect Base (2429).
- Delikatność efektu zależy od wyboru ilości nałożenia: mała ilość skutkuje drobnym, wyższa ilość grubszy efektem
- Do uzyskania jednolitego efektu niezbędna jest równomierna ilość nałożenia.
- Aduro Crackle-Effect Base (2429) jest zalecany tylko do małych części, ponieważ trudno jest uzyskać jednolity efekt na dużych powierzchniach.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 131 - Wytyczne do pracy z poliuretanowymi lakierami do mebli.

Proporcje mieszania

8419 5%

100 cz. wag. Aduro Crackle-Effect Base (2429)
5 cz. wag. PUR-Hardener 8419 (8419000210)

Aduro Crackle-Effect Base (2429) można stosować wyłącznie z wymienionym utwardzaczem i w podanych proporcjach mieszania. Odchylenia prowadzą do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością.

Czas przydatności mieszaniny do użycia**Z PUR-Hardener 8419 (8419000210): 8 godz.**

Wymieszany materiał może być stosowany kolejnego dnia, ale należy go zmieszać w stosunku 1:1 ze świeżo przygotowaną mieszaniną. Nie jest możliwe dalsze przedłużanie czasu przydatności mieszaniny do użycia. Podwyższone temperatury skracają czas przydatności mieszaniny do użycia.

Technika nanoszenia

	Pistolet kubkowy
Dysza Ø (mm)	1,8
Ciśnienie natrysku (bar)	2 - 3
Rozcieńczalnik	DD-Verdünner 8519 (8519)
Dodatek rozcieńczalnika w %	10
Lepkość kubek 4 mm (s)	40
Ilość наносzona jednorazowo (g/m²)	80 - 120

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Lakierowanie nawierzchniowe przy użyciu Pigmpur G50 (2406), bez szlifowania międzyoperacyjnego	3 - 8 h
--	---------

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności, nacisku i warunków układania w sztaplu.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

8519



8501

Natychmiast po użyciu stosując DD-Verdünner 8519 (8519) lub Waschverdünner (8501).

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Odpowiednie do lakierowania kryjącego lite drewno bądź płyty wiórowe lub materiały z włókien drzewnych, fornirowane bądź pokryte folią podkładową.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Przygotowanie podłoża

Drewno i materiały drewnopochodne: szlifowanie drewna papierem o granulacji 150 - 180

BUDOWA POWŁOKI

Gruntowanie wstępne	Do powierzchni szlifowanych lakierowanych zamkniętoporowo Płyty nośne pokryte folią podkładową: (szlifowanie folii papierem o granulacji 240) 1 x Aduro Spritzfüller (2410) lub PUR-Ecofill (2416) Lite drewno, surowe płyty wiórowe lub płyty nośne formiowane ślepym formiorem: 2 x Aduro Spritzfüller (2410) Szlifowanie międzyoperacyjne papierem o granulacji 280 - 360 Płyty MDF: 1 x wstępnie zaizolować produktem Aduro Isoliergrund (2502) lub Aduro Legnopur (2513) 1 – 2 x Aduro Spritzfüller (2410) Szlifowanie międzyoperacyjne papierem o granulacji 280 - 360 Alternatywnie Aduro Ecofill Smart (2317) lub PUR-Ecofill (2416) można stosować bezpośrednio na płyty MDF dobrej jakości i wysokiej gęstości objętościowej (w przypadku płyt 19 mm powyżej 700 kg/m³).
Warstwa podkładowa wzgl. międzywarstwa	1 x Pigmpur G50 (2406) w wybranym odcieniu barwy Uwaga! Czas schnięcia: min. 1 godzina do maks. 3 godzin bez szlifowania, jest to decydujące dla efektu.
Lakierowanie z efektem	Jednolite naniesienie Aduro Crackle-Effect Base (2429).
Lakierowanie nawierzchniowe	1 x Pigmpur G50 (2406) w wybranym odcieniu barwy Aby uzyskać dobrą odporność mechaniczną i chemiczną, powierzchnie z efektem dekoracyjnym można polakierować 1 x bezbarwnym lakierem do natrysku, np. Aduro Legnopur (2513), w oczekiwanym stopniu połysku po kolejnych 3 do maks. 8 godz. bez szlifowania międzyoperacyjnego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań	1 kg, 4 kg
Odcienie barwy / stopnie połysku	Aduro Crackle-Effect Base (2429000210) Aduro Crackle-Effect Base Braun (2429082565)
Produkty dodatkowe	Aduro Legnopur (2513) DD-Verdünner 8519 (8519) Pigmpur G50 (2406) PUR-Hardener 8419 (8419) Waschverdünner 8501 (8501) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane techniczne

Lepkość w stanie dostarczonym: 40 second – 50 second według DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl
