

Aquafix Ferro

8130

Železný prášek pro efekt pravého železa a rzi pro **průmyslové a komerční použití**

POPIS PRODUKTU


Číslo produktů

8130000300

Všeobecné informace

Železný prášek k dosažení efektů pravého železa a rzi na površích z materiálů na bázi dřeva; pro systémovou povrchovou úpravu v kombinaci Bluefin Pure-Metal (3133).

Oblasti použití



Přísada pro nátěry pravých kovů na úpravu nábytku a interiérového vybavení.

Pro systémovou povrchovou úpravu v kombinaci s Bluefin Pure-Metal (3133).

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování

- Pečlivě vmíchejte bez hrudek Aquafix Ferro 8130) pečlivě postupně vmíchejte tužidlo do laku. Nejlepší je míchat strojově pomocí košového míchadla.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dbejte prosím na technické listy použitých smíchaných produktů.


Přidané množství



250T auf 105T

250 hmotnostních dílů na 105 hmotnostních dílů laku nebo směsi laku a tužidla.

Čištění pracovních nástrojů



8029

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení


1 kg

Barevné odstíny / stupně lesku

Na jednu zakázku používejte pouze produkt ze stejné šarže.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Nádobu vždy okamžitě uzavřete, aby nedošlo k vniknutí vlhkosti.

Neskladujte společně s materiály bohatými na kyslík a oxidujícími materiály.

Neskladujte společně se samozápalnými látkami.

Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel a silně alkalických a silně kyselých materiálů.

Bezpečnostně technické údaje



- Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte.
- Při použití je možný vznik výbušné / vysoce hořlavé směsi prachu a vzduchu.
- Nádobu a plněný systém uzemněte.
- Používejte nevýbušná elektrická zařízení.
- V případě požáru: Používejte speciální prášek pro požáry kovů nebo oxid uhličitý (CO₂). Nepoužívejte vodu.

Při zpracování používejte ochranné rukavice a brýle.

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.