

Aquafix ST

8141

Pâte à structure pour systèmes de revêtement à base aqueuse d'ADLER, à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Pâte à structure pour systèmes de revêtement incolores et pigmentés à base aqueuse, tels que Bluefin Unistar (2965), Bluefin Pigmocryl NG dans diverses qualités (3200) ou Aquawood Protor Finish D NG (5808), pour obtenir des surfaces résistantes à effet de structure dans l'ensemble de l'aménagement intérieur et dans les extérieurs protégés.

Domaines d'utilisation

Pâte structurante pour les peintures à base d'eau.



APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez agiter le produit avant usage.
- Incorporer soigneusement Aquafix ST (8141) dans le vernis non durci ni dilué ; incorporer ensuite le durcisseur et les quantités nécessaires de diluant.
- Les vernis et teintures mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.
- Aquafix ST (8141) cause – au gré de la quantité ajoutée – une réduction visible du brillant du vernis.
- Le vernissage des couches de vernis avec Aquafix ST (8141) est possible (sans ponçage intermédiaire, dans les 24 heures), la texture s'en retrouve néanmoins réduite.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Quantité d'ajout



Max. 4 à 5 % en poids par rapport au vernis.

Selon le système de revêtement, les quantités additionnelles suivantes sont recommandées :


Vernis pour meubles à base aqueuse ADLER :	5 %
System Aquawood Protor-Finish :	4 %

Temps de séchage

Le séchage des systèmes de vernis n'est pas influencé par l'ajout de Aquafix ST (8141).

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Nettoyage des outils



Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

1 kg

Finesses

Aquafix ST Sehr Grob ST10 (8141040810)
 Aquafix ST Grob ST30 (8141040830)
 Aquafix ST# Mittलगrob ST50 (8141040850)
 Aquafix ST Fein ST70 (8141040870)
 Aquafix ST Sehr Fein ST90 (8141040890)

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 6 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.