

Aquafix ST

8141

Strukturna pasta za sustave premaza na bazi vode tvrtke ADLER za industrijsku i komercijalnu upotrebu

OPIS PROIZVODA

Općenito

Strukturna pasta za bezbojne i pigmentirane sustave premaza na bazi vode, kao npr. Bluefin Unistar (2965), Bluefin Pigmocryl NG različitih kvalitativnih svojstava (3200) ili Aquawood Protor Finish D NG (5808) za postizanje otpornih površina sa strukturnim efektom u cjelokupnom interijeru i na zaštićenim vanjskim područjima.

Područja primjene

Strukturna pasta za lakove na bazi vode.



OBRADA

Upute za obradu



- Protresite proizvod prije upotrebe.
- Pažljivo umiješajte Aquafix ST (8141) u nestvrdnuti i nerazrijeđeni lak, potom dodajte učvršćivač i potrebnu količinu za razrjeđivanje.
- Mješoviti lakovi i lazure moraju se obrađivati na način naveden u odgovarajućim tehničkim listovima.
- Aquafix ST (8141) dovodi – ovisno o korištenoj količini – do vidljivog smanjenja sjaja početnog laka.
- Moguće je premazivanje slojeva laka uz pomoć Aquafix ST (8141) (bez privremenog brušenja, u roku od 24 sata), struktura se, međutim, ipak smanjuje.
- Svaka promjena tijeka obrade, uvjeta iz okruženja, nepoštivanja uputa ili nekorištenje navedenih proizvoda mogu nepovoljno utjecati na rezultat.

Doziranje



Maks. 4 – 5 % težine na lak.


Ovisno o sustavu premaza preporučuju se sljedeće dodatne količine:

Lakovi za namještaj na bazi vode tvrtke ADLER:	5 %
sustav Aquawood Protor-Finish:	4 %

Vremena sušenja (pri 23 °C i 50 % rv)

Dodavanje Aquafix ST (8141) ne utječe na sušenje sustava premaza.

Čišćenje radnih uređaja



Nakon upotrebe odmah očistite vodom.

Za uklanjanje osušenih ostataka proizvoda preporučujemo otopinu za čišćenje Aqua-Cleaner (8029) (razrijeđeno vodom 1:1).

NAPOMENE ZA NARUDŽBU

Veličine ambalaže


1 kg

Pojedinosti

Aquafix ST Sehr Grob ST10 (8141040810)
 Aquafix ST Grob ST30 (8141040830)
 Aquafix ST# Mittलगrob ST50 (8141040850)
 Aquafix ST Fein ST70 (8141040870)
 Aquafix ST Sehr Fein ST90 (8141040890)

OSTALE NAPOMENE

Rok trajanja / skladištenje



Minimalno 6 Mjesec(i) u originalno zatvorenim spremnicima.

Skladištite zaštićeno od vlage, direktnog Sunčevog zračenja, mraza i visokih temperatura (iznad 30 °C).

Otvorene spremnike dobro zatvorite i potrošite sadržaj što je moguće brže.

Sigurnosno-tehnički podaci



Proizvod je prikladan samo za industrijsku i komercijalnu obradu.

Detaljnije informacije o sigurnosti prilikom transporta, skladištenja i rukovanja te zbrinjavanja možete pronaći u pripadnom sigurnosno-tehničkom listu. Aktualnu verziju možete pronaći na adresi www.adler-lacke.com.