

Aquafix ST

8141

Pasta goffrante per sistemi di rivestimento a base d'acqua di ADLER per l'industria e il professionista


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Pasta goffrante per sistemi di rivestimento all'acqua incolori e pigmentati come Bluefin Unistar (2965), Bluefin Pigmocryl NG in varie qualità (3200) o Aquawood Protor Finish D NG (5808) per ottenere superfici resistenti con effetto strutturato in tutti gli arredi interni e nelle aree esterne protette.

Campi di applicazione

Pasta per texture per pitture a base d'acqua.



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Mescolare accuratamente Aquafix ST (8141) con la vernice non catalizzata e non diluita; di seguito incorporare la quantità di catalizzatore e diluente necessaria.
- Le vernici e i mordenti miscelati devono essere lavorati come indicato nella relativa scheda tecnica.
- A seconda della quantità utilizzata, Aquafix ST (8141) provoca una riduzione evidente della lucentezza della vernice di partenza.
- È possibile verniciare gli strati di vernice con Aquafix ST (8141) (senza carteggiatura intermedia, entro 24 ore); tuttavia, la struttura viene ridotta.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Quantità aggiunta



Max. 4-5% in peso sulla vernice.


Secondo il sistema di rivestimento, si consiglia di aggiungere le seguenti quantità aggiuntive:

Vernice per mobili ADLER a base acqua:	5%
System Aquawood Protor-Finish:	4%

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)

L'essiccazione dei sistemi di verniciatura non è influenzata dall'aggiunta di Aquafix ST (8141).

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

1 kg

Dettagli

Aquafix ST Sehr Grob ST10 (8141040810)
 Aquafix ST Grob ST30 (8141040830)
 Aquafix ST# Mittलगrob ST50 (8141040850)
 Aquafix ST Fein ST70 (8141040870)
 Aquafix ST Sehr Fein ST90 (8141040890)

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 6 mese(i) in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.