

Aquafix ST

8141

Structuurpasta voor watergedragen coatings van ADLER voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Structuurpasta voor kleurloze en gepigmenteerde, watergedragen coatings zoals Bluefin Unistar (2965), Bluefin Pigmcryl NG in diverse kwaliteiten (3200) of Aquawood Protor Finish D NG (5808) voor het verkrijgen van slijtvaste oppervlakken met structuureffect binnenshuis en op overdekte plaatsen buiten.

Toepassingsgebieden

Textuurpasta voor verven op waterbasis.



VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Schud het product voor gebruik.
- Roer Aquafix ST (8141) voorzichtig door de niet-uitgeharde en onverdunde lak; voeg vervolgens verharder en de benodigde hoeveelheid verdunner toe.
- Gemengde lakken en beitsen moeten worden verwerkt zoals vermeld in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Aquafix ST (8141) leidt, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid, tot een merkbare glansvermindering van de originele lak.
- Het aflakken van laklagen met Aquafix ST (8141) is mogelijk (zonder tussenschuurgang, binnen 24 uur); de structuur wordt echter gereduceerd.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Toe te voegen hoeveelheid



Max. 4 - 5 gewichtsprocent op lak.

Afhankelijk van het coatingsysteem worden de volgende aanvullende hoeveelheden aanbevolen:


Watergedragen ADLER-meubellakken:	5 %
System Aquawood Protor-Finish:	4 %

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)

De droging van de coatings wordt niet beïnvloed door de toevoeging van Aquafix ST (8141).

Gereedschap schoonmaken



8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 1 kg

Fijnheden

Aquafix ST Sehr Grob ST10 (8141040810)
Aquafix ST Grob ST30 (8141040830)
Aquafix ST# Mittलगrob ST50 (8141040850)
Aquafix ST Fein ST70 (8141040870)
Aquafix ST Sehr Fein ST90 (8141040890)

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 6 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.