

Aquafix ST

8141


Strukturpasta för vattenbaserade beläggningssystem av ADLER för industri och hantverk

PRODUKTBESKRIVNING

Allmänt

Strukturpasta för färglösa och pigmenterade, vattenbaserade ADLER beläggningssystem som t.ex. Bluefin Unistar 2965, Bluefin Pigmocryl NG i olika kvaliteter 3200 ff eller Aquawood Protor Finish D NG 5808 för skapandet av strukturerade ytor.

Användningsområden



För belastbara ytor med struktureffekt för alla inomhusapplikationer och skyddade områden utomhus.

BEARBETNING

Bearbetningsinstruktioner



- Ska skakas om innan appliceringen.
- Aquafix ST (8141) ska noggrant röras in i den icke härdade och oförtunnade lacken; därefter ska härdaren och den erforderliga mängden förtunning röras in.
- Blandade färger och betser måste bearbetas enligt anvisningarna i motsvarande tekniska datablad.
- Aquafix ST (8141) leder - beroende på tillsatsmängden - till en märkbar reduktion av utgångslackens glans.
- Överlackering av lackskikt med Aquafix ST (8141) är möjligt (utan mellanslipning, inom 24 timmar); strukturen reduceras dock.
- Varje förändring av bearbetningsprocessen, omgivningsförhållanden, att inte följa instruktionerna och användning av icke listade produkter kan påverka resultatet negativt.

Tillsatsmängd



Max 4 - 5 vikt-% på lack.

Beroende på beläggningssystem rekommenderas de följande tillsatsmängderna:

Vattenbaserade ADLER Möbellacker:	5 %
System Aquawood Protor-Finish:	4 %

Torktider

(vid 23°C och 50% relativ fuktighet)

Beläggningssystemens torkning påverkas inte genom tillsats av Aquafix ST (8141).

Rengöring av arbetsredskapen



8029

Ska rengöras direkt efter användningen med vatten.

För borttagning av intorkade lackrester rekommenderar vi Aqua-Cleaner (8029) (1:1 utspädd med vatten).

BESTÄLLNINGSPERIOD

Förpackningsstorlekar

1 kg (250 g, 650 g endast för ST50)

Finheter

Aquafix ST Sehr Grob ST10 (8141040810)

Aquafix ST Grob ST30 (8141040830)

Aquafix ST# Mittलगrob ST50 (8141040850)

YTTERLIGARE INFORMATION

Hållbarhet/lagring



Minst 6 Månad(er) i förseglade originalförpackningar.

Förvaras skyddat från fukt, direkt solljus, frost och höga temperaturer (över 30 °C).

Säkerhetsteknisk information



Produkten är endast lämplig för bearbetning inom industri och hantverk.

Mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt omhändertagande finns i det tillhörande säkerhetsdatabladet. Den aktuella versionen finns på www.adler-lacke.com.