

Aquafix ST

8141

Štruktúrovacia pasta do vodouriediteľných systémov povrchovej úpravy od ADLER na priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Štruktúrovacia pasta pre transparentné a pigmentované systémy povrchovej úpravy na báze vody, ako sú Bluefin Unistar (2965), Bluefin Pigmocryl NG v rôznych kvalitách (3200) alebo Aquawood Protor Finish D NG (5808) na dosiahnutie odolných povrchov so štruktúrovaným efektom v interiérovom vybavení a chránených miestach v exteriéri.

Oblasti použitia

Textúrovacia pasta pre farby na vodnej báze.



SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Prosím, pred použitím produkt pretrepať.
- Aquafix ST (8141) opatrne vmiešať do netuženého a neriedeného laku; potom pridať tužidlo a potrebné množstvo riedidla.
- Natužená zmes aj moridlá sa musia spracovávať tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Aquafix ST (8141) vedie – v závislosti od použitého množstva – k rozpoznaťelnému zníženiu lesku základného náteru.
- Vrstvy laku je možné prelakovať pomocou Aquafix ST (8141) (bez medzibrúsenia, v priebehu 24 hodín); štruktúra sa však zredukuje.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Pridávané množstvo



Max. 4 – 5 hmotnostných % na lak.

V závislosti od systému povrchovej úpravy sa odporúčajú nasledujúce ďalšie množstvá:

Laky na nábytok ADLER na báze vody:	5 %
Systém Aquawood Protor-Finish:	4 %

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

Sušenie systémov povrchovej úpravy nie je ovplyvnené pridaním Aquafix ST (8141).

Čistenie náradia

8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

1 kg

Dodávané druhy

Aquafix ST Sehr Grob ST10 (8141040810)
 Aquafix ST Grob ST30 (8141040830)
 Aquafix ST# Mittलगrob ST50 (8141040850)
 Aquafix ST Fein ST70 (8141040870)
 Aquafix ST Sehr Fein ST90 (8141040890)

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 6 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.