

Aquafix ST

8141

Strukturna pasta za premazne sisteme na vodni osnovi ADLER za industrijsko in komercialno uporabo

OPIS IZDELKA

Splošno

Strukturna pasta za brezbarvne in pigmentirane premazne sisteme na vodni osnovi, kot npr. Bluefin Unistar (2965), Bluefin Pigmacryl NG v različnih kakovostih (3200) ali Aquawood Protor Finish D NG (5808) za izdelavo vzdržljivih površin s strukturnim učinkom v vseh notranjih prostorih in na zaščitene zunanjih površinah.

Področja uporabe

Strukturna pasta za lake na vodni osnovi



OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Izdelek pred uporabo dobro pretresite.
- Aquafix ST (8141) skrbno vmešajte v nestrjen in nerazredčen lak; nato dodajte trdilo in potrebno količino razredčila.
- Zmešane lake in lužila je treba obdelati, kot je navedeno v ustreznem tehničnem listu.
- Aquafix ST (8141) privede v odvisnosti od uporabljen količine do vidnega zmanjšanja sijaja osnovnega laka.
- Sloje laka je mogoče odstraniti z izdelkom Aquafix ST (8141) (brez vmesnega brušenja, v 24 urah); vendar se s tem zmanjša tudi struktura površine.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat.

Dodatne količine



Najv. 4–5 ut. % na lak.

V odvisnosti od premaznega sistema so priporočene naslednje dodatne količine:

Laki za pohištvo

na vodni osnovi ADLER:	5 %
System Aquawood Protor-Finish:	4 %

Časi sušenja

(pri 23 °C in 50-% rel. vl.)

Dodajanje izdelka Aquafix ST (8141) ne vpliva na sušenje premaznih sistemov.

Čiščenje delovnih naprav

8029

Takoj po uporabi očistite z vodo.

Za odstranjevanje zasušениh ostankov izdelka priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (razredčen z vodo v razmerju 1 : 1).

NAVODILA ZA NAROČANJE**Velikosti pakiranja**

1 kg

Tankost

Aquafix ST Sehr Grob ST10 (8141040810)
Aquafix ST Grob ST30 (8141040830)
Aquafix ST# Mittलगrob ST50 (8141040850)
Aquafix ST Fein ST70 (8141040870)
Aquafix ST Sehr Fein ST90 (8141040890)

DODATNA NAVODILA**Rok trajanja/skladiščenje**

Najmanj 6 Mesec(i) v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Odprte posode trdno zaprite in vsebino čim prej porabite.

Varnostni podatki

Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani **www.adler-lacke.com**.