

Aquafix Zinn

8138

Proszek cyny dla uzyskania efektu prawdziwego metalu w **przemysle i handlu**

OPIS PRODUKTU


Numer produktu

8138000300

Informacje ogólne

Proszek cyny do uzyskania efektu prawdziwego metalu na powierzchniach wykonanych z materiałów drewnopochodnych; dopasowany systemowo w połączeniu z Bluefin Pure-Metal (3133).

Obszary zastosowania



Dodatek do powłok z prawdziwego metalu do mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

Dostosowano do zastosowań systemowych w połączeniu z Bluefin Pure-Metal (3133).

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania

- Aquafix Zinn (8138) połączyć z mieszaniną lakier-utwardzacz starannie mieszając, bez pozostawiania grudek. Mieszanie najlepiej wykonywać mechanicznie lub za pomocą mieszadła koszykowego.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych zmieszanych produktów.

Ilości dodawane



250T auf 105T

250 części wagowych na 105 części wagowych lakieru lub mieszaniny lakieru i utwardzacza.

Czyszczenie narzędzi



8029

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań


1 kg

Odcienie barwy / stopnie połysku

Do jednego zlecenia należy stosować wyłącznie produkt z tej samej partii.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Pojemnik zamykać zawsze od razu po użyciu, aby zapobiec wnikanii wilgoci.

Nie przechowywać razem z materiałami bogatymi w tlen i utleniającymi.

Nie przechowywać razem z substancjami samozapalającymi się.

Przechowywać z dala od środków utleniających oraz silnie zasadowych i silnie kwaśnych materiałów.

Dane BHP



- Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- Podczas użytkowania możliwe jest powstawanie wybuchowych / wysoce łatwopalnych mieszanin pyłu / powietrza.
- Uziemić pojemnik i system, który ma zostać napełniony.
- Używać sprzętu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym.
- W przypadku pożaru: użyć specjalnego proszku do pożarów metali lub dwutlenku węgla (CO₂). Nie stosować wody.

Podczas stosowania zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych.

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl