

## Aquawood Intercare SL

5506

Watergedragen, **isolerende spuitvuller** voor industrie en handel  
Op elkaar afgestemd in 3-laagse opbouw

### PRODUCTBESCHRIJVING

#### Algemeen


Watergedragen, sneldrogende spuitvuller. Het product wordt gekenmerkt door een zeer goede permanente elasticiteit, goede vulkracht, zeer goede verloop, goede schuurbaarheid en een goede isolerend werking tegen houtinhoudsstoffen. Bijzonder milieuvriendelijk door het lage gehalte aan organische oplosmiddelen.

#### Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**  
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

#### Toepassingsgebieden



Maatvast en beperkt maatvast houten delen buiten en binnen, zoals bijvoorbeeld houten vensters, voordeuren, vensterluiken, poorten, serres.

Bijzonder geschikt voor zachte houtsoorten.

### VERWERKING

#### Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door. Voorkom dat er lucht binnendringt tijdens het roeren.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Isolerende werking door het principe van 'stainlocking (SL)'. De vullerlaag verkleurt door houtinhoudsstoffen, maar overdracht naar de afvlak wordt echter verhinderd.
- Te dunne lagen, een te krachtige tussenschuurgang en/of sterkere verdunning verminderen de isolerende werking.
- Bij het overschakelen van Aquawood Intercare SL (5506) op andere watergedragen lakken dient er voor een adequate tussentijdse reiniging van de leidingen en spuitapparaten te worden gezorgd, bij voorkeur met warm water.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

- Neem onze **ARL 300 - Werkrichtlijn voor het coaten van maatvasten en beperkt maatvasten delen – Algemeen deel** inclusief normen en richtlijnen voor de vensterbouw in acht.

## Opbrengtechniek



175 –  
225 g  
↓  
1 m<sup>2</sup>

|                                                  | Airless         | Airless met luchtonder steuning (Airmix®, Aircoat, enz.) |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Spuitpistool Ø (mm)                              | 0,28 - 0,33     |                                                          |
| Spuitpistool Ø (Inch)                            | 0,011 - 0,013   |                                                          |
| Hoek spuittip (°)                                | 20 - 40         |                                                          |
| Spuitdruk (bar)                                  | 80 - 100        |                                                          |
| Sproeidruk (bar)                                 | -               | 0,5 - 1,5                                                |
| spuitafstand                                     | 25              |                                                          |
| Filter fijn (mm)                                 | 150 (100 Mesh)* |                                                          |
| Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m <sup>2</sup> ) | 175 - 225       |                                                          |
| Natte laag (µm)                                  | 150 – 200       |                                                          |

\* Fijnere zeven zijn niet geschikt

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

## Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



|                                                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Overschilderbaar bij kamertemperatuur                                                                                             | ca. 4 h        |
| Overschilderbaar na geforceerd drogen<br>20 minuten afdruppelen<br>50 minuten droogfase (35 - 40 °C)<br>20 minuten afkoelingsfase | ca. 90 minuten |

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Vermijd direct zonlicht!

## Gereedschap schoonmaken



8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

## ONDERGROND

### Soort ondergrond

Hout volgens richtlijnen voor vensterbouw

### Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

### Houtvochtigheid

13 % ± 2 %

| COATINGOPBOUW                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen</b>                                                                                                                                                                                         | De volgende coatingopbouwen zijn voorbeelden.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Impregnering</b>                                                                                                                                                                                     | <p>1 x Aquawood Primo A2 (5452)</p> <p>Tussendroging: ca. 4 uur</p> <p>Gebruik houtverduurzamingsmiddelen met zorg. Neem voor gebruik altijd het etiket en de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.</p> <p>Neem onze <b>ARL 056 - Werkrichtlijn voor het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen in acht.</b></p> |
| <b>Tussenlaag</b>                                                                                                                                                                                       | <p>1 x Aquawood Intercare SL (5506)</p> <p>Tussendroogtijd: ca. 4 uur(en)</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tussenschuurgang</b><br>                                                                                            | <p>Lichte gladschuurgang Korrel 280</p> <p>Verwijder het schuurstof.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aflaklaag</b>                                                                                                                                                                                        | <p>1 x Aquawood Covatop XT 20 (5020)</p> <p>of</p> <p>1 x Aquawood Covapro 20 (5023)</p> <p>of</p> <p>1 x Aquawood Covapro 40 (5029)</p> <p>of</p> <p>1 x Aquawood Covapro 60 (5027)</p>                                                                                                                                                    |
| <b>Voor voordeuren</b>                                                                                                                                                                                  | Nodig is een extra laag Aquawood Protect (5128) (kleurloze 2-componentenlak).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Formaten van de verpakkingen</b>                                                                                                                                                                     | 5 kg, 25 kg, 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kleuren / glansgraden</b>                                                                                                                                                                            | <b>Standaardkleur(en):</b><br>Weiß (5506050000)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Toevoegingsproducten</b>                                                                                                                                                                             | <p>Aqua-Cleaner 8029 (8029)</p> <p>Aquawood Covapro 20 (5023)</p> <p>Aquawood Covapro 40 (5029)</p> <p>Aquawood Covapro 60 (5027)</p> <p>Aquawood Covatop XT 20 (5020)</p> <p>Aquawood Primo A2 (5452)</p> <p>Aquawood Protect (5128)</p> <p>Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.</p>                   |
| OVERIGE AANWIJZINGEN                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Houdbaarheid / opslag</b><br>  | <p>Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.</p> <p>Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).</p> <p>Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.</p>                                                                     |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technische gegevens</b>                                                                                                   | VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 2004/42/EG voor Aquawood Intercare SL (Cat A/d): 130 g/l.<br>Aquawood Intercare SL bevat maximaal 30 g/l VOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GISCODE</b>                                                                                                               | BSW20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DGNB (Duits genootschap voor duurzaam bouwen)</b>                                                                         | Kwaliteitsniveau 4 (met fabriekscoating)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Veiligheidstechnische informatie</b><br> | <p>Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.</p> <p>Gebruik minimaal een P2-stoffilter als persoonlijke veiligheidsuitrusting bij schuurwerkzaamheden ter bescherming tegen schuur- en houtstof. Bij loofhout (vooral beuken, eiken) wordt een P3-stoffilter aanbevolen.</p> <p>Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).</p> <p>Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via <b>www.adler-lacke.com</b> inzien.</p> |