

Arova Antik-Patina

1003

Pigmentová lazura k dosažení různých efektů starého dřeva pro komerční a průmyslové použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace


Pigmentová lazura na alkoholové bázi k dosažení různých efektů starého dřeva a starožitného charakteru dřeva. Jako základní nátěr jsou vhodné laky na nábytek na bázi rozpouštědel i vody. K dosažení starožitného vzhledu při renovaci nábytku a interiérového vybavení.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Na nábytek, vybavení interiéru, obložení stěn a dřevěné stropy.

V závislosti na použitém vrchním nábytkovém laku je produkt vhodný pro lakování nábytku a interiérového vybavení v oblastech použití II - IV podle ÖNORM A 1610-12.

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím před použitím produkt pečlivě promíchejte nebo protřepejte. Díky tomu je výrobek nízkoviskózní a dobře zpracovatelný.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Arova Antik-Patina (1003) je patinován mezi základním a vrchním nátěrem.
- Je třeba se vyvarovat velmi vysokého aplikačního množství, protože v těchto oblastech může mít vrchní nátěr sníženou přilnavost.
- Nevracejte produkt z nanášecího zařízení ani produkt kontaminovaný dřevním prachem zpět do původní nádoby.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 110 - Pracovní směrnice pro moření dřeva**.

Technika nanášení



	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8
Stříkácký tlak (bar)	1,5

Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)

10

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Odstranitelnost

30 minute

Přetíratelnost (rozpuštědlové laky)

30 min.

Přetíratelnost (vodou ředitelné laky)

30 min.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů

8501



8017

Okamžitě po použití s Waschverdünner (8501) nebo Nitro-Verdünner (8017).

PODKLAD**Druh podkladu**

Jehličnaté a listnaté dřeviny (masiv, překližky, dýhované dřevotřískové a dřevovláknité desky).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený mastnoty, vosků a dřevního prachu.

Příprava podkladu**Moření podkladu v požadovaném základním odstínu:**

Pro jehličnaté dřeviny doporučujeme použít Arova Ultra (1360) nebo Arova Alpin (1361), pro tvrdé dřevo mořidla jako Arova Flex (1340) nebo Arova Classic (1333); pro uvedené typy mořidel lze použít laky na bázi vody i rozpouštědel.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Základování**

1 – 2 x základní nátěr s mezibroušením laky na nábytek, jako např. Aduro Legnopur (2513) nebo Bluefin Resist (2963).

Mezibroušení

Nejdříve po cca 3 hodinách sušení při pokojové teplotě, nejlépe však přes noc. Zrnitost P 280 / Poté přebrousíme brusným roumem (např. Scotch-Brite firmy 3 M).

Pokud zvolíte kratší dobu průběžného sušení, je obtížnější odstranit Arova Antik-Patina (1003) z povrchu.

U kartáčovaných povrchů se mezibroušení provádí pomocí brusného rouna.

Zamezte probroušení! Odstraňte prach z povrchů!

Nános produktu	1 x Arova Antik-Patina (1003) / Výrobek se nanáší rovnoměrně a nepříliš hustě nástřikem na nedávno obroušené plochy. Po cca 20 minutách schnutí při pokojové teplotě se patina z vyvýšených míst odstraní brusným papírem (zrnitost 280); v případě potřeby se následně může lehce přebrousit brusným rounem. Tato metoda zajišťuje, že výrobek zůstává v prohlubních a rozích profilovaných dílů, a dodává tak opracovávanému kusu požadovaný starožitný charakter.
Následná povrchová úprava	Finální vrchní nátěr se nanáší stejnými laky, které byly použity na základní nátěr, a to v běžném aplikačním množství. Nesmí následovat příliš slabý nános. Pro dobrou mezipřilnavost je důležité, aby mezibroušení, následná aplikace a odstranění Arova Antik-Patina (1003) a vrchní nátěr byly provedeny do 8 hodin. Delší čekací doby vedou ke snížení přilnavosti.
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	750 ml, 5 l
Barevné odstíny / stupně lesku 	Standardní odstíny: Farblo (1003400100) Weiß (1003040741) Rotbraun (1003040742) Dunkelbraun (1003040743) Schwarz (1003040744) Creme (1003040745) Grau (1003040747) Beige (1003040746) Mořidla lze vzájemně míchat a zesvětlovat pomocí Arova Antik-Patina Farblo (1003400100). Před zahájením moření by měla být vždy provedena odstínová zkouška na originálním podkladu. Po následném přelakování lze odsouhlasit výsledný barevný odstín. Pro dovýrobu použijte pouze mořidlo se stejným číslem výrobní šarže.
Související produkty	Aduro Legnopur (2513) Bluefin Resist (2963) Arova Alpin (1361) Arova Classic (1333) Arova Flex (1340) Arova Ultra (1360) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Waschverdünner 8501 (8501) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.
Skladovat na chladném, ale ne mrazivém, místě.

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.