

Arova Antik-Patina

1003

Pigmentlazuur voor het realiseren van verschillende verouderingseffecten voor **handel** en **industrie**

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen


Pigmentlazuur op alcoholbasis voor het realiseren van verschillende verouderingseffecten en een antieke look op hout. Zowel water- als oplosmiddelgedragen meubellakken zijn geschikt als grondlak. Voor het realiseren van een antiek karakter bij het opnieuw lakken van meubels en interieur.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Voor meubels, interieurinrichting, lambriseringen en houten plafonds

Afhankelijk van de toegepaste meubellak is het product geschikt voor oppervlakken in de meubel- en interieurbouw in toepassingsgebieden II - IV conform ÖNORM A 1610-12.

Toepassing in combinatie met een geschikte toplaag.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer of schud het product goed voor gebruik. Daarbij wordt het product dun en verwerkbaar.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Arova Antik-Patina (1003) wordt tussen de grond- en aflak gepatineerd.
- Zeer hoge opbrenghoeveelheden per laag moeten worden vermeden, aangezien de aflak op deze plaatsen een geringere hechting kan hebben.
- Stop product uit het aanbrengapparaat of met houtstof verontreinigd product niet terug in de originele verpakking.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 110 – werkrichtlijnen voor het beitsen van hout**.

Opbrengtechniek



	Spuitpistool met beker
Spuitpistool Ø (mm)	1,5 - 1,8
Spuitdruk (bar)	1,5

Rendement per toepassing (m²/l)	10
---	----

Het aangegeven rendement is inclusief spuitverlies.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Afneembaar	30 minute
Overschilderbaar (oplosmiddelgedragen lakken)	30 minuten
Overschilderbaar (watergedragen lakken)	30 minuten

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken



8501

8017

Direct na gebruik met Waschverdünner (8501) of Nitro-Verdünner (8017).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Loof- en naaldhout (massief hout, fineer, (gecoate) houten spaanplaat, houtvezelmateriaal).

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vet- en wasvrij en vrij van houtstof zijn.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond in de gewenste basistint beitsen:

Voor naaldhout bevelen we het gebruik aan van Arova Ultra (1360) of Arova Alpin (1361), voor loofhout beitsen zoals Arova Flex (1340) of Arova Classic (1333); zowel water- als oplosmiddelgedragen lakken kunnen worden gebruikt bij de genoemde beitssoorten.

COATINGOPBOUW

Grondering

1 – 2 x met tussenschuren van een grondlak voorzien met meubellakken zoals Aduro Legnopur (2513) of Bluefin Resist (2963).

Tussenschuurgang



Op zijn vroegst na een droogtijd van ca. 3 uur bij kamertemperatuur, maar het beste 's nachts. Korrel 280 / Schuur daarna met een schuurvlies (bv. Scotch Brite van 3M).

Het is moeilijker om Arova Antik-Patina (1003) van de oppervlakken te verwijderen als u kiest voor kortere tussendroogtijden.

Bij geborstelde oppervlakken wordt de tussenschuurgang uitgevoerd met een schuurvlies.

Voorkom doorschuren! Oppervlakken stofvrij maken!

Opbrengen van het product	1 x Arova Antik-Patina (1003) / Het product wordt met de spuitmethode gelijkmatig en niet te overvloedig aangebracht op de oppervlakken die kort van tevoren zijn geschuurd. Na een droogtijd van ca. 20 min bij kamertemperatuur wordt de patina bij de verhogingen verwijderd met schuurpapier (korrel 280); daarna kan het, indien nodig, lichtjes worden nabewerkt met een schuurvlies. Door deze werkwijze blijft het product in de uitsparingen en hoeken van de geprofileerde delen liggen en krijgt het object het gewenste antieke karakter.
Volgende laag	De laatste aflaklaag wordt gerealiseerd met dezelfde lakken die ook werden gebruikt als grondlak, met normale opbrenghoeveelheden. De laag mag niet te mager worden aangebracht. Voor een goede tussenhechting is het van belang dat de tussenschuurgang, het daaropvolgend aanbrengen en verwijderen van Arova Antik-Patina (1003) en het aflakken binnen 8 uur worden uitgevoerd. Langere wachttijden leiden tot verminderde hechting.
AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING	
Formaten van de verpakkingen	750 ml, 5 l
Kleuren / glansgraden 	Standaardkleur(en): Farbloos (1003400100) Weiß (1003040741) Rotbraun (1003040742) Dunkelbraun (1003040743) Schwarz (1003040744) Creme (1003040745) Grau (1003040747) Beige (1003040746) De beitsen kunnen met elkaar worden gemengd en lichter worden gemaakt met Arova Antik-Patina Farbloos (1003400100). Voor aanvang van de beitswerkzaamheden dient altijd een proefbeits op het originele hout te worden opgedragen en te worden overschilderd met de voorziene lak om de uiteindelijke kleur te kunnen beoordelen. Gebruik voor één opdracht alleen beits uit dezelfde charge.
Toevoegingsproducten	Aduro Legnopur (2513) Bluefin Resist (2963) Arova Alpin (1361) Arova Classic (1333) Arova Flex (1340) Arova Ultra (1360) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Waschverdünner 8501 (8501) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Bewaar koel, maar vorstvrij.

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
