

Arova Antik-Patina

1003

Lazura pigmentowana do uzyskiwania różnych efektów postarzania do zastosowań **przemysłowych i komercyjnych**

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Lazura pigmentowa na bazie alkoholu do uzyskiwania różnych efektów starzenia i antycznego charakteru na drewnie. Jako podkład nadają się zarówno rozpuszczalnikowe oraz wodorozcieńczalne lakiery do mebli. Do uzyskania antycznego wyglądu podczas renowacji mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

Szczególne właściwości i normy badań



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Do mebli, elementów wyposażenia wnętrz, okładzin i sufitów drewnianych.

W zależności od zastosowanego lakieru meblowego, produkt nadaje się do powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz w obszarach zastosowania II - IV zgodnie z normą ÖNORM A 1610-12.

Stosowanie w połączeniu z odpowiednim lakierem nawierzchniowym.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem należy dobrze wymieszać lub dobrze wstrząsnąć produkt. Produkt staje się rzadki i gotowy do użycia.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej + 15°C.
- Arova Antik-Patina (1003) jest patynowany między lakierem podkładowym a nawierzchniowym.
- Należy unikać bardzo dużych ilości aplikacji, ponieważ w takich miejscach lakier nawierzchniowy może mieć obniżoną przyczepność.
- Nie należy przelewać produktu z urządzenia do aplikacji ani produktu zanieczyszczonego pyłem drzewnym do oryginalnego pojemnika.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać zaleceń podanych w naszych **ARL110 - Wytyczne bejcowania drewna**.

Technika nanoszenia

	Pistolet kubkowy
Dysza Ø (mm)	1,5 - 1,8
Ciśnienie natrysku (bar)	1,5
Wydajność na jedno naniesienie (m²/l)	10

Podana wydajność uwzględnia straty przy natrysku.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Możliwość usunięcia	30 minute
Można ponownie lakierować (lakiery rozpuszczalnikowe)	30 min.
Można ponownie lakierować (lakiery wodorozcieńczalne)	30 min.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!

Czyszczenie narzędzi

8501



8017

Waschverdünner (8501) lub Nitro-Verdünner (8017), natychmiast po użyciu.

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno drzew liściastych i iglastych (drewno lite, płyty fornirowane, (powlekane) płyty wiórowe, materiały z włókien drzewnych).

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od tłuszczu i wosku oraz od pyłu drzewnego.

Przygotowanie podłoża**Bejcowanie podłoża na pożądaný kolor bazowy:**

Dla drewna iglastego zalecamy użycie Arova Ultra (1360) lub Arova Alpin (1361), a dla drewna liściastego bejc, takich jak Arova Flex (1340) lub Arova Classic (1333); w przypadku wymienionych typów bejc można stosować zarówno lakiery wodorozcieńczalne, jak i rozpuszczalnikowe.

BUDOWA POWŁOKI**Podkład**

1–2 razy gruntować z użyciem systemów lakierów do mebli, takich jak Aduro Legnopur (2513) lub Bluefin Resist (2963), z szlifowaniem pośrednim.

Szlifowanie międzyoperacyjne

Najwcześniej po czasie schnięcia około 3 godzin w temperaturze pokojowej, najlepiej jednak pozostawić na noc. Papierem o granulacji 280 / Następnie przeszlifować za pomocą włókniny ścierniej (np. Scotch-Brite firmy 3M).

W przypadku krótszych czasów schnięcia pośredniego usunięcie Arova Antik-Patina (1003) z powierzchni jest trudniejsze.

W przypadku powierzchni szczotkowanych szlifowanie pośrednie przeprowadza się za pomocą włókniny ścierniej.

Unikać przeszlifowań! Odkurzyć powierzchnie!

Naniesienie produktu	1 x Arova Antik-Patina (1003) / Produkt nakłada się równomiernie i niezbyt grubo, rozpylając go na niedawno przeszlifowane powierzchnie. Po czasie schnięcia wynoszącym około 20 minut w temperaturze pokojowej patyna jest usuwana z wystających miejsc za pomocą papieru ściernego (gradacja 280); następnie, w razie potrzeby, można delikatnie poprawić za pomocą włókniny ścierniej. Ta metoda zapewnia, że produkt pozostaje we wgłębieniach i narożnikach profilowanych części, nadając detalowi pożądaną antyczny charakter.
Następna warstwa	Końcowe lakierowanie nawierzchniowe odbywa się przy użyciu tych samych lakierów, które zostały zastosowane do podkładu, w standardowej ilości aplikacyjnej. Nie należy nakładać zbyt cienko. Dla dobrej przyczepności pośredniej ważne jest, aby szlifowanie pośrednie, nanoszenie i usuwanie Arova Antik-Patina (1003) oraz lakierowanie nawierzchniowe zostały wykonane w ciągu 8 godzin. Dłuższy czas oczekiwania prowadzi do zmniejszenia przyczepności.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	750 ml, 5 l
Odcienie barwy / stopnie połysku 	Kolor(y) standardowy(e): Farblo (1003400100) Weiß (1003040741) Rotbraun (1003040742) Dunkelbraun (1003040743) Schwarz (1003040744) Creme (1003040745) Grau (1003040747) Beige (1003040746) Bejce można mieszać ze sobą i rozjaśniać za pomocą Arova Antik-Patina Farblo (1003400100). Przed rozpoczęciem bejcowania należy zawsze wykonać próbę bejcowania na oryginalnym drewnie i nanieść wybrany lakier, aby móc ocenić końcowy kolor. Do jednego zlecenia należy stosować wyłącznie bejcę z tej samej partii.
Produkty dodatkowe	Aduro Legnopur (2513) Bluefin Resist (2963) Arova Alpin (1361) Arova Classic (1333) Arova Flex (1340) Arova Ultra (1360) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Waschverdünner 8501 (8501) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.
Przechowywać w chłodnym miejscu, ale chronić przed mrozem.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**