

Arova Antik-Patina

1003

Pigmentová lazúra na dosiahnutie rôznych efektov starnutia na remeselné a priemyselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne


Pigmentová lazúra na báze alkoholu na dosiahnutie rôznych efektov starnutia a rustikálneho vzhľadu dreva. Ako základné nátery sú vhodné laky na nábytok na báze rozpúšťadla aj na báze vody. Na dosiahnutie rustikálneho vzhľadu pri prelakovaní nábytku a interiérového vybavenia.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- Francúzska smernica DEVL1104875A
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.

V závislosti od použitého laku na nábytok je výrobok vhodný na povrchy nábytku a vybavenia interiéru v oblastiach použitia II – IV v súlade s normou ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím výrobok dobre premiešajte alebo pretrepte. Práve preto je výrobok tekutý a dobre spracovateľný.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Arova Antik-Patina (1003) je patinovaný medzi základným vrchným náterom.
- Je potrebné vyhnúť sa veľmi vysokým množstvám náteru, pretože v týchto oblastiach môže mať vrchný náter zníženú príľnavosť.
- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracať späť do pôvodnej nádoby.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

Technika nanášania



	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8
Striekací tlak (bar)	1,5

Výdatnosť na nános (m ² /l)	10
--	----

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Odstrániteľné	30 minute
Prelakovateľné (laky na báze rozpúšťadla)	30 min.
Prelakovateľné (laky na báze vody)	30 min.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



ihneď po použití s Waschverdünner (8501) alebo Nitro-Verdünner (8017).

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté drevy (masív, dyhované/opracované drevo, drevotrieska, drevovláknité dosky)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez masnôt a drevného prachu.

Príprava podkladu

Podklad zafarbíte požadovanou základnou farbou:

Na mäkké drevo odporúčame použiť Arova Ultra (1360) alebo Arova Alpin (1361), na tvrdé drevo moridlá, ako napríklad Arova Flex (1340) alebo Arova Classic (1333); pre uvedené typy moridiel možno použiť laky na báze vody aj rozpúšťadla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

1 – 2x základný náter s medzibrúsením s lakovými systémami na nábytok, ako sú Aduro Legnopur (2513) alebo Bluefin Resist (2963).

Medzibrúsenie



Najskôr po približne 3 hodinách sušenia pri izbovej teplote, najlepšie však cez noc. zrnitosť P280 / Potom ho prebrúste brúsnym rúnom (napr. Scotch-Brite od firmy 3 M).

Ak sa zvolia kratšie časy medzisušenia, je ťažšie odstrániť Arova Antik-Patina (1003) z povrchov.

Pri vykefovaných povrchoch sa medzibrúsenie vykonáva pomocou brúsneho rúna.

Zabrániť prebrúseniu! Odstráňte prach z povrchov!

Nános produktu	1 x Arova Antik-Patina (1003) / Prípravok sa nanáša rovnomerne a nie príliš husto na vopred obrúsené povrchy. Po približne 20 minútach schnutia pri izbovej teplote sa patina z vyvýšených plôch odstráni brúsnym papierom (zrnitosť [△ datasheet_placeholder_message_no_placeholder △]); v prípade potreby možno povrch zľahka prebrúsiť brúsnym rúnom. Táto metóda zaručuje, že výrobok zostane v priehlbinách a rohoch tvarovaných dielov a dodá obrobku požadovaný rustikálny charakter.
Následná povrchová úprava	Záverečný vrchný náter sa nanáša rovnakými lakmi, aké boli použité na základný náter, v bežnom množstve náteru. Nesmie nasledovať príliš tenký nános. Pre dobrú medzivrstvovú priľnavosť je dôležité, aby sa medzibrúsenie, následná aplikácia a odstránenie Arova Antik-Patina (1003) a vrchného náteru vykonali do 8 hodín. Dlhšie doby čakania vedú k zníženiu priľnavosti.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	750 ml, 5 l
Farebné odtiene/stupne lesku 	Štandardné farebné odtiene Farblos (1003400100) Weiß (1003040741) Rotbraun (1003040742) Dunkelbraun (1003040743) Schwarz (1003040744) Creme (1003040745) Grau (1003040747) Beige (1003040746) Moridlá možno navzájom miešať a zosvetľovať pomocou Arova Antik-Patina Farblos (1003400100). Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba. Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.
Súvisiace produkty	Aduro Legnopur (2513) Bluefin Resist (2963) Arova Alpin (1361) Arova Classic (1333) Arova Flex (1340) Arova Ultra (1360) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Waschverdünner 8501 (8501) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.