

Arova Classic

1333

Vodou ředitelné **mořidlo na tvrdé dřevo** pro neporézní vzhled mořidla pro **průmyslové a komerční použití**

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodou ředitelné mořidlo na tvrdé dřevo s dobrou světlostálostí pro transparentní efekty bez zvýraznění pórů na tvrdé dřevo s jemnými a hrubými póry. Výrobek je vhodný zejména k přelakování bezbarvými, vodou ředitelnými lazurami na dřevo. Možné je také přelakování barvami na bázi rozpouštědel.


Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



• Francouzská směrnice DEVL1104875A

Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Na nábytek, vybavení interiéru, obložení stěn a dřevěné stropy.

V závislosti na použitém vrchním nábytkovém laku je produkt vhodný pro lakování nábytku a interiérového vybavení v oblastech použití II - IV podle ÖNORM A 1610-12.

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt, prosím, před použitím i během zpracování dobře rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Nevracejte produkt z nanášecího zařízení ani produkt kontaminovaný dřevním prachem zpět do původní nádoby.
- Pro nanášení mořidla jsou vhodné i nízkotlaké přístroje Airmix nebo Airless. Na menší plochy je možné nanášet i štětcem nebo houbičkou.
- Dřeviny s nízkou savostí vyžadují menší nános než dřeviny vyznačující se silnou savostí.
- U tvrdého dřeva s hrubými póry, jako je jasan nebo dub, lze dosáhnout vzhledu moření se zvýraznění pórů, pokud se mořidlo rozetře krátce po aplikaci, nejprve napříč a poté podél směru vláken dřeva.
- K dosažení velmi jednotného vzhledu moření lze přidat maximálně 10 % Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775) – zejména u javoru a buku. Při použití množství nad 10 % se mohou vyskytnout problémy s přilnavostí.
- Dřeviny obsahující ve vodě rozpustné extraktivní látky (např. dub) se aktivují při použití vodou ředitelných nábytkových systémů. Pro prevenci zabarvení nebo vytvoření barevných skvrn na povrchu doporučujeme

dřevo bohaté na extraktivní látky předzákldovat produktem Aduro Primer (2523).

- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 110 - Pracovní směrnice pro moření dřeva**.

Technika nanášení



	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	1,5
Stříkací tlak (bar)	2,0 - 2,5
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l)	8

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovatelný rozpouštědlovými laky	12 hod.
Přelakovatelný vodou ředitelnými laky	5 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů



8029

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

PODKLAD

Druh podkladu

Jemno i hrubo pórovité listnaté dřeviny

Zvláště doporučeno: buk / javor / javor očkový / olše / třešeň / ořech / Dub / jasan

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Broušení dřeva Zrnitost P 150 - 180

Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme broušené dřevo navlhčit a po vyschnutí přebrousit brusným papírem zrnitosti P 180 - 220; u masivního dubu je tento krok naprosto nezbytný.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Nános mořidla

2 x Arova Classic (1333)

Nanášejte rovnoměrně a s mírným přebytkem ve směru vláken dřeva tak, aby se povrch jevil mírně vlhký.

Následná povrchová úprava

Arova Classic (1333) lze přetírat vodou ředitelnými i rozpouštědlovými laky na nábytek. Pro světlé barvy moření obecně doporučujeme používat světlostálé laky, jako jsou např. Aduro Legnopur (2513) nebo Bluefin Resist (2963). Při použití laků, které

nejsou světlostálé, lze očekávat, že výsledný odstín bude vypadat mírně nažloutle; tento účinek se zvyšuje se stárnutím.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

1l, 5l

Barevné odstíny / stupně lesku



Standardní odstíny:

Farblos (1333400100)
 Bambus (1333400110)
 Vanille (1333400120)
 Curry (1333400130)
 Safran (1333400140)
 Lichtbraun (1333400150)
 Thymian (1333400160)
 Bernstein (1333400170)
 Nussbaum Hell (1333400180)
 Cherry (1333400190)
 Antik (1333400200)
 Pfeffer (1333400210)
 Nussbaum Dunkel (1333400220)
 Kakao (1333400230)
 Wenge (1333400240)
 Espresso (1333400250)

Všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat a v případě potřeby ředit pomocí Arova Classic Farblos (1333400100).

Při silném ředění může dojít ke značné změně odstínu. Důvodem je vlastní odstín dřeviny a přirozené žloutnutí dřeva.

Konečný barevný odstín je obecně určen vlastní barvou dřeva, naneseným množstvím, odstínem mořidla a barevným odstínem nátěru.

Při kontaktu s kovem se mění barevný odstín.

Před zahájením moření by měla být vždy provedena odstínová zkouška na originálním podkladu. Po následném přelakování lze odsouhlasit výsledný barevný odstín. Pro dovýrobu použijte pouze mořidlo se stejným číslem výrobní šarže.

Související produkty

Aduro Legnopur (2513)
 Aqua-Cleaner 8029 (8029)
 Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)
 Bluefin Resist (2963)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.
Skladovat na chladném, ale ne mrazivém, místě.

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.