

Arova Classic

1333

Wodorozcieńczalna **bejca do drewna liściastego** zapewniająca efekt bez podkreślania porów, przeznaczona dla **przemysłu i zastosowań komercyjnych**

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne


Bejca do drewna liściastego na bazie wody o dobrej odporności na światło, przeznaczona do transparentnych efektów bejcowych bez podkreślania porów na drobno- i gruboporowatym drewnie liściastym. Produkt szczególnie nadaje się do pokrywania bezbarwnymi lakierami do drewna na bazie wody. Możliwe jest również lakierowanie lakierami rozpuszczalnikowymi.

Szczególne właściwości i normy badań



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania




Do mebli, elementów wyposażenia wnętrz, okładzin i sufitów drewnianych.

W zależności od zastosowanego lakieru meblowego, produkt nadaje się do powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz w obszarach zastosowania II - IV zgodnie z normą ÖNORM A 1610-12.

Stosowanie w połączeniu z odpowiednim lakierem nawierzchniowym.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem oraz w trakcie stosowania należy dobrze wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Nie należy przelewać produktu z urządzenia do aplikacji ani produktu zanieczyszczonego pyłem drzewnym do oryginalnego pojemnika.
- Do aplikacji bejcy nadają się również niskociśnieniowe pompy Airmix lub Airless. Nakładanie pędzlem lub gąbką możliwe jest również na małych powierzchniach.
- Gatunki drewna o mniejszej chłonności wymagają mniejszej nakładanej ilości niż gatunki o większej wsiąkliwości.
- Na gruboporowatym drewnie liściastym, takim jak jesion lub dąb, można uzyskać efekt bejcowania podkreślający pory, jeśli bejca zostanie rozprowadzona krótko po aplikacji najpierw w poprzek, a następnie wzdłuż kierunku włókien drewna.
- Aby uzyskać bardzo jednolity efekt, można dodać maksymalnie 10% Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775) - szczególnie w

przypadku klonu i buku. Przy stosowaniu ilości powyżej 10% mogą wystąpić problemy z przyczepnością.

- Różne gatunki drewna, takie jak dąb, drewna drzew egzotycznych itp. zawierają składniki rozpuszczalne w wodzie, które ulegają aktywacji po lakierowaniu wodorozcieńczalnymi lakierami do mebli. Aby zapobiec powstawaniu przebarwień i plam zalecamy w przypadku gatunków drewna bogatych w składniki wstępne zagruntowanie produktem Aduro Primer (2523).
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać zaleceń podanych w naszych **ARL110 - Wytyczne bejcowania drewna**.

Technika nanoszenia



	Pistolet kubkowy
Dysza Ø (mm)	1,5
Ciśnienie natrysku (bar)	2,0 - 2,5
Wydajność na jedno naniesienie (m²/l)	8

Podana wydajność uwzględnia straty przy natrysku.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Możliwość naniesienia kolejnej warstwy (lakierami rozpuszczalnikowymi)	12 godz.
Możliwość naniesienia kolejnej warstwy (lakierami wodnymi)	5 godz.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!

Czyszczenie narzędzi



8029

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Drobno i grubo porowate gatunki drewna liściastego

Szczególnie polecane: buk / klon / klon ługowany / olcha / czereśnia / orzech / Dąb / jesion

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, воск, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Przygotowanie podłoża

szlifowanie drewna papierem o granulacji 150 - 180

Korzystne jest wodowanie szlifowanego drewna i po wyschnięciu przeszlifowanie na gładko papierem o granulacji 180-220; w przypadku litej dębiny ta czynność jest absolutnie konieczna.

BUDOWA POWŁOKI	
Naniesienie bejcy	2 x Arova Classic (1333) Nakładać równomiernie i z umiarkowanym naddatkiem wzdłuż kierunku włókien drewna, tak aby powierzchnie wydawały się lekko mokre.
Następna warstwa	Na Arova Classic (1333) można nanosić zarówno wodorozcieńczalne, jak i rozpuszczalnikowe lakiery do mebli. Do jasnych odcieni bejc zdecydowanie zalecamy stosowanie światłotrwałych lakierów, takich jak np. Aduro Legnopur (2513) lub Bluefin Resist (2963). Przy zastosowaniu lakierów nieodpornych na działanie światła należy się liczyć z tym, że kolor końcowy będzie lekko żółtawy; efekt ten będzie mocniejszy w miarę starzenia się drewna.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	11, 5 l
Odcienie barwy / stopnie połysku 	Kolor(y) standardowy(e): Farblos (1333400100) Bambus (1333400110) Vanille (1333400120) Curry (1333400130) Safran (1333400140) Lichtbraun (1333400150) Thymian (1333400160) Bernstein (1333400170) Nussbaum Hell (1333400180) Cherry (1333400190) Antik (1333400200) Pfeffer (1333400210) Nussbaum Dunkel (1333400220) Kakao (1333400230) Wenge (1333400240) Espresso (1333400250) Wszystkie odcienie można mieszać ze sobą i w razie potrzeby rozcieńczać Arova Classic Farblos (1333400100). W przypadku mocnego rozcieńczenia może dojść z czasem do wyraźnej zmiany koloru, spowodowanej własną barwą drewna i jego naturalnym żółknięciem. Końcowy odcień koloru zależy zasadniczo od naturalnej barwy drewna, ilości nałożonej bejcy, jej odcienia koloru oraz koloru powłoki. Kolor zmienia się podczas kontaktu z metalem. Przed rozpoczęciem bejcowania należy zawsze wykonać próbę bejcowania na oryginalnym drewnie i nanieść wybrany lakier, aby móc ocenić końcowy kolor. Do jednego zlecenia należy stosować wyłącznie bejcę z tej samej partii.
Produkty dodatkowe	Aduro Legnopur (2513) Aqua-Cleaner 8029 (8029) Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775) Bluefin Resist (2963) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.
Przechowywać w chłodnym miejscu, ale chronić przed mrozem.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**