

## Arova Classic

1333

Moridlo na tvrdé drevo na neporézny vzhľad moridla na **priemyselné a remeselné použitie**

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecne

Moridlo na tvrdé drevo na báze vody s dobrou svetlostálosťou na neporézne, priehľadné efekty moridla na tvrdé drevo s jemnými a hrubými pórmí. Výrobok je obzvlášť vhodný na prelakovanie bezfarebnými lakmi na drevo na báze vody. Je možné prelakovať aj farbami na báze rozpúšťadla.


#### Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



#### • Francúzska smernica DEVL1104875A

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

#### Oblasti použitia




Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.

V závislosti od použitého laku na nábytok je výrobok vhodný na povrchy nábytku a vybavenia interiéru v oblastiach použitia II – IV v súlade s normou ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracajte späť do pôvodnej nádoby.
- Na nanášanie moridla sú vhodné aj nízkotlakové zariadenia Airmix alebo Airless. Na malé plochy je možné nanášať aj štetcom alebo špongiou.
- Druhy dreva s nízkou nasiakavosťou si vyžadujú menšiu aplikáciu ako druhy dreva s výraznejšou nasiakavosťou.
- Pri tvrdom dreve s hrubými pórmí, ako je jaseň alebo dub, možno dosiahnuť zvýraznenie pórov, ak sa moridlo nanesie krátko po aplikácii, najprv naprieč a potom pozdĺž smeru vlákien dreva.
- Na dosiahnutie veľmi rovnomerného vzhľadu moridla možno pridať maximálne 10 % Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775) – najmä v prípade javora a buka. Pri použití množstva nad 10 % sa môžu vyskytnúť problémy s priľnavosťou.
- Rôzne druhy dreva (dub, rôzne exotické dreviny a pod.) obsahujú vodu riediteľné zložky, ktoré sa aktivujú vodou riediteľnými lakmi na nábytok. Aby ste zabránili zmene farby alebo značkovaniu, odporúčame preto drevo bohaté na zložky vopred natrieť prípravkom Aduro Primer (2523).

- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

### Technika nanášania



|                           | Nádobková pištoľ |
|---------------------------|------------------|
| Tryska Ø (mm)             | 1,5              |
| Striekací tlak (bar)      | 2,0 - 2,5        |
| Výdatnosť na nános (m²/l) | 8                |

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

### Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi   | 12 hod. |
| prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi | 5 hod.  |

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

### Čistenie náradia



8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

## PODKLAD

### Druh podkladu

Jemno- a hrubo-pórovité listnaté dreviny

Obzvlášť sa odporúča: buk / javor / javor očkový / jelša / čerešňa / orech / Dub / jaseň

### Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

### Príprava podkladu

Brúsenie dreva zrnitosťou P150 – P180

Je výhodné brúsené drevo namočiť a po vyschnutí vyhladiť brúsením zrnitosťou 180 – 220; tento krok je pri masívnom dubovom dreve absolútne nevyhnutný.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Nános moridla

2 x Arova Classic (1333)

Nanášajte rovnomerne a s miernym prebytkom v smere vlákien dreva tak, aby sa povrch zdal mierne vlhký.

### Následná povrchová úprava

Arova Classic (1333) možno prelakovať farbami na nábytok na báze vody aj rozpúšťadiel. Pre svetlé farebné odtiene moridiel všeobecne odporúčame používať svetlostále laky, ako napríklad Aduro Legnopur (2513) alebo Bluefin Resist (2963). Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne žltý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.

## POKYNY PRE OBJEDNANIE

**Veľkosti balenia**

1l, 5l

**Farebné odtiene/stupne lesku**



### Štandardné farebné odtiene

Farblos (1333400100)  
 Bambus (1333400110)  
 Vanille (1333400120)  
 Curry (1333400130)  
 Safran (1333400140)  
 Lichtbraun (1333400150)  
 Thymian (1333400160)  
 Bernstein (1333400170)  
 Nussbaum Hell (1333400180)  
 Cherry (1333400190)  
 Antik (1333400200)  
 Pfeffer (1333400210)  
 Nussbaum Dunkel (1333400220)  
 Kakao (1333400230)  
 Wenge (1333400240)  
 Espresso (1333400250)

Všetky farebné odtiene sa môžu navzájom miešať a v prípade potreby riediť s Arova Classic Farblos (1333400100).

Pri nadmernom riedení môže prirodzená farba dreva a prirodzené žltnutie dreva časom spôsobiť výraznú zmenu farebného odtieňa.

Konečný farebný odtieň je vo všeobecnosti určený prirodzenou farbou dreva, množstvom náteru, farebným odtieňom lazúry a farebným odtieňom náteru.

Pri kontakte s kovom sa mení sa farebný odtieň.

Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba. Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.

**Súvisiace produkty**

Aduro Legnopur (2513)  
 Aqua-Cleaner 8029 (8029)  
 Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)  
 Bluefin Resist (2963)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

## ĎALŠIE POKYNY

### Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

### Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **[www.adler.sk](http://www.adler.sk)**.