

Arova Colora

1326

Polotransparentní pigmentované mořidlo na vodou ředitelné bázi pro průmyslové i řemeslné použití.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace


Polotransparentní pigmentové mořidlo na bázi vody s velmi dobrou světlostálostí na listnaté a jehličnaté dřevo na nábytek a v interiéru.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Na nábytek, vybavení interiéru, obložení stěn a dřevěné stropy.

V závislosti na použitém vrchním nábytkovém laku je produkt vhodný pro lakování nábytku a interiérového vybavení v oblastech použití II - IV podle ÖNORM A 1610-12.

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt, prosím, před použitím i během zpracování dobře rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Pro nanášení mořidla jsou vhodné i nízkotlaké přístroje Airmix nebo Airless. Nanášení štětcem nebo houbou se nedoporučuje.
- Dřeviny s nízkou savostí vyžadují menší nános než dřeviny vyznačující se silnou savostí.
- Dřeviny obsahující ve vodě rozpustné extraktivní látky (např. dub) se aktivují při použití vodou ředitelných nábytkových systémů. Pro prevenci zabarvení nebo vytvoření barevných skvrn na povrchu doporučujeme dřevo bohaté na extraktivní látky předzákldovat produktem Aduro Primer (2523).
- Černé skvrny na dřevinách bohatých na třísloviny, jako je dub nebo jasan, jsou způsobeny kontaminací kovy během zpracování dřeva a jsou zvláště patrné na světle mořených plochách. Přidáním 4% roztoku ADLER Additiv-Lösung M 90697 lze barevné reakci do značné míry zabránit nebo ji zcela potlačit. Směs lze zpracovávat po dobu 1 týdne.
- Při kontaktu tekutého mořidla s kovem dojde ke změně barevného odstínu.

- Nevracejte produkt z nanášecího zařízení ani produkt kontaminovaný dřevním prachem zpět do původní nádoby.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 110 - Pracovní směrnice pro moření dřeva.**

Technika nanášení



	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8
Stříkací tlak (bar)	2,0 - 2,5
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	6 - 8
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	40 - 60

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nátosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovatelný rozpouštědlovými laky	12 hod.
Přelakovatelný vodou ředitelnými laky	5 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů



8029

Umyjte ihned po použití mýdlovou vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

PODKLAD

Druh podkladu

Jemně a hrubě pórovité listnaté dřeviny, jehličnaté dřeviny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Broušení dřeva:

Tvrdé dřevo Zrnitost P 150 - 180

Jehličnaté dřeviny Zrnitost P 120 - 150

Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme broušené dřevo navlhčit a po vyschnutí přebrousit brusným papírem zrnitosti P 180 - 220; u masivního dubu je tento krok naprosto nezbytný.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Nános mořidla

Rovnoměrně a s mírným přebytkem nanášejte ve směru vláken dřeva tak, aby plochy byly mírně vlhké. Produkt je určený pro další distribuci.

Výsledný barevný odstín závisí na barvě samotného dřeva a naneseném množství.

Následná povrchová úprava

Arova Colora (1326) lze přetírat vodou ředitelnými i rozpouštědlovými laky na nábytek. U světlých odstínů mořidel a barevných odstínů obecně doporučujeme použít světlostálé laky jako např. Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Při použití laků, které nejsou světlostálé, lze očekávat, že výsledný odstín bude vypadat mírně nažloutle; tento účinek se zvyšuje se stárnutím.

Na bíle mořené povrchy doporučujeme nanést Aduro Legnopur (2513), tónovaný 0,3 – max. 1,0 % Pigmpur G50 Weiß (24005) pro dodatečné vyrovnání barev; při stříkání se vyvarujte překrývání!

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

0.9 kg, 4.5 kg

Barevné odstíny / stupně lesku



Standardní odstíny:

Farblos (1326400100)

Weiß (1326600110)

ca. RAL1016 Ahorn (1326410160)

ca. RAL1019 Ahorn (1326410190)

ca. RAL2003 Ahorn (1326420030)

ca. RAL4003 Erikaviolett Ahorn (1326440030)

ca. RAL5012 Ahorn (1326450120)

ca. RAL6018 Ahorn (1326460180)

ca. RAL7006 Ahorn (1326470060)

ca. RAL7043 Ahorn (1326470430)

ca. RAL7044 Ahorn (1326470440)

ca. RAL1014 Buche (1326510140)

ca. RAL4009 Buche (1326540090)

ca. RAL6021 Buche (1326560210)

ca. RAL6034 Buche (1326560340)

Další barevné odstíny RAL na vyžádání.

Všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat a ředit pomocí Arova Colora Farblos (1326400100) až do max. 30 %.

Při silném ředění může dojít ke značné změně odstínu. Důvodem je vlastní odstín dřeviny a přirozené žloutnutí dřeva.

Před zahájením moření by měla být vždy provedena odstínová zkouška na originálním podkladu. Po následném přelakování lze odsouhlasit výsledný barevný odstín. Pro jednu zakázku používejte pouze mořidlo ze stejné šarže a dřevo z jednoho kmene.

Související produkty

Aduro Legnopur (2513)

Aduro Primer (2523)

Aqua-Add M (8126)

Bluefin Resist (2963)

Pigmpur G50 Weiß (24005)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
