

Arova Dirty-Effect

1327

Watergedragen pigmentlazuur voor het realiseren van verouderingseffecten voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen


Watergedragen pigmentlazuur voor een accentuering van poriën op grofporig loofhout en verouderingseffecten of een antieke look: 'vuileffecten' als schaduwen in de hoeken, profielen en op de randen, 'wormgaten'. In combinatie met oplosmiddel- en watergedragen meubellakken.

Speciale eigenschappen en testnormen



- Franse verordening DEVL1104875A
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Voor meubels, interieurinrichting, lambriseringen en houten plafonds

Afhankelijk van de toegepaste meubellak is het product geschikt voor oppervlakken in de meubel- en interieurbouw in toepassingsgebieden II - IV conform ÖNORM A 1610-12.

Toepassing in combinatie met een geschikte toplaag.


VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer of schud het product goed voor gebruik.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Arova Dirty-Effect (1327) wordt tussen de grond- en aflak gepatineerd.
- Zeer hoge opbrengthoeveelheden per laag moeten worden vermeden, aangezien de aflak op deze plaatsen een geringere hechting kan hebben.
- Stop product uit het aanbrengapparaat of met houtstof verontreinigd product niet terug in de originele verpakking.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 110 – werkrichtlijnen voor het beitsen van hout**.

Opbrengtechniek



	Spuitpistool met beker
Spuitpistool Ø (mm)	1,5 - 1,8

Spuitdruk (bar)	1,5
Rendement per toepassing (m²/l)	10

Het aangegeven rendement is inclusief spuitverlies.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Afneembaar	2 h
Overschilderbaar (oplosmiddelgedragen lakken)	2 uur(en)
Overschilderbaar (watergedragen lakken)	2 uur(en)

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Gereedschap schoonmaken



8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

ONDERGROND

Soort ondergrond

gebeitste of ongebeitste van grondlak voorziene meubelopervlakken.

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vet- en wasvrij en vrij van houtstof zijn.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond in de gewenste basistint beitsen:

Voor naaldhout bevelen we het gebruik aan van Arova Ultra (1360) of Arova Alpin (1361), voor loofhout beitsen zoals Arova Flex (1340) of Arova Classic (1333); zowel water- als oplosmiddelgedragen lakken kunnen worden gebruikt bij de genoemde beitssoorten. Neem de verwerkingsinstructies in de technische gegevensbladen voor de genoemde beitsen en lakken in acht.

COATINGOPBOUW

Grondering

Breng 2 x een grondlak aan op de gebeitste oppervlakken met een meubellak zoals Bluefin Resist (2963) of Aduro Legnopur (2513). Tussen het aanbrengen van de eerste en de tweede grondlak moet een tussenschuurgang worden uitgevoerd. Na het aanbrengen van de tweede grondlak niet schuren en voor het aanbrengen van Arova Dirty-Effect (1327) een droogtijd van 3 – 5 uur in acht nemen. Bij kortere tussendroogtijden is Arova Dirty-Effect (1327) moeilijk van de oppervlakken te verwijderen. Binnen één werkdag aflakken!

Opbrengen van het product

Er kunnen verschillende effecten worden bereikt met Arova Dirty-Effect (1327):

Antiek effect: Arova Dirty-Effect (1327) wordt door te spuiten gelijkmatig en dun op het oppervlak aangebracht. Na een droogtijd van ongeveer 1 uur bij kamertemperatuur kan de overtollige effectlazuur met een schuurvlies (Scotch-Brite) worden verwijderd.

Door deze werkwijze blijft het product in de uitsparingen en hoeken van de geprofileerde delen liggen en krijgt het object het gewenste antieke karakter.

Spuit niet te veel effectlazuur in de uitsparingen! Als hier niet op wordt gelet, kan de aflak op deze plekken een geringere hechting hebben.

Druppel-effect: breng Arova Dirty-Effect (1327) gelijkmatig aan. Verdeel direct daarna met een kwast waterdruppels over het oppervlak. Verwijder na ongeveer 1 uur drogen bij kamertemperatuur de overtollige effectlazuur met Scotch-Brite.

Accentuering van de poriën: Arova Dirty-Effect (1327) wordt dun op van een grondlak voorziene oppervlakken gespoten en, na een droogtijd van ongeveer 1 uur bij kamertemperatuur, afgenomen met een schuurvlies (bv. Scotchbrite van 3M) of met een doek dwars op de richting van de poriën en vervolgens schoon geblazen met perslucht. Zorgvuldig tussenschuren met korrel 280 wordt uitgevoerd vóór het aflakken.

Volgende laag

De laatste aflaklaag wordt gerealiseerd met dezelfde lakken die ook werden gebruikt als grondlak, met normale opbrenghoeveelheden. De laag mag niet te mager worden aangebracht.

Voor een goede tussenhechting is het belangrijk dat de aflaklaag binnen één werkdag wordt gerealiseerd. Langere wachttijden leiden tot verminderde hechting.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen

750 ml, 4 l

Kleuren / glansgraden



Standaardkleur(en):

Farblos (1327400100)
 Weiß (1327040755)
 Rotbraun (1327040756)
 Dunkelbraun (1327040757)
 Schwarz (1327040758)
 Altbraun (1327040759)

Alle kleurtinten kunnen met elkaar worden gemengd.

De kleurtint verandert als de lak in contact komt met metaal.

Voor aanvang van de beitswerkzaamheden dient altijd een proefbeits op het originele hout te worden opgedragen en te worden overschilderd met de voorziene lak om de uiteindelijke kleur te kunnen beoordelen. Gebruik voor één opdracht alleen beits uit dezelfde charge.

Toevoegingsproducten

Aduro Legnopur (2513)
 Aqua-Cleaner 8029 (8029)
 Arova Alpin (1361)
 Arova Classic (1333)
 Arova Flex (1340)
 Arova Ultra (1360)
 Bluefin Resist (2963)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Bewaar koel, maar vorstvrij.

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
