

Arova Neosol

1008

Systém miešania moridiel na báze rozpúšťadla na tvrdé drevo na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Systém miešania moridiel na báze rozpúšťadla na báze svetlostálych špeciálnych farieb na jasné, farebné, neporézne odtiene moridiel na tvrdé drevo s jemnými a hrubými pórmí. Riedenie, prípadne zosvetlenie sa môže vykonávať buď pomocou prípravku Arova Neosol 1008400100 (na báze rozpúšťadla), alebo pomocou vody. S tromi základnými moridlami – žltým, červeným a čiernym – sa dajú miešať rôzne farby moridiel. V kombinácii s lakmi na nábytok na báze rozpúšťadla a vody.

Oblasti použitia



Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.

Arova Neosol (1008) sa odporúča najmä pre druhy dreva ako buk, javor, orech, čerešňa, breza, jelša, hruška, dub a jaseň.

V závislosti od použitého laku na nábytok je výrobok vhodný na povrchy nábytku a vybavenia interiéru v oblastiach použitia II – IV v súlade s normou ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Dbajte na to, aby bolo moridlo rovnomerne nanesené!
- Možno je aj farbenie pomocou nízkotlakového zariadenia Airmix alebo Airless. Ak sa zosvetlí vodou, je možné na malé plochy nanášať aj štetcom alebo špongiou.
- Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa zmení farebný odtieň.
- Rôzne druhy dreva, ako napríklad dub, obsahujú vo vode rozpustné látky, ktoré sa aktivujú prelakovaním nábytkovými lakmi na báze vody. Aby ste zabránili zmene farby alebo značkovaní, odporúčame preto drevo bohaté na zložky vopred natrieť prípravkom Aduro Primer (2523).
- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracajte späť do pôvodnej nádoby.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

Technika nanášania

	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	1,5
Striekací tlak (bar)	1,5 - 2,0
Výdatnosť na nános (m²/l)	8
Množstvo na nános (g/m²)	40 - 50

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

**Arova Neosol a zmesi s Arova Neosol Farblos (1008400100):**

prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	30 min.
prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi	1 hod.

Zmesi Arova Neosol s vodou:

Prelakovateľné (laky na báze rozpúšťadla)	12 hodín
Prelakovateľné (laky na základe vody)	5 hodín

V prípade potreby je možné nútené sušenie.

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Čistenie náradia

8501

Hlavné čistenie vykonávajúte čistiacim riedidlom Waschverdünner (8501) alebo vodou.

PODKLAD**Druh podkladu**

Tvrde drevo s jemnými a hrubými pórmí, ako je buk, javor, orech, čerešňa, breza, jelša, hruška, dub a jaseň.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a drevného prachu.

Príprava podkladu

zrornosťou P150 – P180

Dôkladne odstrániť brúsny prach – najmä z pórov dreva.

Tupý brúsny papier a nerovnomerné brúsenie môžu viesť k fľakatému vzhľadu moridla.

Je výhodné brúsené drevo namočiť a po vyschnutí vyhladiť brúsením zrornosťou 150 – 180; ak sa zosvetlenie vykonáva vodou, je tento krok pri masívnom dubovom dreve absolútne nevyhnutný.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános moridla

Nanášajte rovnomerne a s miernym prebytkom v smere vlákien dreva, mokré na mokré, aby sa povrch zdal mierne vlhký. Druhy dreva s nízkou nasiakavosťou si vyžadujú menšiu aplikáciu ako druhy dreva s výraznejšou nasiakavosťou.

Následná povrchová úprava

Výrobok je možné prelakovať lakmi na nábytok ADLER na báze vody aj rozpúšťadla. Pre svetlé moridlá a farebné odtiene sa vo všeobecnosti odporúča používať svetlostálye laky, ako sú Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne žltý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.

Na bielo namorené povrchy odporúčame na dodatočné zjednotenie prelakovanie pomocou Aduro Legnopur, farbený s 1,0 až max. 3,0 % Solva-Tint Polarweiß (9035040114). Prípadne sa môže použiť lak na nábytok na báze vody, ako je Bluefin Top-Antiscratch, farbený s 1,0 až max. 3,0 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pri striekaní sa vyhýbajte prekryvaniu!

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

1l, 5 l

Farebné odtiene/stupne lesku



Štandardné farebné odtiene

Basis Gelb (1008040790)
Basis Rot (1008040791)
Basis Schwarz (1008040792)
Jupiter (1008040793)
Mars (1008040794)
Neptun (1008040795)
Venus (1008040796)
Saturn (1008040797)

Zosvetľovač

Maximálne množstvo, ktoré sa má pridať: 1 (moridlo) : 30 (zosvetľovač)
Arova Neosol Farblo (1008400100)
Voda (na pitie)

Koncentráty moridla

Maximálne množstvo, ktoré sa má pridať: 10 % na moridlo
Arova Solva-Toner F Blau, Hochkonzentriert (89808)
Arova Solva-Toner P Weiß, für Neosol (89809)

Základné moridlá sa môžu miešať navzájom a v prípade potreby – rovnako ako štandardné farebné odtiene (moridlá pripravené na použitie) – sa môžu riediť s Arova Neosol Farblo (1008400100) alebo s vodou až do maximálneho pomeru miešania 1 : 30.

Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba. Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.

Súvisiace produkty

Aduro Legnopur (2513)
Aduro Primer (2523)
Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)
Arova Solva-Toner F Blau, Hochkonzentriert (89808)
Arova Solva-Toner P Weiß, für Neosol (89809)
Bluefin Resist (2963)
Solva-Tint Polarweiß (9035040114)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Bezvodé zmesi: najmenej 3 mesiace; Zmesi moridla/vody: max. 1 mesiac. Pri použití bakteriálne kontaminovanej vody je znížená skladovateľnosť zmesi.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.