

Arova Patina

1009

Bezbarvé základní mořidlo na bázi rozpouštědel na míchání patinových mořidel pro **komerční a průmyslové použití**. Speciální barvy jako mořidla k přímému použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Bezbarvý základ na bázi rozpouštědel pro míchání patinových mořidel (dosažení efektů, jako je například efekt stárnutí). Požadované barevné odstíny lze snadno vytvořit smícháním s barevnými koncentráty Solva-Tint 9035 jako barvicí složkou.

Patinová mořidla vyráběná pomocí bezbarvého výrobku Arova Patina 1009400100 a speciální barevné odstíny jako mořidla k přímému použití jsou vhodná k patinování povrchů laků na bázi vody i rozpouštědel.


Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**

Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Na nábytek, vybavení interiéru, obložení stěn a dřevěné stropy.

Sladění barevných rozdílů při lakování nábytku a interiérového vybavení.

Lze použít i přímo na dřevo k vyrovnaní drobných barevných rozdílů.

V závislosti na použitém vrchním nábytkovém laku je produkt vhodný pro lakování nábytku a interiérového vybavení v oblastech použití II - IV podle ÖNORM A 1610-12.

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt, prosím, před použitím i během zpracování dobře rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Arova Patina (1009) je patinován mezi základním a vrchním nátěrem.
- Pokud se Arova Patina (1009) používá přímo na dřevo, nemělo by se nanášet žádné další mořidlo (riziko tvorby skvrn).
- Zpracování patinových mořidel vyžaduje určitou zručnost. Zkušenosti ukazují, že rovnoměrného a plošného nanášení tmavých barev lze dosáhnout pouze se zvláštní pečlivostí.
- Nevracejte produkt z nanášecího zařízení ani produkt kontaminovaný dřevním prachem zpět do původní nádoby.

- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 110 - Pracovní směrnice pro moření dřeva.**

Přidané množství



Barevná složka:

Solva-Tint (9035) v různých barevných odstínech.

Obvyklé přídavné množství Solva-Tint (9035):
cca 20 – 30 %; ve zvláštních případech až 50 % na Arova Patina Farblos (1009400100).

Solva-Tint (9035) pečlivě zamíchejte do Arova Patina Farblos (1009400100).

Smíchaná patinová mořidla lze používat ještě přibližně 3 měsíce, pokud jsou skladovány v uzavřených nádobách.

Technika nanášení



	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	0,8 - 1,2
Stříkácký tlak (bar)	2,0 - 3,0
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	10 - 15

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovatelný rozpouštědlovými laky	15 min.
Přelakovatelný vodou ředitelnými laky	30 min.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití s Waschverdünner (8501) nebo Nitro-Verdünner (8017).

PODKLAD

Druh podkladu

Jako patinové mořidlo mezi vrstvami laku:

Mořené nebo nemořené povrchy nábytku se základním nátěrem.

Jako vyrovnávací patinové mořidlo přímo na dřevo:

Jemno i hrubo pórovité listnaté dřeviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený mastnoty, vosků a dřevního prachu.

Příprava podkladu	Moření podkladu v požadovaném základním odstínu: Pro jehličnaté dřeviny doporučujeme použít Arova Ultra (1360) nebo Arova Alpin (1361), pro tvrdé dřevo mořidla jako Arova Flex (1340) nebo Arova Classic (1333); pro uvedené typy mořidel lze použít laky na bázi vody i rozpouštědel. Patinování přímo na dřevo Zrnitost P 150 - 180 Důkladně odstraňte brusný prach - zejména z pórů dřeva Vlhčení dřeva před mořením není nutné.
SYSTÉMOVÁ SKLADBA	
Základování	Namořené povrchy natřete základním lakem na nábytek, jako např. Bluefin Resist (2963) nebo Aduro Legnopur (2513).
Mezibroušení 	Zrnitost 240 – 320 Zamezte probroušení! Odstraňte prach vzniklý broušením.
Nános produktu	Nastříkejte patinové mořidlo do ztracena. Tento krok není třeba provádět, pokud se patinové mořidlo používá přímo na dřevo.
Následná povrchová úprava	Finální vrchní nátěr se nanáší stejnými laky, které byly použity na základní nátěr, a to v běžném aplikačním množství. Nesmí následovat příliš slabý nános. Pro dobrou mezipřilnavost je důležité, aby vrchní nátěr byl proveden do jednoho pracovního dne. Delší čekací doby vedou ke snížení přilnavosti.
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	Arova Patina (1009): 1 l, 5 l Solva-Tint (9035): 250 ml Jiné velikosti balení na dotaz.
Barevné odstíny / stupně lesku 	Arova Patina Farblos (1009400100) Speciální barevné odstíny (1009) a číslo odstínu Před zahájením moření by měla být vždy provedena odstínová zkouška na originálním podkladu. Po následném přelakování lze odsouhlasit výsledný barevný odstín. Pro dovýrobu použijte pouze mořidlo se stejným číslem výrobní šarže.
Související produkty	Aduro Legnopur (2513) Arova Alpin (1361) Arova Classic (1333) Arova Flex (1340) Arova Ultra (1360) Bluefin Resist (2963) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Solva-Tint (9035) Waschverdünner 8501 (8501) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.
Skladovat na chladném, ale ne mrazivém, místě.

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.
