

Arova Porentinktur

1328

Tinktura k barvení pórů na **nábytku a interiérovém vybavení** pro **průmyslové a komerční použití**

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodou ředitelná tinktura k zvýraznění pórů pro zhotovení tzv. „zavápněných povrchů“ nebo k dosažení krycích zabarvených pórů na dřevě s hrubými póry. V kombinaci s rozpouštědlovými a vodou ředitelnými laky na nábytek.


Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



• Francouzská směrnice DEVL1104875A

Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Na nábytek, vybavení interiéru, obložení stěn a dřevěné stropy.

Arova Porentinktur (1328) se používá na bezbarvých základních přírodních nebo mořených površích i na krycích, pigmentovaných površích s otevřenými póry.

V závislosti na použitém vrchním nábytkovém laku je produkt vhodný pro lakování nábytku a interiérového vybavení v oblastech použití II - IV podle ÖNORM A 1610-12.

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt, prosím, před použitím i během zpracování dobře rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Dřeviny obsahující ve vodě rozpustné extraktivní látky (např. dub) se aktivují při použití vodou ředitelných nábytkových systémů. Aby se zabránilo možnému zabarvení nebo vzniku skvrn na povrchu (které mohou být různě výrazné v závislosti na původu dřeva), doporučujeme při lakování **dubu, modřínu** a jiných dřevin s vysokým podílem extraktivních látek předzákladování produktem Aduro Primer (2523).
- Nevracejte produkt z nanášecího zařízení ani produkt kontaminovaný dřevním prachem zpět do původní nádoby.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 110 - Pracovní směrnice pro moření dřeva**.

Technika nanášení



	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8
Stříkací tlak (bar)	2 - 3
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	10 - 15

Uvedená vydatnost je včetně přídavku ředidla.

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Odstranitelnost	2 h
Přetíratelnost (rozpuštědlové laky)	2 hod.
Přetíratelnost (vodou ředitelné laky)	2 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

PODKLAD

Druh podkladu

Tvrdé dřevo s hrubými póry, jako je dub nebo jasan

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený mastnoty, vosků a dřevního prachu.

Příprava podkladu

Dřevo brousíme ve směru vláken ostrým brusným papírem o zrnitosti 120–150. Povrchy důkladně vykartáčujte mosazným kartáčem ve směru pórů a poté odstraňte brusný prach.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Základování

Bezbarvá struktura:

V případě potřeby lze mořit světlými až středními odstíny mořících systémů Arova Spritzbeize (1014) nebo Arova Flex (1340). Po zaschnutí mořidla proveďte **dvakrát** základní nátěr vybraným bezbarvým lakem na nábytek, např. Aduro Legnopur (2513) nebo Bluefin Resist (2963) s mezibroušením. Je třeba dodržet přídavky ředění uvedené v příbalových letácích.

Krycí pigmentovaná struktura:

Naneste dvě vrstvy barevného laku, např. Pigmpur 2406, v požadovaném odstínu s mezibroušením.

Schnutí přes noc při pokojové teplotě.

Nános produktu

Zvýraznění pórů: Arova Porentinktur (1328) se nastříká v tenké vrstvě na základní nátěr a po cca 1 hodině schnutí při pokojové teplotě se setře brusným rounem (např. Scotch-Brite firmy 3M) nebo hadříkem příčně ke směru pórů a poté se vyfouká stlačeným vzduchem.

Mezibroušení

Zrnitost P 280

**Následná povrchová úprava**

Požadovaný vrchní lak nenanášejte příliš silně.

Bezbarvá struktura:

Finální vrchní nátěr se nanáší stejnými laky, které byly použity na základní nátěr, a to v běžném aplikačním množství.

Krycí pigmentovaná struktura:

Pro přelakování nátěrů doporučujeme Pigmpur G50 (2406) Pigmotop (2514) nebo Aduro Legnopur (2513).

Pro dobrou mezipřilnavost je důležité, aby vrchní nátěr byl proveden do jednoho pracovního dne. Delší čekací doby vedou ke snížení přilnavosti.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

750 ml, 5 kg

Barevné odstíny / stupně lesku**Standardní odstíny:**

Weiß (1328040763)

Arova Porentinktur Weiß (1328040763) lze tónovat pastami ADLERMix; max. přidávané množství: 3 %.

Před započítím moření je vždy třeba zhotovit vzorek na originálním podkladu a přelakovat určeným lakem a posoudit tak výsledný barevný odstín. Pro dovýrobu použijte pouze mořidlo se stejným číslem výrobní šarže.

Související produkty

Aduro Legnopur (2513)
 Aduro Primer (2523)
 Arova Flex (1340)
 Arova Spritzbeize (1014)
 Bluefin Resist (2963)
 Pigmpur G50 (2406)
 Pigmotop (2514)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 9 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladovat na chladném, ale ne mrazivém, místě.

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.