

## Arova Porentinktur

1328

Tintura per colorare i pori in mobili e arredamento interno per l'industria e le attività commerciali

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Tintura per pori a base acqua per la creazione delle cosiddette "superfici sbiancate" o per ottenere pori colorati in modo coprente nel legno a pori grossi. In combinazione con vernici per mobili a base solvente e a base acqua.

#### Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**  
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

#### Campi di applicazione



Per mobili, arredamenti interni, pannellature e soffitti di legno.

Arova Porentinktur (1328) viene utilizzato sia su superfici incolori naturali o mordenzate trattate sia su superfici a poro aperto pigmentate in modo coprente.

A seconda della vernice per mobili utilizzata, il prodotto è adatto per superfici di mobili e arredamenti d'interno nei campi di utilizzo II - IV secondo ÖNORM A 1610-12.

Applicazione in combinazione con un sistema di finitura adatto.

### LAVORAZIONE

#### Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso e durante la lavorazione.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Diversi tipi di legno come il rovere, vari legni esotici, ecc. contengono ingredienti idrosolubili che vengono attivati dalla verniciatura con vernici per mobili a base d'acqua. Per evitare scolorimenti o striature (i quali possono presentare maggiore o minore intensità a seconda della provenienza del legno), consigliamo prima di applicare un fondo con Aduro Primer (2523) quando si verniciano **rovere, larice** e altri legni ricchi di ingredienti.
- Non svuotare il prodotto dal dispositivo di applicazione o il prodotto contaminato da polvere di legno nel contenitore originale.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Consultare le nostre **ARL 110 - „Direttive per la colorazione del legno“**.

**Metodo di applicazione**

	Pistola a tazza
Ugello Ø (mm)	1,5 - 1,8
Pressione spruzzo (bar)	2 - 3
Resa per mano (m <sup>2</sup> /l)	10 - 15

La resa indicata tiene in considerazione l'aggiunta di diluente.

La resa indicata comprende l'overspray.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

**Tempi di essiccazione**

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Ritoccabile	2 h
Riverniciabile (vernici a base solvente)	2 ora/e
Riverniciabile (vernici a base acqua)	2 ora/e

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

**Pulizia degli utensili**

Con acqua subito dopo l'uso.

**SUPPORTO****Tipo di supporto**

Legni di latifoglia a pori grossi come rovere o frassino

**Qualità del supporto**

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di grassi, cere e polvere di carteggiatura.

**Preparazione del supporto**

Carteggiare il legno in direzione delle fibre con una carta affilata, grana 120-150. Spazzolare accuratamente le superfici nella direzione dei pori con una spazzola di ottone e successivamente rimuovere la polvere di carteggiatura.

**CICLO DI VERNICIATURA****Fondo****Ciclo di verniciatura incolore:**

Se necessario, può essere mordenzato con tonalità chiare o medie dei sistemi di mordenzatura Arova Spritzbeize (1014) o Arova Flex (1340). Dopo l'essiccazione del mordente, applicare **due** mani di fondo con la vernice per mobili incolore selezionata, come ad esempio Aduro Legnopur (2513) o Bluefin Resist (2963) con carteggiatura intermedia. Rispettare l'aggiunta di diluente specificata nelle schede tecniche.

**Ciclo di verniciatura pigmentato con prodotti coprenti:**

Applicare due mani di smalto, come ad esempio Pigmpur 2406 nella tonalità desiderata con carteggiatura intermedia.

Essiccazione durante la notte a temperatura ambiente.

**Applicazione del prodotto**

**Marcatura dei pori:** Arova Porentinktur (1328) viene applicato a spruzzo in modo sottile sulle superfici del fondo e, dopo un tempo di asciugatura di circa 1 ora a temperatura ambiente, viene ripassato con un vello abrasivo (ad es. Scotchbrite della 3M) o con un panno in direzione dei pori e poi eliminato con aria compressa.

**Carteggiatura intermedia**

Grana 280

**Verniciatura successiva**

Non applicare una finitura troppo abbondante.

**Ciclo di verniciatura incolore:**

La finitura finale viene applicata con le stesse vernici utilizzate per il fondo, con quantità di applicazione normali.

**Ciclo di verniciatura pigmentato con prodotti coprenti:**

Consigliamo di verniciare per cicli di verniciatura con Pigmopur G50 (2406) Pigmotop (2514) o Aduro Legnopur (2513).

Per un buon aggrappaggio intermedio è importante che la mano di finitura venga applicata entro un giorno lavorativo. Tempi d'attesa più lunghi riducono l'aggrappaggio.

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**

750 ml, 5 kg

**Tonalità / gradi di brillantezza****Tonalità standard:**

Weiß (1328040763)

Arova Porentinktur Weiß (1328040763) può essere tinto con le paste ADLERMix; quantità massima aggiungibile: 3%.

Prima di iniziare i lavori di colorazione e verniciatura, eseguire sempre una colorazione e un fissaggio di prova sul legno originale e trattarlo con il materiale di rivestimento previsto per poter valutare la tonalità finale. Per ogni commessa utilizzare solo colorante con lo stesso numero di lotto.

**Prodotti complementari**

Aduro Legnopur (2513)  
 Aduro Primer (2523)  
 Arova Flex (1340)  
 Arova Spritzbeize (1014)  
 Bluefin Resist (2963)  
 Pigmopur G50 (2406)  
 Pigmotop (2514)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

**ULTERIORI INDICAZIONI****Durata / Magazzinaggio**

Almeno 9 mese(i) in confezioni originariamente sigillate.

Al fresco, ma protetto dal gelo.

**Indicazioni tecniche di sicurezza**

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).