

Arova Porentinktur

1328

Produkt do porów przeznaczony do barwienia porów do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i zastosowań komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalny produkt do barwienia do porów, stosowany do tworzenia tak zwanych „wybielonych powierzchni” lub uzyskiwania kryjąco zabarwionych porów w drewnie o grubej strukturze porów. W połączeniu z rozpuszczalnikowymi i wodorozcieńczalnymi lakierami do mebli.


Szczególne właściwości i normy badań



• Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Do mebli, elementów wyposażenia wnętrz, okładzin i sufitów drewnianych.


Arova Porentinktur (1328) jest stosowany na bezbarwnych, zagruntowanych powierzchniach naturalnych lub bejcowanych, a także na nieprzezroczystych powierzchniach pigmentowanych z otwartymi porami.

W zależności od zastosowanego lakieru meblowego, produkt nadaje się do powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz w obszarach zastosowania II - IV zgodnie z normą ÖNORM A 1610-12.

Stosowanie w połączeniu z odpowiednim lakierem nawierzchniowym.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem oraz w trakcie stosowania należy dobrze wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Różne gatunki drewna, takie jak dąb, drewna drzew egzotycznych itp. zawierają składniki rozpuszczalne w wodzie, które ulegają aktywacji po lakierowaniu wodorozcieńczalnymi lakierami do mebli. Aby zapobiec powstawaniu przebarwień i plam (w zależności od pochodzenia drewna mogą występować z różnym natężeniem), zalecamy przy lakierowaniu **drewna dębowego, modrzewiowego** i innych gatunków zawierających duże ilości składników drewna wstępne zagruntowanie produktem Aduro Primer (2523).
- Nie należy przelewać produktu z urządzenia do aplikacji ani produktu zanieczyszczonego pyłem drzewnym do oryginalnego pojemnika.

- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać zaleceń podanych w naszych **ARL110 - Wytyczne bejcowania drewna**.

Technika nanoszenia



	Pistolet kubkowy
Dysza Ø (mm)	1,5 - 1,8
Ciśnienie natrysku (bar)	2 - 3
Wydajność na jedno naniesienie (m²/l)	10 - 15

Podany wskaźnik pokrycia obejmuje dodatek rozcieńczalnika.

Podana wydajność uwzględnia straty przy natrysku.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Możliwość usunięcia	2 h
Można ponownie lakierować (lakier rozpuszczalnikowy)	2 godz.
Można ponownie lakierować (lakier wodorozcieńczalny)	2 godz.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Czyszczenie narzędzi



Wodą, natychmiast po użyciu.

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Drewno liściaste o grubych porach, takie jak dąb lub jesion

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od tłuszczu i wosku oraz od pyłu drzewnego.

Przygotowanie podłoża

Przeszlifować drewno w kierunku słoju ostrym papierem o granulacji 120-150. Dokładnie wyszczotkować powierzchnię w kierunku porów za pomocą mosiężnej szczotki, a następnie usunąć pył szlifierski.

BUDOWA POWŁOKI

Podkład

Bezbarwne pokrycie:

W razie potrzeby można zabarwić jasnymi lub średnimi odcieniami systemów bejcowania Arova Spritzbeize (1014) lub Arova Flex (1340). Po wyschnięciu bejcy **dwukrotnie** zagruntować wybranym bezbarwnym lakierem do mebli, takim jak Aduro Legnopur (2513) lub Bluefin Resist (2963), stosując szlifowanie pośrednie. Przestrzegać dodatków rozcieńczających określonych w arkuszach danych.

Kryjące, pigmentowane pokrycie:

Nanieść dwie warstwy kolorowego lakieru, np. Pigmpur 2406, w żądanym odcieniu koloru, wykonując szlif pośredni.

Schnięcie przez noc w temperaturze pokojowej.

Naniesienie produktu	Podkreślenie porów: Arova Porentinktur (1328) jest cienko natryskiwany na zagruntowane powierzchnie, a po czasie schnięcia wynoszącym około 1 godzinę w temperaturze pokojowej, wycierany włókniną ścierną (np. Scotch-Brite od 3M) lub szmatką w kierunku poprzecznym do porów, a następnie przedmuchiwany sprężonym powietrzem.
Szlifowanie międzyoperacyjne 	Granulacja papieru 280
Następna warstwa	Nie nakładać zbyt grubej warstwy lakieru nawierzchniowego. Bezbarwne pokrycie: Końcowe lakierowanie nawierzchniowe odbywa się przy użyciu tych samych lakierów, które zostały zastosowane do podkładu, w standardowej ilości aplikacyjnej. Kryjące, pigmentowane pokrycie: Zalecamy użycie Pigmotop (2514) lub Aduro Legnopur (2513) do lakierowania pokryć z Pigmopur G50 (2406). W celu zapewnienia dobrej przyczepności między warstwami ważne jest, aby przeprowadzić lakierowanie nawierzchniowe w ciągu jednego dnia roboczego. Dłuższy czas oczekiwania prowadzi do zmniejszenia przyczepności.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	750 ml, 5 kg
Odcienie barwy / stopnie połysku 	Kolor(y) standardowy(e): Weiß (1328040763) Arova Porentinktur Weiß (1328040763) można barwić pastami ADLERMix; maks. dodatkowa ilość: 3%. Przed rozpoczęciem bejcowania i lakierowania należy zawsze wykonać próbę bejcowania i utrwalenia na oryginalnym drewnie i nanieść przewidziany do zastosowania materiał, by móc ocenić końcowy odcień. Do jednego zlecenia należy stosować wyłącznie bejcę z tej samej partii.
Produkty dodatkowe	Aduro Legnopur (2513) Aduro Primer (2523) Arova Flex (1340) Arova Spritzbeize (1014) Bluefin Resist (2963) Pigmopur G50 (2406) Pigmotop (2514) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
Trwałość / przechowywanie 	Minimum 9 miesiąc/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w chłodnym miejscu, ale chronić przed mrozem.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**
