

Arova Porentinktur

1328

Pórová tinktúra na farbenie pórov na **nábytok a interiérové vybavenie** na **priemyselné a remeselné použitie**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Pórová tinktúra na báze vody na výrobu takzvaných „bielených povrchov“ alebo na dosiahnutie nepriehľadne zafarbených pórov na dreve s hrubými pórmí. V kombinácii s lakmi na nábytok na báze rozpúšťadla a vody.


Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.


Arova Porentinktur (1328) sa používa na bezfarebné základné prírodné alebo morené povrchy, ako aj na nepriehľadné pigmentované povrchy s otvorenými pórmí.

V závislosti od použitého laku na nábytok je výrobok vhodný na povrchy nábytku a vybavenia interiéru v oblastiach použitia II – IV v súlade s normou ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Rôzne druhy dreva (dub, rôzne exotické dreviny a pod.) obsahujú vodou riediteľné zložky, ktoré sa aktivujú vodou riediteľnými lakmi na nábytok. Aby ste predišli zafarbeniu alebo nežiaducim stopám (môžu sa líšiť v závislosti od pôvodu dreva), odporúčame pri lakovaní **ďuba, smrekovca** a iného dreva bohatého na extraktívne látky predbežné predzákladovanie produktom Aduro Primer (2523).
- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracajte späť do pôvodnej nádoby.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

Technika nanášania



	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8
Striekací tlak (bar)	2 - 3
Výdatnosť na nános (m ² /l)	10 - 15

Uvedená miera výnosnosti zahŕňa prídanie riedidla.

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Odstrániteľné	2 h
Prelakovateľné (laky na báze rozpúšťadla)	2 hod.
Prelakovateľné (laky na báze vody)	2 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

PODKLAD

Druh podkladu

Tvrde drevo s hrubými pórmí, napríklad dub alebo jaseň

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a drevného prachu.

Príprava podkladu

Drevo brúste v smere vlákien ostrým brúsnym papierom so zrnitosťou 120 – 150. Dôkladne vyčistite povrch v smere pórov mosadznou kefou a potom odstráňte prach z brúsenia.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

Bezfarebná štruktúra:

V prípade potreby ho možno zafarbiť svetlými až strednými farebnými odtieňmi systémami moridla Arova Spritzbeize (1014) alebo Arova Flex (1340). Po zaschnutí moridla **dvakrát** napustíte vybraným bezfarebným lakom na nábytok, napr. Aduro Legnopur (2513) alebo Bluefin Resist (2963) s medzibrúsením. Musia sa dodržiavať prídavky riedenia uvedené v kartách údajov.

Nepriehľadná pigmentovaná štruktúra:

Naneste dve vrstvy farebného laku, napr. Pigmpur 2406, v požadovanom farebnom odtieni s medzibrúsením.

Schnutie cez noc pri izbovej teplote.

Nános produktu

Zvýraznenie pórov: Arova Porentinktur (1328) sa nanese v tenkej vrstve na základný náter a po približne 1 hodine schnutia pri izbovej teplote sa zotrie brúsnym rúnom (napr. Scotch-Brite od 3M) alebo handričkou v smere pórov a následne sa vyfúkne stlačeným vzduchom.

Medzibrúsenie

Brúsenie 280

**Následná povrchová úprava**

Požadovaný vrchný náter nenanášajte príliš nahusto.

Bezfarebná štruktúra:

Záverečný vrchný náter sa nanáša rovnakými lakmi, aké boli použité na základný náter, v bežnom množstve náteru.

Nepriehľadná pigmentovaná štruktúra:

Na prelakovanie štruktúry odporúčame použiť Pigmpur G50 (2406), Pigmotop (2514) alebo Aduro Legnopur (2513).

Pre dobrú medzipriľnavosť je dôležité, aby vrchné lakovanie bolo vykonané do jedného pracovného dňa. Dlhšie doby čakania vedú k zníženiu priľnavosti.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

750 ml, 5 kg

Farebné odtiene/stupne lesku**Štandardné farebné odtiene**

Weiß (1328040763)

Arova Porentinktur Weiß (1328040763) možno tónovať pastami ADLERMix; max. dodatočné množstvo: 3 %.

Pred začatím morenia je vždy potrebné zhotoviť vzorku na originálnom podklade a prelakovať určeným lakom a posúdiť tak výsledný farebný odtieň. Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.

Súvisiace produkty

Aduro Legnopur (2513)
Aduro Primer (2523)
Arova Flex (1340)
Arova Spritzbeize (1014)
Bluefin Resist (2963)
Pigmpur G50 (2406)
Pigmotop (2514)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.