

Arova Pro

1341

Moridlo na tvrdé drevo na báze vody v dvoch kvalitách pre porézny, rustikálny vzor moridla alebo pre neporézny vzor moridla, najmä na **priemyselné použitie**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Moridlo na tvrdé drevo na báze vody s vysokou svetlostálosťou v dvoch kvalitách:


- Arova Pro **IPO** s mikronizovanými pigmentmi na dosiahnutie štruktúrne zvýrazneného efektu moridla na tvrdom dreve s hrubými a jemnými pórmí a výrazného negatívneho vzhľadu moridla na mäkkom dreve.
 - Arova Pro **EGA** so špeciálnymi farbivami na neporézny efekt moridla.
- Obe kvality možno prelakovať lakmi na drevo na báze vody a rozpúšťadla.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia




Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.

V závislosti od použitého laku na nábytok je výrobok vhodný na povrchy nábytku a vybavenia interiéru v oblastiach použitia II – IV v súlade s normou ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Vhodné na priemyselné spracovanie na automatických striekacích strojoch.
- Možné je aj farbenie pomocou nízkotlakového zariadenia Airmix alebo Airless.
- Druhy dreva s nízkou nasiakavosťou si vyžadujú menšiu aplikáciu ako druhy dreva s výraznejšou nasiakavosťou.
- Rôzne druhy dreva (dub, rôzne exotické dreviny a pod.) obsahujú vodou riediteľné zložky, ktoré sa aktivujú vodou riediteľnými lakmi na nábytok. Aby ste zabránili zmene farby alebo značkovaniu, odporúčame preto drevo bohaté na zložky vopred natrieť prípravkom Aduro Primer (2523).
- Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa zmení farebný odtieň.

- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracajte späť do pôvodnej nádoby.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

Technika nanášania



	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	1,5
Striekací tlak (bar)	1,5 - 2,5
Výdatnosť na nános (m²/l)	8
Množstvo na nános (g/m²)	30 - 40

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	12 hod.
prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi	5 hod.

V závislosti od parametrov systému sa musí zohľadniť čas odparovania. Žiadne urýchlené sušenie, kým sa výrobok úplne nevstrebe do dreva.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD

Druh podkladu

Jemno- a hrubo-pórovité listnaté dreviny

Odporúča sa najmä pre **Arova Pro IPO**: Dub, jaseň a orech (porézne) a pre **Arova Pro EGA**: Buk, javor, čerešňa, orech, dub a jaseň.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Brúsenie

Arova Pro IPO: zrnitosťou P150 – P180

Arova Pro EGA: Zrnitosťou P 180 – 220

Je výhodné brúsené drevo namočiť a po vyschnutí vyhladiť brúsením zrnitosťou 180 – 220; tento krok je pri masívnom dubovom dreve absolútne nevyhnutný.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános moridla

Nanášajte rovnomerne a s miernym prebytkom v smere vlákien dreva, mokré na mokré, aby sa povrch zdal mierne vlhký.

Následná povrchová úprava

Výrobok je možné prelakovať lakmi na nábytok ADLER na báze vody aj rozpúšťadla. Na svetlé moridlá a farebné odtiene sa vo všeobecnosti

odporúča používať svetlostálye laky, ako napríklad Bluefin Resist (2963) alebo Aduro Legnopur (2513), alebo laky vytvrdzované UV žiarením, ako napríklad Bluefin Multilux U (3851) alebo Innolux Mehrschichtlack (2790). Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne žltý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

10 kg, 25 kg, 120 kg

Farebné odtiene/stupne lesku



Sortiment Arova Pro (1341) pozostáva výlučne zo špeciálnych farebných odtieňov, ktoré sa upravujú podľa požiadaviek zákazníka.

V prípade potreby zosvetlite Arova Pro IPO pomocou Arova Pro IPO Farblos (1341500100) v bezfarebnom odtieni.

V prípade potreby zosvetlite Arova Pro EGA pomocou Arova Pro EGA Farblos (1341500200) v bezfarebnom odtieni

Tieto kvality nemiešajte.

Pri nadmernom riedení môže prirodzená farba dreva a prirodzené žltnutie dreva časom spôsobiť výraznú zmenu farebného odtieňa.

Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba. Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.

Súvisiace produkty

Aduro Legnopur (2513)
Aduro Primer (2523)
Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Bluefin Multilux U (3851)
Bluefin Resist (2963)
Innolux Mehrschichtlack (2790)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.