

Arova Spritzbeize

1014

Rozpouštědlové mořidlo na hrubopórovité dřeviny pro zvýraznění pórů pro průmysl a obchod.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rozpouštědlové mořidlo určené pro aplikaci stříkáním s velmi rychlým schnutím a dobrou světlostalostí. Při použití nedochází ke zvednutí dřevních vláken. Produkt je přelakovatelný vodouředitelnými i rozpouštědlovými laky pro lakování dřeva v interiéru.

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy



- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+

Oblasti použití



- K moření hrubopórovitých listnatých dřevin, kde má být dosaženo zvýraznění pórů, bez nutnosti zakartáčování mořidla.
- Pro moření nábytku a vybavení v interiéru včetně obkladů stěn
- V závislosti na použitém vrchním nábytkovém laku je produkt vhodný pro lakování nábytku a interiérového vybavení v oblastech použití II - IV podle ÖNORM A 16010-12.
- Povrchy namořené Arova Spritzbeize 10901 ff jsou přelakovatelné rozpouštědlovými i vodouředitelnými laky na dřevo.
- Použití v kombinaci s vhodným systémem vrchního laku.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt, prosím, před použitím a během zpracování dobře rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Věnujte prosím pozornost při nanášení mořidla.
- Je možné použít i nízkotlaké zařízení Airmix nebo Airless.
- Nanášejte rovnoměrně a s malým přebytkem stříkáním tak, aby povrchy vypadaly mírně vlhké a do požadované sytosti.
- Nevracejte zpět do nádoby mořidlo ze stříkácké pistole, nebo znečištěné dřevěným prachem.
- Dřeviny s malou savostí vyžadují menší nános než dřeviny vyznačující se silnou savostí.

02-23 (nahrazuje 04-19) ZKL 1014

ADLER Česko s.r.o., Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko
 Tel.: 00420/731 725 957, 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současných poznátcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobít vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatních případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

- Různé druhy dřevin, jako je dub, jasan, atd., obsahující ve vodě rozpustné látky, při použití vodou ředitelných systémů pro lakování nábytku. Z preventivních důvodů proti zabarvení nebo vzniku skvrn doporučujeme dřevo bohaté na extraktivní látky předzákladovat pomocí Aduro Primer 2523.
- Jakákoli změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může nepříznivě ovlivnit výsledek.
- Prosím, dodržujte naše **ARL 110 - Pracovní směrnice pro moření dřeva**.
- Dbejte, prosím, pokynů v technických listech od jednotlivých produktů.

Technika nanášení



Způsob nanášení	Nádobková pistole
Stříkací tryska (ø mm)	1,5
Stříkací tlak (bar)	1,5 – 2,5
Nanášené množství (g/m ²)	cca 40 - 50
Vydatnost na 1 vrstvu z 1L	ca. 8
1) Vydatnost včetně přídatku ředidla a ztráty prostřikem.	

Druh podkladu povaha a vlhkost podkladu ovlivňují/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze zkušební aplikací na originální podklad.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovatelný rozpouštědlovými laky	cca po 15 minutách
Přelakovatelný vodou ředitelnými laky	po 1 hod.

V případě potřeby je možné dosušení.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů



S umývacím ředidlem 80077 nebo nitroředidlem 80001.

PODKLAD

Druh podkladu

Hrubopórovité listnaté dřeviny jako dub, jasan, ořech, mahagon atd.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez mastnot, vosku a dřevěného prachu.

Příprava podkladu

Broušení P 150 - 180

Důkladně odstraňte prach po broušení - zvláště z pórů dřeva.

Před mořením není nutné dřevo namočit.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános mořidla

Rovnoměrně a s mírným přebytkem naneste po letech dřeva tak, aby povrchy vypadaly mírně vlhké.

Následné lakování

Arova Spritzbeize lze přelakovat jak vodou ředitelnými, tak rozpouštědlovými laky na nábytek. U světlých barevných odstínů mořidla doporučujeme všeobecně použít světlostálé laky jako např. Legnopur nebo Bluefin Resist. Při použití odstínů, které nejsou světlostálé, lze očekávat, že výsledná barva bude vypadat mírně nažloutle; tento účinek se zvyšuje se stárnutím.


V případě bíle mořených ploch doporučujeme přelakovat Legnopurem pro dodatečné vyrovnání tónovaným 1,0 - max. 3,0 % Solva-Tint Polar 9035040114. Alternativně lze použít laky na nábytek na vodouředitelné bázi, jako je Bluefin Top-Antiscratch, tónovaná 1,0 až max. 3,0 % Aqua-Tint Polar 9009040114. Při nanášení stříkáním zabraňte překrývání paprsků např. v rozích.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Velikost balení

0,9 l; 4 l

Barevné odstíny/stupeň lesku



1014400100

Bezbarvý	1014400100		
Weiß (bílá)	1014043001	Nuss (ořech)	1014043009
Hanf (konopí)	1014043002	Palisander	1014043010
Honig (medový)	1014043003	Stein (kámen)	1014043011
Rustikal	1014043004	Schwemmholz (naplavené dříví)	1014043012
Kognak (koňak)	1014043005	Alteiche (starý dub)	1014043013
Maron	1014043006	Olive	1014043014
Tabak	1014043007	Schwarz (černá)	1014043015
Schilf (rákos)	1014043008		

Všechny odstíny lze navzájem míchat a v případě potřeby lze zesvětlit produktem Arova Spritzbeize Farblos 1014400100.

V případě silného zesvětlení může kvůli přirozené barvě dřeva a přirozenému zažloutnutí dřeva v průběhu času dojít k znatelné změně barvy. Mořidlo v kontaktu s kovem mění barevný odstín.

Pro zahájení moření je vždy třeba zhotovit vzorek na originálním podkladu a přelakovat určeným lakem a posoudit tak výsledný barevný odstín. Pro jednu zakázku použít pouze mořidlo stejné šarže.

Doplňkové produkty

Nitroverdünnung 80001 (nitroředitlo)
 Waschverdünnung 80077 (vymývací ředitlo)
 Aduro Primer 2523Bluefin
 Top-Antiscratch 2960
 Legnopur 26211 ff
 Bluefin Resist 2963Aqua-Tint 9009
 Solva-Tint 9035

DALŠÍ INFORMACE

Trvanlivost/skladování



Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladujte v chladu, chraňte před mrazem

Bezpečnostně-technické informace



Bližší informace k tématu bezpečnost při transportu, skladování a zacházení a rovněž i pro likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu **www.lakyadler.cz**.

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Zásadně je třeba zamezit vdechnutí aerosolu laku při stříkání. Toto lze zajistit pouze odborným použitím vhodné ochranné dýchací masky (Kombinovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).
