

Aviva Isolier-Weiß CT

4049

Wysokiej jakości farba izolacyjna i renowacyjna do zastosowań amatorskich i komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalna specjalna farba do wnętrz na bazie dyspersji kationowej. Bardzo dobre działanie izolujące na zabrudzenia z nikotyny i sadzy oraz wyschnięte plamy z wody w pomieszczeniach, z bardzo dobrą siłą krycia. Wytrzymały i zmywalny.

Szczegółne właściwości i normy badań



- **ÖNORM EN 13300**
odporność na szorowanie na mokro: R klasa 1
współczynnik kontrastu (siła krycia): H₁₀ klasa 2 (przy 7 m²/l)
stopień połysku: G4 tępo matowy
maksymalna wielkość ziaren: S1 drobne
- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania




Do wszystkich białych powłok ściennych i sufitowych we wszystkich obszarach wewnętrznych.

Bardzo dobre działanie izolujące plamy z nikotyny i sadzy oraz wyschnięte plamy wody z bardzo dobrą siłą krycia do zastosowań wewnętrznych.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15-25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40-80 %.
- Produktu nie można mieszać z innymi lakierami wodorozcieńczalnymi. Dlatego po zastosowaniu Aviva Isolier-Weiß CT (4049) konieczne jest dokładne wypłukanie narzędzi wodą.
- W celu uniknięcia nawarstwiania się farby należy nakładać ją metodą „mokre na mokre”.
- Uwidocznienia poprawek na powierzchni zależą od wielu czynników i są z tego względu nieuniknione (zgodnie z BFS-Merkblatt 25).
- Podczas obróbki uszczelniaczy mogą wystąpić pęknięcia oraz przebarwienia w materiale malarskim. Ze względu na dużą ilość systemów uszczelniających, konieczne jest przeprowadzenie własnych

testów w celu oceny przyczepności i wyników przetwarzania w indywidualnych przypadkach.

- Obszary, które nie mają być pokrywane, starannie przykryć i okleić.
- Rozpryski farby należy natychmiast usuwać wodą.
- W przypadku zbyt wczesnego lakierowania działanie izolujące jest mniejsze!
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia



	Airless	Pędzel	Wałek
Dysza Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	-
Dysza Ø (cal)	0,021 - 0,026	-	-
Kąt natrysku (°)	50	-	-
Ciśnienie natrysku (bar)	150 - 180	-	-
Sito drobne	200	-	-
Rozcieńczalnik	Woda		
Dodatek rozcieńczalnika w %	0 - 5		
Ilość nanoszona jednorazowo (ml/m²)	145	125 - 145	
Wydajność na jedno naniesienie (m²/l)	7	7 - 8	

Podana wydajność uwzględnia straty przy natrysku.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Kolejna warstwa	ok. 6 h
-----------------	---------

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności. Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu oczyścić wodą z mydłem.

Do usuwania przyschniętych pozostałości produktu polecamy produkt Abbeizer Express (8313).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Do chłonnych podłoży mineralnych, takich jak tynk, beton, jastrychy itp. oraz materiałów gipsowych, a także chłonnych, mocno przylegających starych powłok.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność takich, jak tłuszcze, woski, silikon, żywica itp. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Usunąć stare powłoki w złym stanie.

Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363

Przygotowanie podłoża

Małe pęknięcia, otwory lub nierówności należy wyrównać odpowiednią szpachlą.

Zanieczyszczenia z tłuszczu i oleju usunąć dokładnie za pomocą odtłuszczacza Entfetter (7233).

W przypadku czystych, lekko chłonnych, suchych i stabilnych podłoży nie jest wymagana obróbka wstępna.

Zwalczanie pleśni w pomieszczeniach za pomocą Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) lub Aviva Fungisan (8308).

Powłoki nośne:

Matowe, lekko chłonne powłoki można bezpośrednio ponownie pokrywać. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074). Błyszczące lub gładkie podłoża (takie jak powłoki lakiernicze, lateksowe czy warstwy spieku) należy zmatowić, zszorstkować lub zeszlifować.

Farby klejowe:

Zmyć do czysta i zagruntować przy użyciu Aviva Tiefengrund WV (4074).

Unikać suszenia Aviva Tiefengrund WV (4074) w stanie błyszczącym.

BUDOWA POWŁOKI

Warstwa podkładowa

Patrz przygotowanie podłoża

Międzywarstwa

1 x Aviva Isolier-Weiß CT (4049)

Plamy z nikotyny przebijają się w pierwszej warstwie. Kolejna warstwa farby tworzy idealne powierzchnie.

Warstwa nawierzchniowa

Kolor biały:

1 x Aviva Isolier-Weiß CT (4049) bez rozcieńczenia

Kolorowe powłoki:

1 – 2 x Aviva Ultra-Color SD (4050) w wybranym odcieniu barwy

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

3l, 9l

Odcienie barwy / stopnie połysku

Kolor(y) standardowy(e):
Weiß (4049103046)

W celu zapewnienia jednolitości koloru na jednej powierzchni należy stosować wyłącznie materiał o tym samym numerze partii.

Produkty dodatkowe

Abbeizer Express (8313)
Aviva Fungisan (8308)
Aviva Tiefengrund WV (4074)
Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)
Aviva Ultra-Color SD (4050)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane techniczne

Zawartość LZO gotowej do użycia mieszaniny: wartość graniczna według dyrektywy 2004/42/EG dla Aviva Isolier-Weiß CT (kat A/g): 30 g/l. Aviva Isolier-Weiß CT zawiera maksymalnie 20 g/l LZO.

GISCODE

BSW10

Deklaracja składników zgodnie z wytycznymi VdL-RL 01

Dyspersje akrylanowe / Nieorganiczne białe i kolorowe pigmenty / Wypełniacze mineralne / Woda / Eter glikolowy / Dodatki regologiczne / Dodatki do powierzchni międzyfazowej / Środki zwilżające / Środki konserwujące w puszcze

Zawiera masę reakcyjną z 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-3(2H)-izotiazolonu (3:1). Może wywoływać reakcje alergiczne.

Informacje dla alergików pod nr. telefonu +43 5242 6922-713.

Dane BHP



Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

W przypadku ryzyka rozprysku nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą.

W czasie stosowania i suszenia należy zapewnić dobrą wentylację.

Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić.

Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych czy do gleby.

Do recyklingu należy oddawać tylko puste pojemniki, pozostałości materiałów płynnych można utylizować jako odpady farb wodnych, wyschnięte pozostałości materiałów jako farby utwardzone lub odpadki domowe.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl