

## Aviva Isolier-Weiß CT

4049

Vysokokvalitná izolačná a renovačná farba na domáce a remeselné použitie

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecne

Špeciálna interiérová farba na báze vody s kationovou disperznou bázou. Veľmi dobrý izolačný účinok na škvrny od nikotínu a sadzí a suché vodné škvrny v interiéri s veľmi dobrou krycou schopnosťou. Odolné a umývateľné.

#### Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM EN 13300**  
Oderuodolnosť za mokra: trieda R 1  
Kontrast (krycia schopnosť): H<sub>10</sub> trieda 2 (pri 7 m<sup>2</sup> /l)  
Stupeň lesku: G4 hlboko matná  
Maximálna zrnitosť: S1 jemná
- **Francúzska smernica DEVL1104875A**  
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+


#### Oblasti použitia



Pre všetky biele nátery stien a stropov vo všetkých vnútorných priestoroch. Veľmi dobrý izolačný účinok s veľmi dobrým krytím škvŕn od nikotínu a sadzí a zachnutých škvŕn od vody v interiéri.

### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15-25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40-80 %.
- Výrobok nie je možné miešať s inými lakmi na báze vody. Po spracovaní Aviva Isolier-Weiß CT (4049) je preto potrebné pracovné zariadenia dôkladne opláchnuť vodou.
- Náter nanášajte spôsobom „mokrú na mokrou“ v jednom kroku, aby ste zabránili tvorbe nánosov.
- Označenie opráv na povrchu závisí od mnohých faktorov, a preto sa mu nedá vyhnúť (Technický list BFS 25).
- Pri prepracovávaní tesniacich materiálov môže dôjsť k vzniku trhlín a zmene farby náterového materiálu. Vzhľadom na veľký počet tesniacich systémov je potrebné vykonať vlastné testy na posúdenie príľnavosti a výsledkov spracovania v jednotlivých prípadoch.

- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte.
- Farebné škvrny okamžite odstráňte vodou.
- Ak dôjde k predčasnemu prelakovaniu, izolačný účinok sa zníži!
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

### Technika nanášania



|                           | Airless       | Natieranie | Valčekovanie |
|---------------------------|---------------|------------|--------------|
| Tryska Ø (mm)             | 0,53 - 0,63   | -          | -            |
| Tryska Ø (palcov)         | 0,021 - 0,026 | -          | -            |
| Uhol striekania (°)       | 50            | -          | -            |
| Striekači tlak (bar)      | 150 - 180     | -          | -            |
| Jemnosť sitka (µm)        | 200           | -          | -            |
| Riedenie                  | Voda          |            |              |
| Prídavok riedidla v %     | 0 - 5         |            |              |
| Množstvo na nános (ml/m²) | 145           | 125 - 145  |              |
| Výdatnosť na nános (m²/l) | 7             | 7 - 8      |              |

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

### Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Následný náter po | cca 6 h |
|-------------------|---------|

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu. Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

### Čistenie náradia



Ihneď po použití mydlovou vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Abbeizer Express (8313).

## PODKLAD

### Druh podkladu

Na savé minerálne podklady, ako sú omietky, betón, potery atď. a sadrové materiály, ako aj na savé, pevne priľnavé staré nátery.

### Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Odstrániť nenosné staré nátery.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363

### Príprava podkladu

Malé praskliny, diery alebo nerovnosti opravte vhodným tmelom.

Dôkladne odstráňte masťné alebo olejové nečistoty pomocou Entfetter (7233).

Pre čisté, mierne savé, suché a stabilné podklady nie je potrebná žiadna predbežná úprava.

Napadnutie plesňami v interiéri ošetríte Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) alebo Aviva Fungisan (8308).

#### Nosné nátery:

Priamo prelakujte matné, mierne savé nátery. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074). Lúhovanie, zdrsnovanie alebo brúsenie lesklých alebo hladkých podkladov (ako sú lakované a latexové podklady, spekané vrstvy)

#### Distemperové farby:

Umyte základný náter a naneste ho pomocou Aviva Tiefengrund WV (4074).

**Vyhňte sa lesklému vysušeniu Aviva Tiefengrund WV (4074).**

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

|                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Základná vrstva</b> | Pozri príprava podkladu                                                                                                                                           |
| <b>Medzivrstva</b>     | 1 x Aviva Isolier-Weiß CT (4049)<br>V prvej vrstve presvitajú škvrny od nikotínu. Výsledkom následného náteru sú dokonalé povrchy.                                |
| <b>Vrchná vrstva</b>   | <b>Biela farba:</b><br>1 x Aviva Isolier-Weiß CT (4049) neriedené<br><b>Farebné nátery:</b><br>1 – 2 x Aviva Ultra-Color SD (4050) v požadovanom farebnom odtieni |

## POKYNY PRE OBJEDNANIE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veľkosti balenia</b>             | 3 l, 9 l                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Farebné odtiene/stupne lesku</b> | <b>Štandardné farebné odtiene</b><br>Weiß (4049103046)<br>Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou.                                                           |
| <b>Súvisiace produkty</b>           | Abbeizer Express (8313)<br>Aviva Fungisan (8308)<br>Aviva Tiefengrund WV (4074)<br>Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)<br>Aviva Ultra-Color SD (4050)<br>Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu. |

## ĎALŠIE POKYNY

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trvanlivosť/skladovanie</b>                                                      | Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.<br>Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).<br>Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte. |
|  |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Technické údaje</b>                                                              | Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Aviva Isolier-Weiß CT (Kat A/g): 30 g/l.<br>Aviva Isolier-Weiß CT obsahuje max. 20 g/l VOC.                |
| <b>GISCODE</b>                                                                      | BSW10                                                                                                                                                                                             |

---

**Vyhlasenie o obsahu látok  
podľa VdL-RL 01**

Akrylátové disperzie / Anorganické biele a farebné pigmenty / Minerálne plnivá / voda / Glykoléter / Reologické prísady / Prísady pre rozhranie / Zmäčadlá / Konzervačné prostriedky používané počas skladovania

Obsahuje reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3 : 1). Môže spôsobiť alergické reakcie.

**Telefonický kontakt pre naliehavé situácie: Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 774 166.**

---

**Technicko-bezpečnostné údaje**

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochranej masky (kombinovaný filter A2/P2).

V prípade rizika postriekania používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára!

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **[www.adler.sk](http://www.adler.sk)**.

---