

Bluefin Base Ultra

2911

Vodouředitelný základ pro lakování nábytku avybavení interiérů, pro průmyslové a řemeslné použití.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Tixotropní, 1-složkový základní lak na vodou ředitelné bázi s velmi dobrou plnivostí a vynikajícím zvýrazněním textury dřeva, transparentností na tmavých dřevinách i tmavě mořených plochách; velmi dobrá přilnavost na svislých plochách, dobrá brousitelnost, vynikající odolnost vůči krémům a tukům (CFB), nežloutne.


Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**

Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Plnivý základ na nábytek a vybavení interiérů včetně obložení stěn, dřevěné stropy, atd. s velmi dobrou transparentností a zvýrazněním dřevěného podkladu.

Díky svému tixotropnímu nastavení je velmi vhodný pro základování profilovaných nebo svislých ploch.

Bluefin Base Ultra (2911) základní vrstva na vodou ředitelné bázi Bluefin Unistar Thix (2966) nebo jiné laky na nábytek ADLER na vodou ředitelné bázi.

Bluefin Base Ultra Natur (2911000235) je lehce zbarvený, aby podpořil přirozenou kresbu dřeva.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování




- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Různé druhy dřevin (např. dub a exotické dřeviny) obsahující ve vodě rozpustné extraktivní látky, které se aktivují při lakování vodou ředitelnými nábytkovými laky. Pro prevenci zabarvení nebo vytvoření barevných skvrn na povrchu doporučujeme dřevo bohaté na extraktivní látky předzákladovat produktem Aduro Primer (2523).
- Druhy dřevin citlivé na světlo, které mají tendenci blednout, jako je třešeň, hrušeň a buk, vykazují časem změny barvy. Aby se zachovala přirozená barva dřeva, mělo by se před lakováním vždy mořit mořidly na vodou ředitelné bázi. (z. B. mit Arova Classic (1333)); Kromě toho může

být vrchní vrstva laku přibarvena koncentrátem pro tónování laku. (Aqua-Tint (9009)) lze snadno obarvit

- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 150 - Pracovní směrnice pro vodou ředitelné laky na nábytek.**

Technika nanášení



5-10%

	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat, etc.)	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	0,23 - 0,33		2,0
Stříkací tlak (bar)	100 - 120	60 - 90	2 - 3
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 - 2	-
Ředidlo	Voda		
Přídavek ředidla (%)	-		5 - 10
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	100 - 120		
Celkové nanášené množství (g/m²)	max. 450*		

*(základní a vrchní lak):

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Brousitelný a přelakovatelný:	2 h
-------------------------------	-----

Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízká vlhkost, vysoké teploty nebo nadměrné proudění vzduchu během fáze sušení mohou vést k nedostatečnému odplynění.

Nízké teploty a /nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



8029

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

PODKLAD

Druh podkladu

Jehličnaté a listnaté dřeviny (masiv, překližky, dýhované dřevotřískové a dřevovláknité desky).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - P 180 broušení a čištění
Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 100 - P 150 broušení a čištění

SYSTÉMOVÁ SKLADBA	
Základování	1 x Bluefin Base Ultra (2911)
Mezibroušení 	Zrnitost P 240 – 320 Zamezte probroušení! Odstraňte prach vzniklý broušením.
Vrchní lakování	1 x Lakování bezbarvými vodou ředitelnými laky, jako jsou např.: Bluefin Unistar Thix (2966)
ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ	
Čištění a ošetřování	Čištění s Clean-Möbelreiniger (7202) a údržba s Clean-Möbelpflege Plus (7222).
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	5 kg; 25 kg
Barevné odstíny / stupně lesku	Standardní odstíny: Farblos (2911000200) Natur (2911000235)
Související produkty	Aduro Primer (2523) Arova Classic (1333) Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aqua-Tint (9009) Bluefin Unistar Thix (2966) Clean-Möbelpflege Plus (7222) Clean-Möbelreiniger (7202) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování 	Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. Skladovat na chladném, ale ne mrazivém, místě.
Technická data	Dodávaná viskozita: 4000 mPas – 4500 mPas (Brookfieldovo vřeteno 4/20 ot./min/2 min/20 °C)
Bezpečnostně technické údaje 	Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování. Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2). Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz .