

Bluefin Base Ultra

2911

Vodouriediteľný základ na nábytok a vybavenie interiéru na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Tixotropný vodouriediteľný jednozložkový základ s veľmi dobrou plnivostou a vynikajúcim zvýraznením textúry dreva a transparentnosťou na tmavých drevinách a tmavo morenom povrchu. Produkt sa vyznačuje vynikajúcou stabilitou na zvislých plochách, dobrou brúsiteľnosťou a výbornou odolnosťou voči krémom a masťnote (CFB). Nežltne.


Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Plnivé základovanie nábytku a interiérového vybavenia, obloženia stien, drevených stropov atď. s dobrou transparentnosťou a zvýraznením textúry dreveného podkladu.


Vďaka svojmu tixotropnému nastaveniu je veľmi vhodný na základovanie profilovaných alebo zvislých plôch.

Bluefin Base Ultra (2911) je určený ako základ pod vodouriediteľné lakové systémy Bluefin Unistar Thix (2966) alebo iné vodouriediteľné nábytkové laky ADLER.

Bluefin Base Ultra Natur (2911000235) je jemne zafarbený, aby podporil prirodzené zvýraznenie kresby dreva.

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Rôzne dreviný (napr. smrekovec, rôzne exotické dreviný) obsahujú vo vode rozpustné látky, ktoré sa aktivujú prelakovaním vodouriediteľnými nábytkovými lakmi. Aby ste zabránili zmene farby alebo značkovaniu, odporúčame preto drevo bohaté na zložky vopred natrieť prípravkom Aduro Primer (2523).
- Svetlomitlivé druhy drevin, ktoré majú tendenciu vyblednúť, ako napr. čerešňa, hruška a buk, časom vykazujú zmenu farebného odtieňa. Aby bol zachovaný prirodzený odtieň dreva, malo by sa pred lakovaním vždy drevo namožiť vodouriediteľným moridlom (napr. s Arova Classic (1333)); okrem toho je možné vrchný lak jemne prifarbiť farebným koncentrátom (Aqua-Tint (9009)).

- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Technika nanášania



	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat atď.)	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	0,23 - 0,33		2,0
Striekači tlak (bar)	100 - 120	60 - 90	2 - 3
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 - 2	-
Riedenie	Voda		
Prídavok riedidla v %	-		5 - 10
Množstvo na nános (g/m²)	100 - 120		
Celkové nanášané množstvo (g/m²)	max. 450*		

*(základný a vrchný lak):

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

Brúsiteľný a prelakovateľný:


cca 2 h

Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Nízka vlhkosť vzduchu, vysoké teploty alebo príliš vysoké rýchlosti prúdenia vzduchu vo fáze sušenia môžu viesť k zhoršenému odplynieniu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté drevy (masív, dyhované/opracované drevo, drevotrieska, drevovláknité dosky)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Listnaté drevy: zrnitosťou P150 – P180
Ihličnaté drevy: zrnitosťou P100 - P150

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva 1 x Bluefin Base Ultra (2911)

Medzibrúsenie

zrntosťou 240 – 320
Zabrániť prebrúseniu!
Brúsny prach odstrániť.

Vrchné lakovanie

1 x lakovanie bezfarebnými lakmi na báze vody, ako napr. Bluefin Unistar Thix (2966)

ČISTENIE & OŠETROVANIE

Čistenie a starostlivosť

Čistenie s Clean-Möbelreiniger (7202) a údržba s Clean-Möbelpflege Plus (7222).

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

5 kg, 25 kg

Farebné odtiene/stupne lesku

Štandardné farebné odtiene
Farblos (2911000200)
Natur (2911000235)

Súvisiace produkty

Aduro Primer (2523)
Arova Classic (1333)
Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Aqua-Tint (9009)
Bluefin Unistar Thix (2966)
Clean-Möbelpflege Plus (7222)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.
Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

Technické údaje

Dodávaná viskozita: 4000 mPas – 4500 mPas (Brookfieldovo vreteno 4/20 ot./min/2 min/20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.
Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).
Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.