

## Bluefin Pure-Metal

3133

Äkta metall-ytbehandlingssystem inom möbeltillverkning för industri och hantverk

### PRODUKTBESKRIVNING


Produktnummer

31600

Allmänt

Vattenbaserad 3K-äkta metallfärg som kan appliceras genom sprutning. Den metalliska ytan har ett starkt metalliskt utseende och känsla.

Användningsområden




För lackering av ytor som utsätts för normalt slitage på möbler och inredning, sovrums- och vardagsrumsinredning: Användningsområden III - IV enligt ÖNORM A 1610-12.

Användning i kombination med ett lämpligt täcklacksystem.

En magnetisk yta uppnås med Aquafix Ferro (8130000300).


### BEARBETNING

Bearbetningsinstruktioner



- Rör om produkten väl före användning och under appliceringen.
- En produkt-, objekt- och rumstemperatur på minst + 15 °C krävs.
- Slipningen påverkar den slutliga effekten.
- Varje förändring av bearbetningsprocessen, omgivningsförhållanden, att inte följa instruktionerna och användning av icke listade produkter kan påverka resultatet negativt.
- Beakta våra **ARL 150 – Arbetsanvisningar för vattenbaserade möbellacker.**

Blandningsförhållande



Steg 1:

100 Vikt del(ar) Bluefin Pure-Metal (3133)  
5 Vikt del(ar) Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Aqua-Hardener 8450 (8450000210) måste försiktigt arbetas in i färgkomponenten under omrörning före bearbetning.

Bluefin Pure-Metal (3133) får endast användas med angiven härdare och blandningsförhållande. Avvikelse leder till film- och vidhäftningsrubbingar.

Steg 2:

Tillsätt 250 vikt delar Aquafix Ferro, koppar, mässing, brons eller tenn försiktigt och utan klumpar till färg/härdare-blandningen under omrörning. Rör helst ned maskinellt med en korgformad färgomrörare.

**Droptid**

2 Timme/-ar

Det är inte möjligt att förlänga droptiden.

Högre temperaturer förkortar droptiden.

**Appliceringsteknik**

	Färgspruta
Applikator	Druckbecherpistole
Sprutmunstycke (ø mm)	1,8 - 2,2
Sprutningstryck (bar)	3,0 - 5,0
Orderkvantitet per order (g/m <sup>2</sup> )	500 - 800

Den faktiska förbrukningen påverkas av arbetsstyckets form och ytegenskaper samt typen av applikation. Exakta åtgångsvärden kan endast fastställas genom att först göra en provbeläggning.


**Torktider**

(vid 23°C och 50% relativ fuktighet)



Kan slipas och överlackeras:	5 Timme/-ar
------------------------------	-------------

De angivna värdena är riktvärden. Torkningen beror på flera faktorer såsom underlag, skiktjocklek, temperatur, luftcirkulation och relativ luftfuktighet.

**Rengöring av arbetsredskapen**

Ska rengöras direkt efter användningen med vatten.

För borttagning av intorkade produktrester rekommenderas Aqua-Cleaner (8029) (förtunnat med vatten 1:1).

**UNDERLAG****Underlagstyp**

Spånskivor, MDF-skivor eller grundskivor belagda med skyddsfolien.

MDF-skivor eller bärskivor spacklade (t.ex. Bluefin Isospeed (3134) för 2K-bearbetning eller Aduro Ecofill (2416)).

**Underlagets beskaffenhet**

Underlaget ska vara torrt, rent, bärkraftigt, fritt från separerande ämnen såsom fett, vax, silikon, kåda osv. och fritt från trädamm samt kontrolleras avseende lämplighet för beläggning.

**Förbereda underlag**

Träslipning Kornstorlek 240

**BELÄGNINGSUPPBYGGNAD****Produktapplicering**

1 x Bluefin Pure-Metal (3133) (blandad och härdad)

**Mellanliggande torktid**

Torkning över natt i rumstemperatur.

**Mellanslipning**

Stegvis slipning med slippapper med kornstorlek 180 / 240 / 360 / 600 / 1000 / 1500 / 3000 (slutlig slipning).

Rengör ytan med en trasa fuktad med Spezial-Verdünnung (96705).

Slipning får inte utföras på slipmaskin eller med handhållen slipmaskin med dammsug: Risk för brand och missfärgning av efterföljande lackering på grund av rostbildning!

---

**Topplack** 1 x Aduro Tiropur (2548) eller Aduro Pigmotop (2514) i önskad glansgrad / Företrädesvis G70 eller G100

---

## RENGÖRING OCH SKÖTSEL

**Rengöring och skötsel** Rengöring med Clean-Möbelreiniger (7202).

---

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

**Förpackningsstorlekar** 1 kg, 5 kg, 25 kg

**Tilläggsprodukter** Aquafix Bronze (8137000300)  
Aquafix Ferro (8130000300)  
Aqua-Hardener 8450 (8450)  
Aquafix Kupfer (8135000300)  
Aquafix Messing (8136000300)  
Aquafix Zinn (8138000300)  
Bluefin Isospeed (3134)  
Clean-Möbelreiniger (7202)  
Aduro Pigmotop (2514)  
Aduro Ecofill (2416)  
Spezial-Verdünnung (96705)  
Aduro Tiropur (2548)

Följ respektive produkts tekniska informationsblad.

---

## YTTERLIGARE INFORMATION

**Hållbarhet/lagring** Minst 9 Månad(er) i förseglade originalförpackningar.  
Lagras svalt men frostfritt.



---

## Säkerhetsteknisk information



Produkten är endast lämplig för bearbetning inom industri och hantverk.  
Under sprutapplicering ska inandning av aerosoler alltid undvikas. Det garanteras genom fackmässig användning av en andningsskyddsmask (kombinationsfilter A2/P2).  
Mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt omhändertagande finns i det tillhörande säkerhetsdatabladet. Den aktuella versionen finns på [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).