

Entroster

8158

Passiverende, fosfaterende, kleurloze **roestomvormer** voor doe-het-zelf-zaken en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8158000210

Algemeen

Watergedragen, gebruiksklaar, kleurloos en gemakkelijk aan te brengen preparaat op basis van fosforzuur voor het ontroesten en passiveren van ijzer en staal. Zet resterend roest om in passiverend ijzerfosfaat. Het antiroesteffect en de houdbaarheid van volgende verflagen worden verbeterd.

Toepassingsgebieden



Efficiënte roestverwijdering van ijzer en staal.

Belangrijk: het product is geen vervanging van een anti-roest grondlak!

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Schud het product voor gebruik.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +5 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Breng het product afhankelijk van de roestgraad 2 - 3x met een kwast aan (inwerktijd per laag ca. 10 - 20 minuten) of breng het aan door dompelen, wat de voorkeur heeft. Na ca. 2 uur ontstaat een grijze passiveringslaag. Spoel daarna met water af (overtollig fosforzuur kan een witachtige korst vormen die de hechting vermindert).
- De opbrenghoeveelheid is afhankelijk van de mate van roestvorming.
- Niet gebruiken bij sterk zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid, sterke wind of vorstgevaar.
- Koste wat het kost moet worden vermeden dat de primer vroegtijdig in contact komt met water (regen of dauw)!
- Bedek zorgvuldig de gebieden die niet gecoat moeten worden en plak ze af.
- De kleur en de compatibiliteit evenals de hechting met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door het creëren van testoppervlakken.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsproblemen en tot beperkingen met betrekking tot verwerking en kleurstabiliteit.

Opbrengtechniek

	Dompelen	Kwasten
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m ²)	100 - 200	

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Overschilderbaar	ca. 5 h
------------------	---------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Roestig ijzer of staal

Ondergrondvoorbereiding

Verwijder verontreinigingen, losse roest en door roest aangetaste verfresten mechanisch (hogedrukreiniging, staalborstel, spatel of schuurpapier), of beits met Abbeizer Express (8313).

COATINGOPBOUW**Opbrengen van het product**

2 – 3 x Entroster (8158)

Grondlak, tussencoating en aflak

Afhankelijk van het toepassingsgebied, bv.: Metallgrund (4512) / Unigrund LM (4516) / 2K-Epoxy-Grund (5604) of Aqua-Multiprimer PRO (4129) / Samtalkyd (4514) / Brilliantalkyd (4503) of ADLER Varicolor (4117)

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

11

Toevoegingsproducten

2K-Epoxy-Grund (5604)
Abbeizer Express (8313)
ADLER Varicolor (4117)
Aqua-Multiprimer PRO (4129)
Brilliantalkyd (4503)
Metallgrund (4512)
Samtalkyd (4514)
Unigrund LM (4516)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 3 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

GISCODE

GF50

**Verklaring van ingrediënten
volgens VdL-RL 01**

water / Interfaciale additieven

**Veiligheidstechnische
informatie**

Geadviseerd wordt om tijdens de verwerking beschermende handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
