

Entroster

8158

Pasywujący, fosforanujący, bezbarwny **konwerter rdzy** do zastosowań amatorskich i komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8158000210

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalny, gotowy do użycia, bezbarwny i nadający się do malowania preparat na bazie kwasu fosforowego do odrdzewiania i pasywacji żelaza i stali. Przekształca resztki rdzy w pasywujący fosforan żelaza. Poprawia się efekt ochrony przed rdzą i trwałość kolejnych powłok.

Obszary zastosowania



Wydajne odrdzewianie żelaza i stali.

Ważne: Produkt nie zastępuje podkładu antykorozyjnego!

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- W zależności od stopnia zardzewienia nałożyć 2 - 3 warstwy pędzlem (czas ekspozycji na warstwę ok. 10 - 20 minut) lub najlepiej przez zanurzenie. Po około 2 godzinach tworzy się szara warstwa pasywacyjna. Następnie przemyć wodą (nadmiar kwasu fosforowego może tworzyć białawą skorupę, która zmniejsza przyczepność.
- Ilości nanoszone są zależne od stopnia tworzenia się rdzy.
- Nie stosować w warunkach intensywnego promieniowania słonecznego, deszczu, ekstremalnie wysokiej wilgotności powietrza, silnego wiatru i mrozu.
- Należy bezwzględnie unikać przedwczesnego kontaktu z wodą wskutek deszczu lub rosy!
- Obszary, które nie mają być pokrywane, starannie przykryć i okleić.
- Wykonując próbki należy sprawdzić kolor, kompatybilność, jak również przyczepność do podłoża.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Niestosowanie się do powyższego prowadzi do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością, jak również pogorszenia odporności na czynniki atmosferyczne i stabilności koloru.

Technika nanoszenia



	Zanurzanie	Pędzel
Ilość наносzona jednorazowo (ml/m ²)	100 - 200	

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Można nanosić kolejną warstwę	ok. 5 h
-------------------------------	---------

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

zardzewiałe żelazo i stal

Przygotowanie podłoża

Bруд, nietrzymającą się rdzę i pozostałości farby przeniknięte rdzą usunąć mechanicznie (czyszczenie pod wysokim ciśnieniem, szczotka druciana, szpachelka lub papier ścierny) bądź przy użyciu [△ datasheet_placeholder_message_no_placeholder △].

BUDOWA POWŁOKI

Naniesienie produktu

2 – 3 x Entroster (8158)

Warstwa podkładowa, pośrednia i nawierzchnia

W zależności od obszaru zastosowania: np: Metallgrund (4512) / Unigrund LM (4516) / 2K-Epoxy-Grund (5604) lub Aqua-Multiprimer PRO (4129) / Samtälkyd (4514) / Brilliantälkyd (4503) lub ADLER Varicolor (4117)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

11

Produkty dodatkowe

2K-Epoxy-Grund (5604)
Abbeizer Express (8313)
ADLER Varicolor (4117)
Aqua-Multiprimer PRO (4129)
Brilliantälkyd (4503)
Metallgrund (4512)
Samtälkyd (4514)
Unigrund LM (4516)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

GISCODE

GF50

**Deklaracja składników zgodnie
z wytycznymi VdL-RL 01**

Woda / Dodatki do powierzchni międzyfazowej

Dane BHP

Podczas stosowania zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**