

Entroster

8158

Pasivačný, fosfátový, bezfarebný **konvertor hrdze** na domáce a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

8158000210

Všeobecne

Bezfarebný a farbiteľný prípravok na báze vody a kyseliny fosforečnej pripravený na použitie na odstraňovanie hrdze a pasiváciu železa a ocele. Premieňa zvyšky hrdze na pasivujúci fosforečnan železa. Zlepšuje sa účinok ochrany proti korózii a trvanlivosť následných náterov.

Oblasti použitia



Účinné odstraňovanie hrdze zo železa a ocele.

Dôležité: Výrobok nenahrádza základný náter proti korózii!

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Prosím, pred použitím produkt pretrepať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- V závislosti od stupňa hrdze naneste 2 – 3 vrstvy štetcom (čas pôsobenia na jednu vrstvu približne 10 – 20 minút) alebo najlepšie ponorom. Približne po 2 hodinách sa vytvorí sivá pasivačná vrstva. Následne umyť vodou (prebytok kyseliny fosforečnej môže vytvárať bielu kôru, ktorá znižuje príľnavosť).
- Nanesené množstvo závisí od stupňa tvorby hrdze.
- Nenanášajte na priamom slnečnom žiarení, za dažďa, pri extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti, silnom vetre alebo pri hrozacom mraze.
- Bezpodmienečne sa treba vyhnúť predčasnemu vystaveniu vode v dôsledku dažďa alebo rosy!
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu príľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Technika nanášania

	Máčanie	Natieranie
Množstvo na nános (ml/m ²)	100 - 200	

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Prelakovateľný pri izbovej teplote

cca 5 h

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

PODKLAD**Druh podkladu**

Hrdzavé železo alebo oceľ

Príprava podkladu

Znečistenie, uvoľnenú hrdzu a zvyšky náteru napadané hrdzou odstráňte mechanicky (vysokotlakovým čistením, drôtenou kefou, škrabkou alebo brúsnym papierom) alebo moridlom Abbeizer Express (8313).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Nános produktu**

2 – 3 x Entroster (8158)

Aplikácia základnej vrstvy, medzivrstvy a vrchného náteru

Podľa oblasti použitia, napr. Metallgrund (4512) / Unigrund LM (4516) / 2K-Epoxy-Grund (5604) alebo Aqua-Multiprimer PRO (4129) / Samtalkyd (4514) / Brilliantalkyd (4503) alebo ADLER Varicolor (4117)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

11

Súvisiace produkty

2K-Epoxy-Grund (5604)
Abbeizer Express (8313)
ADLER Varicolor (4117)
Aqua-Multiprimer PRO (4129)
Brilliantalkyd (4503)
Metallgrund (4512)
Samtalkyd (4514)
Unigrund LM (4516)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

GISCODE

GF50

Vyhlásenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01

voda / Prísady pre rozhranie

Technicko-bezpečnostné údaje

Pri spracovaní používajte ochranné rukavice a okuliare.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
