

Ferroblock

4105

Roeststabilisator voor doe-het-zelf-zaken en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

4105000210

Algemeen

Watergedragen roestomvormer ter voorbehandeling en roeststabilisatie. Resterend roest wordt geweerd en ijzeren en stalen elementen worden tegelijkertijd beschermd tegen hernieuwde corrosie. Perfect overschilderbaar met water- en oplosmiddelgedragen lakken.

Toepassingsgebieden

Roestrestanten op ijzeren en stalen onderdelen.




VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Schud het product voor gebruik.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Niet gebruiken bij sterk zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid, sterke wind of vorstgevaar.
- Koste wat het kost moet worden vermeden dat de primer vroegtijdig in contact komt met water (regen of dauw)!
- Bedek zorgvuldig de gebieden die niet gecoat moeten worden en plak ze af.
- De kleur en de compatibiliteit evenals de hechting met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door het creëren van testoppervlakken.
- Breng het product overvloedig aan. Na het drogen moet er een diepzwarte, dekkende laag ontstaan.
- Bij zware roestvorming wordt het aanbrengen van een tweede laag aanbevolen na ongeveer 60 minuten.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsproblemen en tot beperkingen met betrekking tot verwerking en kleurstabiliteit.

Opbrengtechniek

	Spuitpistool met beker	Kwasten	Rollen
Spuitpistool Ø (mm)	1,8 - 2,0	-	
Spuitdruk (bar)	3 - 4	-	
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m²)	100 - 200		

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Overschilderbaar (oplosmiddelgedragen lakken)	24 uur(en)
Overschilderbaar (watergedragen lakken)	18 uur(en)

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van achtergebleven productrestanten adviseren wij Abbeizer Express (8313).

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Roestrestanten op ijzeren en stalen onderdelen.

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Raadpleeg de aanvullende documenten:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Actuele BFS gegevensbladen

Ondergrondvoorbereiding

Verwijder verontreinigingen, losse roest en door roest aangetaste verfresten mechanisch (hogedrukreiniging, staalborstel, spatel of schuurpapier), of beits met Abbeizer Express (8313).

Verwijder niet-draagkrachtige oude verflagen.

COATINGOPBOUW**Opbrengen van het product**

1 x Ferroblock (4105)

Grondlak, tussencoating en aflak

Afhankelijk van het toepassingsgebied, bv.: Metallgrund (4512) / Unigrund LM (4516) / 2K-Epoxy-Grund (5604) / Aqua-Multiprimer PRO (4129) / Samtalkyd (4514) / Brilliantalkyd (4503) of ADLER Varicolor (4117)

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 100 ml, 375 ml, 1 l

Toevoegingsproducten

2K-Epoxy-Grund (5604)
ADLER Varicolor (4117)
Abbeizer Express (8313)
Aqua-Multiprimer PRO (4129)
Brilliantalkyd (4503)
Metallgrund (4512)
Samtalkyd (4514)
Unigrund LM (4516)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 2 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Technische gegevens

VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 2004/42/EG voor Ferroblock (Cat A/i): 140 g/l.
Ferroblock bevat maximaal 140 g/l VOS.

GISCODE

BSW30

Verklaring van ingrediënten volgens VdL-RL 01

Kunststofdispersie / Tannine / anorganisch pigment / Water / Ethanol / Additieven

Veiligheidstechnische informatie



Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.