

#### GENERALITA'

Adesivo acetovinilico speciale indicato per incollaggi resistenti all'umidità in conformità alle norme EN 204/205-D3 e WATT 91. In combinazione con il 5% di Glomvil D3 Hardener, soddisfa, dopo sette giorni dall'incollaggio, le norme EN 204/205-D4. Il prodotto è caratterizzato da un buon tempo aperto ed elevata rapidità di presa.

#### CAMPO D'IMPIEGO

Viene impiegato dove è richiesta una particolare resistenza all'acqua, nell'incollaggio di serramenti, mobili per bagno e per cucina in legno duro e dolce, nella nobilitazione di derivati del legno con laminati, carte a caldo e a freddo.

La particolare viscosità e il contenuto di sostanza adesiva (residuo secco), superiore alla media, permettono al prodotto di non colare e prestazioni superiori su legni con tassi di umidità al limite o con superfici leggermente irregolari.

#### CARATTERISTICHE

ASPETTO	liquido bianco	
VISCOSITA' Brookfield a 23°C g6/20rpm	12000- 16000	mPa*s
pH a 23°C	2,5 - 3,5	
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 4	°C
TEMPO APERTO A 20°C a condizioni normali	4 - 6	min.

#### CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE

TEMPERATURA DEL LEGNO, AMBIENTE E COLLA	18 - 22	°C
UMIDITA' DEL LEGNO	9 - 12	%
UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA	65 - 75	%
SPALMATURA	70 - 130	g/m <sup>2</sup>
TEMPO DI PRESA A 20°C	10 - 20	min.

#### CON GLOMVIL D3 HARDENER

TEMPO DI VITA A 20°C	2-3	ore
----------------------	-----	-----

#### APPLICAZIONE

Con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione.

Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

#### ATTENZIONE

Per soddisfare le norme EN 204/205 - D4 bisogna spalmare la colla su ambedue le superfici da incollare, con una spalmatura non inferiore ai 80 -100 g/m<sup>2</sup> per ognuna. Per le sue caratteristiche, su legni con contenuti elevati di tannino la linea collante può diventare scura.

Non impiegare il prodotto su manufatti dove la linea collante è direttamente esposta al sole. Non impiegare materiali in ferro.

#### CONFEZIONI

Glomvil D3 rapido: Secchi da 25kg, 10kg, 5kg.

Glomvil D3 hardener: barattoli da kg 0,5;

#### STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C possono deteriorare il prodotto.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

*Le informazioni contenute nella presente scheda e i suggerimenti circa le modalità d'uso e d'applicazione dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. Non comportano tuttavia l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni effettuate con l'impiego dei nostri prodotti data la variabilità dei materiali e delle condizioni applicative che vanno al di là del nostro controllo. Raccomandiamo quindi di eseguire test preliminari in relazione anche alle lavorazioni successive previste per il manufatto e le condizioni di esercizio del prodotto finito. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.*

Data: Maggio '21;

revisione n° 04

-LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -



Nelle nostre vene scorre colore.

**ADLER ITALIA SRL**  
Piazza della Mostra, 2 39100 Bolzano (BZ)  
Tel +39 0464 425308 Fax +39 0464 480957