

#### GENERALITA'

Glompur 302 è un adesivo poliuretano monocomponente, privo di solventi, igroindurente specifico per l'incollaggio di una grande varietà di materiali caratterizzato da un'elevatissima tenacità e resistenza. Supera i test previsti dalla EN 204 D4 per incollaggi resistenti all'acqua, alla temperatura, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.

#### CAMPO DI IMPIEGO

Glompur 302 è un adesivo adatto per incollaggi tenaci ed è ideale per assemblaggio tra di loro di vari materiali quali legno, fibrocemento, metalli, laminati, cartongesso, materiali plastici, poliuretano, fibra di vetro, pannelli sandwich con supporto in polistirene, materiali verniciati. Per la riuscita dell'incollaggio almeno uno dei materiali da assemblare deve essere poroso.

#### CARATTERISTICHE

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| ASPETTO  | liquido     |                   |
| COLORE   | ambrato     |                   |
| VISCOSITA' Brookfield a 23°C g4/20rpm            | 4000 - 6500 | mPa*s             |
| PESO SPECIFICO                                   | ~1,13       | g/cm <sup>3</sup> |
| TEMPO DI APERTO A 23°C ad UMIDITA' AMBIENTE 65 % | 7 - 15      | min               |
| TEMPO DI PRESA A 23°C ad UMIDITA' AMBIENTE 65 %  | 30 - 55     | min               |
| RETICOLAZIONE COMPLETA                           | 7           | giorni            |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE                      | da +5 a +35 | °C                |

#### CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Le superfici dei materiali su cui applicare il prodotto devono essere pulite, asciutte, senza olio, grassi, polvere e detriti.

Nel caso vengano effettuati incollaggi di materiali di diversa natura, si consigliano dei test preventivi infatti, dati i differenti coefficienti di dilatazione termica dei diversi materiali da incollare, si avranno delle diverse deformazioni dei materiali stessi.

L'utilizzo di Glompur 302 non prevede particolari operazioni sui materiali verniciati, in ogni caso si consiglia di accertarsi con dei test preventivi che le vernici utilizzate sui supporti da incollare non rilascino sostanze che possono alterare l'incollaggio.

Applicare il prodotto su una delle due superfici da incollare, si consiglia la meno assorbente, usando un rullo o una spatola. Pressare i materiali e assicurarsi che ci sia contatto tra le superfici da incollare. I valori che indicano i tempi di incollaggio possono allungarsi in modo significativo nel caso in cui la temperatura sia molto più bassa rispetto a quella standard e soprattutto nel caso in cui i materiali da incollare non abbiano umidità sufficiente disponibile. In questo caso si consiglia di inumidire appena uno dei due materiali.

**ATTENZIONE:** l'umidità in eccesso provoca effetti di non incollaggio.

#### PRECAUZIONI

Il prodotto può essere dannoso se inalato ed irritare occhi, vie respiratorie e pelle. Nelle lavorazioni a temperature superiori ai 40°C si possono sviluppare vapori nocivi.

Leggere la scheda di sicurezza prima dell'uso.

#### CONFEZIONI

Flacone 500 gr.

#### STOCCAGGIO

Il prodotto nelle sue confezioni originali chiuse può essere immagazzinato 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5 e 25°C in ambienti freschi ed asciutti. La temperatura di stoccaggio non deve eccedere i 25°C per prolungati periodi di tempo. Una volta aperto l'imballaggio usare il contenuto e richiudere l'imballaggio. Conservare lontano da fonti di calore.

Le informazioni contenute nella presente scheda e i suggerimenti circa le modalità d'uso e d'applicazione dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. Non comportano tuttavia l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni effettuate con l'impiego dei nostri prodotti data la variabilità dei materiali e delle condizioni applicative che vanno al di là del nostro controllo. Raccomandiamo quindi di eseguire test preliminari in relazione anche alle lavorazioni successive previste per il manufatto e le condizioni di esercizio del prodotto finito. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Data: Marzo 2023

revisione n°05

- SOLO PER USO PROFESSIONALE. LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -



Nelle nostre vene scorre colore.

**ADLER ITALIA SRL**

Piazza della Mostra,2 39100 Bolzano (BZ)  
Tel +39 0464 425308 Fax +39 0464 480957