GLOME
new dimension in quality

SCHEDA TECNICA
# GLOMPUR 5069

## GENERALITA'
Adesivo poliuretanico igroreattivo monocomponente di elevata resistenza alla temperatura ed all'acqua. Soddisfa le norme EN 204/205-D4.
Il prodotto è caratterizzato da un facile utilizzo, una linea collante tenace e da una particolare tixotropia che lo rende ideale all'incollaggio di superfici particolarmente porose.

## CAMPO DI IMPIEGO
Incollaggio di legno, cemento, schiume isolanti, polistirene espanso, metallo e altri materiali su setti porosi e derivati del legno.

## CARATTERISTICHE

| | | |
|---|---|---|
| COLORE | trasparente | |
| CONSISTENZA | tixotropica | |
| DENSITA' | 1,10 - 1.16 | g/cm$^3$ |
| RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | -40 / +100 | °C |
| TEMPO APERTO A 23°C e 50% R.H. | ~8 | min |
| TEMPO DI PRESA INIZIALE A 20°C | 15 -20 | min |
| TEMPO DI PRESA FINALE (2.5mm di adesivo in cordolo a 23°e 50% u.r.) | 24 | ore |
| TEMPERATURA APPLICAZIONE | +5 / +40 | °C |

Eventuali scorie di prodotto possono essere eliminate immediatamente dopo la spalmatura utilizzando solventi tipo acetone.

## CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'IMPIEGO

| | | |
|---|---|---|
| UMIDITA' DEL MATERIALE DA INCOLLARE | 8 - 10 | % |
| TEMPERATURA DEL MATERIALE AMBIENTE E COLLA | 8 - 22 | °C |

## CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE
Il prodotto deve essere spalmato su uno dei supporti. Se le superfici sono particolarmente porose, da entrambi i lati (eventualmente con l'ausilio di una spatola dentata). Le superfici devono essere pulite, asciutte e senza traccia di grassi.
L'umidità elevata dell'ambiente e dei supporti, in concomitanza con l'incremento della temperatura ambientale, diminuiscono il tempo d'indurimento del prodotto.
Utilizzare guanti in lattice, gomma o polietilene. Se entra in contatto con la pelle rimuovere immediatamente e lavare con acqua e sapone.

## CONFEZIONI
Cartucce da 310 ml in cartoni da 24 pezzi..

## STOCCAGGIO
GLOMPUR 5069 può essere conservato per 12 mesi nella sua confezione originale ad una temperatura compresa tra 5°e 25°C in un locale fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di umidità, raggi solari e fonti di calore.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

## PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA

*Le informazioni contenute nella presente scheda e i suggerimenti circa le modalità d'uso e d'applicazione dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. Non comportano tuttavia l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni effettuate con l'impiego dei nostri prodotti data la variabilità dei materiali e delle condizioni applicative che vanno al di là del nostro controllo. Raccomandiamo quindi di eseguire test preliminari in relazione anche alle lavorazioni successive previste per il manufatto e le condizioni di esercizio del prodotto finito. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.*

***Data: Agosto'20; revisione n° 03.***

- LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

ADLER ITALIA SRL
Piazza della Mostra,2 39100 Bolzano (BZ)
Tel +39 0464 425308 Fax +39 0464 480957