

Innolux Haftpromotor S

2704

UV-hechtgrondverf voor walsen voor het industrieel lakken van meubeldelen

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen


UV-uithardende walsgrondlak voor kunststof, metaal of melamineharsplaten; geeft uv-walslakken een uitstekende hechting op de ondergrond bij sterke mechanische belasting.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)**
In combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1
- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+


Toepassingsgebieden



Voor het industrieel lakken in serie van geprefabriceerde meubeldelen. Toepassing in combinatie met een geschikte toplaag.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Bescherm het product tegen licht en zonnestraling!
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 210 - Werkrichtlijnen voor UV-walslakken**.

Opbrengtechniek



	Walsen
Totale toepassingshoeveelheid (g/m ²)	12 - 15

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

UV-uitharding

Onmiddellijk **UV-uitharding** zonder voorafgaande verdamping:

	Toevoersnelheid
	Tussentijds geleren
Hg-straler 80 - 120 W/cm ²	10 - 14 m/min

De uitharding van de hechtingsbevorderaar vindt plaats samen met die van de daaropvolgende grondlaag.

Gereedschap schoonmaken

8501



8505

Direct na gebruik met Waschverdünner (8501) of PUR-Spezial-Verdünner (8505).

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Platen van melaminehars
Coatbare kunststoffen
Metaal

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

COATINGOPBOUW**Verwerkingsinstructies**

1 x Innolux Haftpromotor S (2704)

Grondering

Innolux walsgrondlak in de gewenste kwaliteit, bv. Innolux Walzgrund (2736).

Tussenschuurgang

Korrel 320 – 400

Schuur aansluitend met schuurvlies (bijv. Scotch-Brite van 3M).

Doorschuren moet worden vermeden, omdat er anders accentverschillen kunnen ontstaan, die door vergeling bij de veroudering nog worden versterkt.

Verwijder het schuurstof.

Aflaklaag

Met een geschikte uv-walsafak, zoals Innolux Decklack (2760) in de gewenste glansgraad.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

25 kg

Kleuren / glansgraden

Innolux Haftpromotor S Farbloos (2704000200)


Toevoegingsproducten

Innolux Decklack (2760)
Innolux Walzgrund (2736)
PUR-Spezial-Verdünner 8505 (8505)
Waschverdünner 8501 (8501)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 9 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Technische gegevens

Viscositeit bij levering: 85 second – 95 second volgens DIN 53211
(6 mm-maatbeker, 20 °C)

Veiligheidstechnische informatie



Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Draag tijdens het werk gesloten werkkleding, veiligheidshandschoenen uit butylrubber en een veiligheidsbril met zijbescherming! Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen! Trek verontreinigde, doorweekte kleding onmiddellijk uit! Bij aanraking met de huid onmiddellijk met veel water en zeep afwassen!

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.