

Innolux Spachtelgrund

2725

Fond de laminage UV très réactif à usage industriel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Fond de laminage UV très réactif doté d'un excellent pouvoir de remplissage, d'une très bonne élasticité permanente et d'une très grande résistance mécanique.

Propriétés particulières et normes d'essai



- **ÖNORM A 3800-1 (comportement au feu)**
En combinaison avec un support difficilement inflammable : difficilement inflammable, Q1, Tr 1.
- **ÖNORM EN 71-3**
Sécurité des jouets ; migration de certains éléments (absence de métaux lourds)
- **Norme DIN 53160-1 et DIN 53160-2**
Résistance à la sueur et à la salive
- **Ordonnance française DEVL1104875A**
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation




Apprêt de laminage durcissant aux rayons UV pour le vernissage industriel en série d'éléments de meubles et de portes intérieures.

Application en combinaison avec un vernis de finition approprié.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Protéger le produit du rayonnement lumineux et solaire !
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 210 - Directives de travail pour les systèmes de laques Innolux**.

Technique d'application

	Machine à rouleaux
Outil d'application	Vernisseuse à rouleaux
Quantité d'application par couche (g/m²)	25 - 50

Le produit est prêt à l'emploi.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Durcissement par UV

Durcissement par UV immédiat sans évaporation préalable :

	Vitesse d'avance	
	Gélification intermédiaire	Durcissement
Projecteurs Hg et Ga 80-120 W/cm	10-14 m/min	5-7 m/min

Éviter les rayons directs du soleil !

Nettoyage des outils

8501



8505

Immédiatement après usage avec Waschverdünner (8501) ou PUR-Spezial-Verdünner (8505).

SUPPORT**Type de support**

Bois de feuillus et de conifères (bois massif, bois plaqué, bois de particules (recouverts), matériaux à base de fibres de bois).

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Préparation du support**Ponçage de calibrage**

Bois de feuillus : grain 150-180
Bois de conifères : grain 120-150

STRUCTURE DE REVÊTEMENT**Couche d'apprêt**

1 – 2 x Innolux Spachtelgrund (2725)

Ponçage intermédiaire

Grain 320-400 et rouleau Scotch-Brite
Éviter le ponçage en boucle !
Éliminer la poussière de bois.

Revêtement suivant

Avec un vernis de finition UV approprié d'ADLER, appliqué par laminage, tel que Innolux Decklack GF (2765)

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

25 kg

Teintes

Innolux Spachtelgrund Farblös (2725000200)

Produits complémentaires

Innolux Decklack GF (2765)
PUR-Spezial-Verdünner 8505 (8505)
Waschverdünner 8501 (8501)

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 9 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques

Viscosité à la livraison : 20 000 (Brookfield Spindel 4/20 UpM/2 min/20 °C)

**Données techniques de
sécurité**

Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.