

Innolux SV-Base Color

2755

UV-härtender pigmentierter Grundlack für die industrielle Serienlackierung im Möbel- und Innenausbau.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines


Pigmentierter UV-Grundlack mit hoher Reaktivität, guter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit.

Besondere Eigenschaften und Prüfnormen



- **ÖNORM A 3800-1 (Brandverhalten)**
In Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund: schwerbrennbar, Q1, Tr 1
- **Französische Verordnung DEVL1104875A**
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete




UV-härtende Grundierung für die industrielle Serienlackierung von Möbelteilen.

Für schwer brennbare bzw. schwer entzündbare Aufbauten.

Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Decklacksystem.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Produkt vor Licht- und Sonneneinstrahlung schützen!
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 210 - Arbeitsrichtlinien für Innolux-Systeme**.

Auftragstechnik



	Walzauftrag
Auftragsmenge pro Auftrag (g/m ²)	100 - 150
Gesamtauftragsmenge (g/m ²)	300 - 400

Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

UV-Härtung



Sofortige **UV-Härtung** ohne vorheriges Abdunsten:

	Vorschub zum Härten
Ga und Hg-Strahler 80 W/cm	5 - 7 m/min
Ga und Hg-Strahler 120 W/cm	7 - 10 m/min

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Waschverdünner (8501).

UNTERGRUND

Untergrundart

Melaminharzplatten
Holzfaserwerkstoffe

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei und frei von Holzstaub sein.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Vorgrundierung

1 x 10 g/m² Innolux Haftpromotor S Farblos (2704000200)

Grundierung

2 – 4 x 100 – 150 g/m² Innolux SV-Base Color (2755) auf Kante
oder
1 x 100 – 150 g/m² Innolux SV-Base Color (2755) auf Fläche

Zwischenschliff



Körnung 320 – 400 und Scotch-Brite-Walze.
Durchschleifen vermeiden!
Schleifstaub entfernen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

25 kg

Farbtöne/Glanzgrade


Innolux SV-Base Color Weiß (2755075241)

Zusatzprodukte

Innolux Haftpromotor S (2704)
Waschverdünner 8501 (8501)
Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 6 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Technische Daten

Lieferviskosität: 110 – 130 Sekunden nach DIN 53211
(6 mm-Messbecher, 20 °C)

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.