

Legno Color

7007

Ulei universal, colorat pentru mobilă și amenajări interioare, pentru bricolaj și uz comercial

DESCRIEREA PRODUSULUI

Generalități

Ulei colorat pentru tratarea lemnului de esență tare și de esență moale. Produsul se distinge printr-o foarte bună capacitate de penetrare, senzația tactilă plăcută și o bună rezistență la apă, accentuează structura naturală a lemnului și creează o colorare elegantă, uniformă. Prelucrare excelentă datorită structurii ușoare, de gel. Antistatic. Întărirea are loc prin absorbția oxigenului din aer (uscare oxidativă).


Caracteristici speciale și standarde de testare



Regulamentul francez DEVL1104875A

Marcarea materialelor de acoperire pentru construcții cu privire la emisiile de compuși poluanți volatili: A+

Domenii de aplicare



Pentru tratarea suprafețelor cu solicitare normală, la mobilă și pentru amenajări interioare, ca, de exemplu, la amenajarea dormitoarelor și sufrageriilor, precum și pentru pardoseli din lemn.

Ingrediente

Uleiuri vegetale modificate, ceruri, acid silicic, benzine inodore, agenți de uscare fără plumb și cobalt.

PRELUCRARE

Indicații privind prelucrarea



- Vă rugăm să amestecați produsul înainte de utilizare.
- Produsul este gata de utilizare.
- Este necesară o temperatură a produsului, obiectului și încăperii de cel puțin + 10 °C.
- Condițiile optime de prelucrare sunt între 20 - 25 °C la o umiditate relativă a aerului de 40 - 60 %.
- Lăsați produsul aplicat să acționeze scurt și apoi îndepărtați excesul cu grijă, cu o lavetă din bumbac sau cu tampoane de tifon, în direcția fibrelor. Formarea de straturi trebuie evitată neapărat!
- Atenție:** trebuie avut grijă să se asigure o șlefuire uniformă a lemnului, precum și o aplicare uniformă a produsului!
- Din cauza posibilului miros puternic, tratați suprafețele interioare ale mobilierului și dulapurilor cel mult o dată cu un strat subțire din acest produs.

- **Precauție:** în cazul lemnului de esență tare și al lemnului tropical trebuie efectuată o tratare de probă cu Legno Color (7007).
- În special la nuanțele închise, pentru o mai bună fixare a pigmentilor recomandăm adăugarea de 5% Legno Hardener (7084). Amestecați cu grijă componenta de întărire în ulei. Timpul de lucru este de 3 oră/e. Se recomandă în principiu pentru prelucrarea profesională cu mașini de șlefuit cu disc pe pardoseli din lemn și parchet. Pentru nuanțele de alb, din cauza ușoarei îngălbeniri datorate întăririi, nu se recomandă utilizarea Legno Hardener (7084).
- Orice modificare a procesului de prelucrare, a condițiilor de mediu, nerespectarea indicațiilor sau utilizarea unor produse neindicate pot influența negativ rezultatul.
- Vă rugăm să respectați ghidul nostru de lucru **ARL 013 – măsuri de siguranță la prelucrarea uleiurilor și cerurilor cu uscare oxidativă** și **ARL 160 – ghiduri de lucru pentru uleiuri și ceruri**.

Tehnica de aplicare



1 l
↓
15-30 m²

	Pistol cu cupă	Vopsea	Role	Ștergeți
Duza de pulverizare Ø (mm)	1,5	-	-	-
Presiunea de injecție (bar)	3 - 4	-	-	-
Randament per aplicare (m²/l)	-	15 - 30	-	-
Cantitatea de aplicare per aplicare (g/m²)	30 - 50	-	-	-

Randamentul indicat include pierderile de pulverizare.

Forma și calitatea suprafeței piesei de prelucrat, precum și tipul de aplicare influențează consumul efectiv. Valorile de consum exacte pot fi determinate numai printr-o aplicare de probă prealabilă.

Timp necesar de uscare



Tratare ulterioară	12 h
Uscat complet	7 Zi(le)

Cifrele indicate sunt valori orientative. Uscarea depinde de substrat, grosimea stratului aplicat, temperatură, circulația aerului și umiditatea relativă a aerului, presiunea la stivuire și condițiile de stivuire.

Pentru a obține o uscare perfectă trebuie asigurată o bună ventilație a încăperii. Circulația redusă a aerului, de exemplu, din cauza stivuirii strânse, întârzie uscarea.

Temperaturile scăzute și/sau umiditatea ridicată a aerului pot prelungi timpul de uscare.

Pe tipurile de lemn bogate în componente (ca, de exemplu, sterjar, iroko), uscarea poate avea loc cu întârziere.

Curățarea aparatelor de lucru



Imediat după utilizare cu Legno-Reiniger (7003) sau Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

SUBSTRAT

Tipul de substrat

Lemn de foioase cu pori fini și grosieri, lemn de conifer.

Calitatea suprafeței

Substratul trebuie să fie uscat, curat, cu capacitate portantă suficientă, fără agenți de separare precum grăsime, ceară, silicon, rășină etc. și fără praf de lemn și trebuie verificat cu privire la preabilitatea pentru aplicarea stratului de acoperire.

Umiditatea lemnului	Lemn de foioase: 12 % ± 2 % Lemn de conifer: 15 % ± 2 %
Pregătirea suprafeței 	Mobilă: Șlefuire treptată a lemnului Granulație 180 - 240 Pardoseli din lemn și parchet: Șlefuire treptată a lemnului Granulație 100 - 150
STRUCTURA STRATULUI DE ACOPERIRE	
Strat de bază	1 x Legno Color (7007) în nuanța dorită După uscarea peste noapte, pentru accentuarea nuanței culorii este posibilă o a doua aplicare.
Șlefuire intermediară 	ușoară șlefuire de netezire granulație 280 – 360 Îndepărtați praful de șlefuire.
Strat final de acoperire	1 x Legno Öl (7006) Alternativ: Legno Hartwachsöl (7002) Legno Wachs (7008)
CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA	
Curățarea	Curățare cu apă, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) sau detergent delicat de uz casnic. În caz de murdărie similară grăsimii, utilizați Legno Reiniger (7003). Curățarea este permisă cel mai devreme la 14 zile după aplicarea uleiului/cerii/uleiului de ceară solidă. Nu este permisă utilizarea de agenți de curățare abrazivi.
Îngrijirea	Pentru lucrări de înprospătare și îngrijire aplicați 1 x Legno Pflegeöl (7009) și îndepărtați excesul. Vă rugăm să respectați ARL 252 - instrucțiuni de îngrijire pentru podele tratate cu Legno-Öl, respectiv Legno-Color, ARL 254 - instrucțiuni de îngrijire pentru mobilă, tratată cu Legno-Öl, respectiv Legno-Color.
INDICAȚII PRIVIND COMANDA	
Dimensiuni ale recipientelor	750 ml, 2,5 l
Nuanțe	Legno Color Basis W30 (50875) Legno Color (7007) și cod nuanță
Color4You 	Nuanțele de culoare pot fi amestecate cu ajutorul sistemului de mixare culori Color4you de la ADLER. Pentru a asigura uniformitatea nuanței, prelucrați numai material cu același număr de lot pe o suprafață. Pentru evaluarea nuanței finale de culoare se recomandă realizarea unui model color pe substratul original, cu structura aleasă a stratului de acoperire. Vă rugăm să prelucrați produsele diluate în termen de 3 luni.

Produse suplimentare

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
 Clean-Möbelreiniger (7202)
 Clean-Parkettreiniger (7207)
 Legno Hardener (7084)
 Legno Hartwachsöl (7002)
 Legno Pflegeöl (7009)
 Legno Reiniger (7003)
 Legno Wachs (7008)
 Legno Öl (7006)

Vă rugăm să țineți cont de fișele tehnice aferente produselor.

ALTE INDICAȚII**Perioada de valabilitate /
depozitare**

Cel puțin 1 Anul/Ani în recipiente originale închise.

Pentru recipientele sub 3 kg valabilitatea este de 3 Anul/Ani.

A se depozita ferit de umiditate, razele directe ale soarelui, îngheț și temperaturi ridicate (peste 30 °C).

Recomandăm scurgerea conținutului recipientelor deschise în recipiente mai mic, pentru a evita gelificarea/formarea unei pelicule.

GISCODE

Ö60

Indicații tehnice de siguranță

Inhalarea aerosolilor de vopsea la aplicarea prin pulverizare trebuie evitată în general. Acest lucru se asigură prin utilizarea corespunzătoare a unei măști de protecție respiratorie (filtru combinat A2/P2).

În cazul lavetelor, bureților, al hainelor de lucru etc. îmbibate cu produse cu uscare oxidativă există riscul de autoaprindere! A se depozita sub apă sau în recipiente metalice închise resp. a se lăsa la uscat întinse.

Prelucrarea produselor în cabine de pulverizare murdare de praf de pulverizare cu conținut de nitroceluloză, este interzisă din cauza pericolului de autoaprindere!

Informații detaliate cu privire la siguranța la transport, depozitare și manipulare, precum și la eliminare găsiți în fișa tehnică de securitate aferentă. Versiunea actuală poate fi accesată la adresa **www.adler-lacke.com**.