

Legno Zirbenöl

7028

Olie met natuurlijke alpendengeur voor meubels en interieur voor doe-het-zelf-zaken en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Eenvoudig te verwerken, sneldrogende olie speciaal voor het behandelen van alpenden. Het product is voornamelijk samengesteld op basis van hernieuwbare grondstoffen en met natuurlijke alpendenolie. De natuurlijke eigenschappen van de alpenden blijven behouden. Zeer goed penetrerend vermogen, uitstekende accentuering van het hout, aangename haptiek, zeer goede vulkracht, zeer goede waterbestendigheid. Antistatisch. De uitharding vindt plaats door absorptie van zuurstof uit de lucht (oxidatieve droging).

Speciale eigenschappen en testnormen



- DIN 53160-1 resp. DIN 53160-2
Zweet- en speekselbestendigheid



- ÖNORM EN 71-3
Veiligheid van speelgoed; Migratie van bepaalde elementen (vrij van zware metalen)



- Franse verordening DEVL1104875A
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Voor het coaten van normaal belaste oppervlakken bij meubels en interieur, zoals slaapkamer- en woonkamermeubilair.

Ingrediënten

Gemodificeerde plantaardige oliën, wassen, kiezelzuur, licht geurende benzines, loodvrije en kobaltvrije droogmiddelen.

Natuurlijke alpendenolie

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Het product is direct klaar voor gebruik.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.

- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 20 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 60 %.
- Laat het aangebrachte product even inwerken en pel vervolgens het overschot voorzichtig af met een katoenen doek of gaasje in de richting van de nerven. Laagvorming moet absoluut worden vermeden!
- Interieuroppervlakken van meubels en kasten mogen slechts één keer met een dunne laag van dit product worden behandeld vanwege mogelijke geurhinder.
- **Let op:** Zorg ervoor dat het hout gelijkmatig wordt geschuurd en dat het product gelijkmatig wordt aangebracht!
- **Let op:** Een testbehandeling met Legno Zirbenöl (7028) moet worden uitgevoerd voor hardhout en tropische houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze werkrichtlijn **ARL 013 - Veiligheidsmaatregelen bij de verwerking van oxidatief drogende oliën en wassen** en **ARL 160 - Werkrichtlijn voor oliën en wassen** in acht.

Opbrengtechniek



	Spuitpistool met beker	Kwasten	Rollen	Vegen
Spuitpistool Ø (mm)	1,5	-	-	-
Spuitdruk (bar)	2 - 3	-	-	-
Rendement per toepassing (m²/l)	15 - 30			
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m²)	30 - 50	-	-	-

Het aangegeven rendement is inclusief spuitverlies.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Nabehandeling	4 h
Door en door droog	7 dag(en)

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing, relatieve luchtvochtigheid, stapeldruk en stapelomstandigheden.

Voor een perfecte droging moet voor een goede ventilatie van de ruimte worden gezorgd. Lage luchtverversing, bijv. door dichte stapeling, vertraagt het drogen.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Het drogen kan worden vertraagd bij aan inhoudsstoffen rijke houtsoorten (bijv. eik, iroko).

Gereedschap schoonmaken



7003

7231

Direct na gebruik met Legno-Reiniger (7003) of Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

ONDERGROND	
Soort ondergrond	Fijn- en grofporig loofhout, naaldhout. Bijzonder geschikt voor alpenden
Ondergrondhoedanigheid	De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.
Houtvochtigheid	Loofhout: 12 ± 2% Naaldhout: 15 ± 2%
Ondergrondvoorbereiding 	Met korrel 180 - 240 opschuren en schoonmaken. Verwijder het schuurstof.
VERWERKINGSSTAPPEN	
Basisbehandeling	1 x Legno Zirbenöl (7028)
Tussenschuurgang 	Lichte gladschuurgang Korrel 280 – 360 Verwijder het schuurstof.
Eindbehandeling	1 x Legno Zirbenöl (7028)
SCHOONMAKEN & ONDERHOUD	
Schoonmaken	Schoonmaken met water, Clean-Möbelreiniger (7202) of mild huishoudelijk reinigingsmiddel. Bij vettige verontreiniging Legno Reiniger (7003) gebruiken. Schoonmaken mag niet eerder plaatsvinden dan 14 dagen na het aanbrengen van de olie/was/hardwasolie. Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
Onderhoud	Voor opfris- en onderhoudswerkzaamheden 1x Legno Zirbenöl (7028) aanbrengen en overtollig product verwijderen.
AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING	
Formaten van de verpakkingen	750 ml, 2,5 l
Kleuren	Standaardkleur(en): Farblos (7028000200) De uiteindelijke kleur hangt sterk af van de natuurlijke kleur van het hout en de hoeveelheid aangebracht product.
Toevoegingsproducten	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Clean-Möbelreiniger (7202) Legno Reiniger (7003) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Wij adviseren om de inhoud van geopende verpakkingen in kleinere verpakkingen te gieten om geling/huidvorming te vermijden.

GISCODE

Ö100

Veiligheidstechnische informatie



Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Gebruik minimaal een P2-stoffilter als persoonlijke veiligheidsuitrusting bij schuurwerkzaamheden ter bescherming tegen schuur- en houtstof.

De verwerking van het product in spuitcabines, die zijn verontreinigd met spuitstof dat nitrocellulose bevat, is vanwege het risico op zelfontbranding verboden!

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.